



STICK WITH US

Zettex Europe B.V.

Patrijsweg 1, 4791 RV Klundert

The Netherlands

+31 (0)888-93 88 39

info@zettex.com

www.zettex.com

WE KNOW HOW TO STICK



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

Easycontact S30-S

Zettex Easycontact S30S — це готовий до використання дуже потужний водонепроникний контактний клей, з високою концентрацією діючих речовин для швидкого та ефективного склеювання всіх типів європейських та американських EPDM-мембран на більшості поширених поверхнях. Zettex Easycontact S30S також підходить для склеювання TPO-мембран, гуми та HPL. Zettex Easycontact S30S має відмінну стійкість до тривалого нагрівання та можливий час обробки в кілька годин. Перш ніж використовувати Zettex Easycontact S30S, виконайте тест. Деякі вініли містять велику кількість пластифікаторів, які можуть мігрувати та пом'якшувати з'єднання клею. Якщо ви сумніваєтеся, ми рекомендуємо спочатку перевірити з'єднання.

ПЕРЕВАГИ

- Швидке та просте застосування.
- Швидке висихання.
- Високий вміст твердих речовин.
- Стійкість до високих температур.
- DCM (Dichloromethane) у складі відсутній.
- Готовий до використання.
- Дуже потужний.

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

Для швидкого та ефективного приклеювання всіх типів європейського та американського EPDM до більшості поширених основ. Zettex Easycontact S30S також підходить для склеювання TPO, гуми та HPL.

ВИКОРИСТАННЯ

Основа повинна бути чистою, сухою, очищеною від жиру, масла та пилу. Надмірна кількість пилу перешкоджає роботі клею. Нанесіть рівний шар Zettex Easycontact S30S. Це можна зробити пензлем або валиком. Зробіть це на обох поверхнях, які потрібно склеїти. Час висихання 1-2 хвилини. Це залежить від вологості і температури. Поверхні готові до з'єднання, коли шар клею Zettex Easycontact S30S підсохне (1-2 хв). Обидві поверхні з'єднуються, шляхом рівномірного притискання і розгладжування починаючи від центру й рухаючись назовні. Для цього скористайтеся, наприклад, валиком або м'якою щіткою, щоб забезпечити рівномірний і ефективний розподіл тиску, щоб клей добре зчепився. Після прикладання, шматок мембрани можна підправити, якщо необхідно. Повне затвердіння займе 24 години. Zettex Easycontact S30S висихає, за нормальних умов, за дві хвилини та може оброблятися до 6 годин. Висока вологість і низькі температури сприяють менш швидке висихання Zettex Easycontact S30S.



IMPORTER to UKRAINE: LLC «BAU HUB»

«БАУ ХАБ» ТОВ, Україна, 03061, м. Київ, пр-т Відрадний 103.

Tel: 067 6355 955 E-mail: trade@bauhub.com.ua

ПАРАМЕТРИ	ЗНАЧЕННЯ
Основа	SBR гума
Тверді компоненти	≈ 42%
Термостійкість	90°C
В'язкість 20 °C (Метод: SL 002A) мПа.с	2.500
Щільність в кг/м ²	850
Теор. витрата	≈ 80 г/м ²

УПАКОВКА

• Каністра 1 л, 2,5 л, **5 л**, 10 л, 25 л, 50 л, 200 л і 1000 л

КОЛІР

Прозорий, білий, *по спец.замовленню від 2 пал. можливе виготовлення в інших кольорах.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

24 місяці в нерозкритій упаковці. Зберігати при температурі від 5°C до 25°C

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Перед використанням ознайомтесь з приписами і застереженнями щодо безпечного застосування відповідно до паспорта безпеки.



Продукт є виробом хімічної галузі, необхідно бути обережним при роботі з ним. Уникати прямий контакт з шкірою, не допускати потрапляння на слизові, всередину організму і т.д., оскільки це може завдати шкоди здоров'ю.



Уникати контакт з вогнем і нагрівальними приладами.



Не допускати вилив у відкрите середовище

Дані, що містяться в цьому документі, ґрунтуються на знаннях та технічному досвіді виробника. Продукт вироблено з дотриманням вимог відповідно до європейських галузевих стандартів. Виробник не може нести відповідальність за результат користувачів оскільки не може попередити помилки і неточності, які виникають внаслідок недотримання інструкцій по застосуванню. Перед використанням виробу користувач має провести тестування, щоб переконатися, що виріб підходить для склеювання специфічних матеріалів.