

POLIMIN ACRYLIC SEALANT 011

Технічний опис / Technical data sheet

EN 15651-1:2012



щоб дізнатися
більше про продукт,
скануйте код

POLIMIN ACRYLIC SEALANT 011

УНІВЕРСАЛЬНИЙ АКРИЛОВИЙ ГЕРМЕТИК

Дисперсійний акриловий герметик, який після застигання утворює еластичні шви, легко фарбується і стійкий до мінливих погодних умов, для внутрішніх і зовнішніх робіт. Висока адгезія до більшості матеріалів: цегли, бетону, штукатурки, кераміки, металу, дерева, скла тощо.

- ✓ ВОДОСТІЙКИЙ;
- ✓ ПЛАСТИЧНО – ЕЛАСТИЧНИЙ;
- ✓ СУМІСНИЙ З ЛАКОФАРБОВИМ ПОКРИТТЯМ;
- ✓ НЕ МІСТИТЬ ГОРЮЧИХ РОЗЧИННИКІВ;
- ✓ ТРИМАЄТЬСЯ НА ПОГЛИНАЮЧИХ ПОВЕРХНЯХ;
- ✓ ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО БІЛЬШОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, СКЛА, ЛАМІНОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА КЕРАМІКИ.

Фасування:
280 ml

Склад:

Дисперсія акрилату, наповнювачі, добавки.

Застосування:

Внутрішнє і зовнішнє ущільнення віконних та дверних блоків, дверних коробок, швів між віконними рамами і штукатуркою, підвіконь, плиткових швів, щілин і стиків в стінах, штукатурці і бетоні. Має високу адгезію до цегляних, бетонних та оштукатурених основ, деревини та анодованого алюмінію. Не застосовується для швів, що піддаються постійному впливу води (у басейнах, резервуарах). **Сумісний з лакофарбовим покриттям.**

Підготовка основи:

Основа має бути сухою та міцною, без видимих руйнувань. Перед застосуванням герметика основу необхідно очистити від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, що знижують адгезію матеріалу до основи. За необхідності слід видалити стару герметизуючу масу та залишки інших речовин. Для отримання оптимально якісних швів рекомендується наклеїти на краї швів гладку липку стрічку котра після нанесення герметика та його розширення видаляється. Таким чином фіксуються рівні краї шва.

Інструкція з використання:

Обрізати наконечник картриджа вище різьби, міцно прикрутити насадку. Зрізати кінчик насадки відповідно до необхідної ширини шва. Картридж вставити в будівельний пістолет. Рівномірно заповнити шов герметиком та загладити поверхню герметика в шві шпателем, змоченим мильним розчином, протягом 6-8 хвилин після заповнення. Свіжі (до затвердіння) залишки герметика видалити за допомогою води.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	білий / white
Час утворення поверхневої плівки, близько, хв	15
Максимально допустима деформація швів, до, %	10
Максимальна ширина шва, мм	25
Час працездатності, близько, хв	20
Опір течії, мм	≤ 3
Втрата об'єму, %	≤ 45
Адгезія / когезія при збереженні розтягнутості після занурення у воду (23°C), %	≥ 25
Реакція на вогонь, клас	E
Витрати, мл на 1 м п ширина x глибина x довжина шва, мм 20 x 10 x 1000 10 x 10 x 1000 6 x 6 x 1000 3 x 5 x 1000	200 100 36 15
Температура нанесення, від ... до, °C	+5 ... +25
Термостійкість, від ... до, °C	-10 ... +80
Кількість в ящику, шт	15

Затверділі залишки можна видалити лише механічним способом. Роботи слід виконувати при температурі основи від +5° C до +25° C. Усі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +23° C та відносній вологості повітря 50%. В інших умовах час затвердіння може змінитися. Перед використанням ознайомитися з інструкцією щодо застосування. Берегти від дітей! Використовувати в добре вентильованому приміщенні. Уникати потрапляння на шкіру та в очі. Пари не вдихати. Використовувати рукавички. У разі потрапляння герметика в очі слід негайно промити їх водою та звернутися за допомогою до лікаря.



Примітка. Дані, наведені в таблицях технічних характеристик каталогу, довідкові й не є основою для претензій. Продукція торгової марки Polimin постійно вдосконалюється, тому технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення споживача.

POLIMIN ACRYLIC SEALANT 011

Технічний опис / Technical data sheet

Рекомендації:

Крім вищевказаної інформації про способи застосування матеріалу, під час роботи з ним слід керуватися діючими нормативними документами на виконання герметизуючих робіт. У випадку застосування герметика в інших умовах або з іншою метою слід самостійно провести пробні випробування або звернутися за порадою до виробника.

Рекомендації з охорони здоров'я та безпеки:

При використанні POLIMIN ACRYLIC SEALANT 011 слід дотримуватися звичайних правил професійної гігієни. EUN208: Містить реакційну масу 5-хлор-2-метил-4-ізотіазолін-3-он і 2-метил-2H-ізотіазол-3-он (3:1). Може викликати алергічну реакцію. P102: Зберігати в недоступному для дітей місці.

Умови зберігання:

Зберігати в сухому, прохолодному місці, в оригінальній закритій упаковці. Температура зберігання: від +4°C до +30°C, рекомендована кімнатна температура. Термін придатності: 18 місяців. Колір вказано на упаковці.

Утилізація:

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.

Гарантії виробника:

Виробник гарантує відповідність POLIMIN ACRYLIC SEALANT 011 зазначеним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання та нанесення, наведених у цьому технічному описі.

Виробник не може нести відповідальності за шкоду, заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до виданої технічної специфікації щодо застосування або використання за непризначенням.

З виходом нового видання, цей документ втрачає силу.

01.11.2024



Інформація, яка міститься в технічній карті, є основними даними, що стосуються застосування продукту, і не звільняє від обов'язку виконання робіт згідно з будівельними нормами й правилами з техніки безпеки. З моменту видання цієї технічної карти всі попередні анулюються. Актуальна технічна документація продукту доступна на polimin.ua у відповідному мовному розділі.



ГАРЯЧА ЛІНІЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ

0 800 407 747