

POLIMIN UNIVERSAL SILICONE 012

Технічний опис / Technical data sheet

EN 15651-1:2012



щоб дізнатися
більше про продукт,
скануйте код

POLIMIN UNIVERSAL SILICONE 012 УНІВЕРСАЛЬНИЙ СИЛІКОНОВИЙ ГЕРМЕТИК

Еластичний, універсальний силіконовий герметик з ацетатною системою затвердіння. Багатоцільовий продукт для внутрішніх і зовнішніх робіт. Не дає усадки, твердне при нормальній вологості повітря. Стійкий до тривалого впливу води (в тому числі морської), УФ-випромінювання, високих і низьких температур, чистячих засобів, миючих засобів.

- ✓ ЕЛАСТИЧНИЙ;
- ✓ СПОВІЛЬНЮЄ УТВОРЕННЯ ГРИБКОВОЇ ПЛІСНЯВИ;
- ✓ ЗНОСОСТІЙКИЙ;
- ✓ ОДНОКОМПОНЕНТНИЙ;
- ✓ ВИСОКА АДГЕЗІЯ ДО БІЛЬШОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, СКЛА, ЛАМІНОВАНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА КЕРАМІКИ.

Фасування: 280 ml

Склад:

Силіконовий полімер, аліфатичні вуглеводні, діоксид кремнію, зшивний агент, добавки.

Застосування:

Герметизація віконних та дверних блоків, склопакетів, швів стінних панелей, в облицювальних поверхнях всередині та ззовні будівель; виконання деформаційних швів при улаштуванні фасадної теплоізоляції. Не застосовувати з матеріалами, що піддаються впливу корозії, гумою, матеріалами, що виділяють масла та пластифікатори, а також у швах, що постійно знаходяться у воді.

Не можна фарбувати!

Підготовка основи:

Основа повинна бути сухою і міцною, без видимих руйнувань. Перед застосуванням герметика основа очищується від пилу, напливів, масляних плям та інших речовин, які знижують адгезію матеріалу до основи. За необхідності слід видалити стару герметизуючу масу і залишки інших речовин. Для отримання оптично бездоганних швів рекомендується обклеїти їх краї гладенькою клейкою стрічкою, яка після нанесення герметика і його заповнення видаляється. Таким чином фіксуються рівні краї шва.

Інструкція з використання:

Очистити поверхню шва від пилу та жиру. Обрізати наконечник картриджа вище різьби, міцно прикрутити насадку. Зрізати кінчик насадки відповідно до необхідної ширини шва. Картридж вставити в будівельний пістолет. Рівномірно заповнити шов герметиком та загладити поверхню герметика у шві шпателем, змоченим мильною водою, через 5-10 хвилин після заповнення. Ширину шва слід передбачити, враховуючи забезпечення рухливості, але не менше 6 мм. Шви шириною 6-12 мм рекомендовано заповнювати герметиком на глибину 6 мм.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Колір	білий / white прозорий / transparent
Час утворення поверхневої плівки, хв	10-20
Максимально допустима деформація швів, не менше, %	20
Максимальна ширина шва, мм	20
Опір течії, мм	≤ 3
Втрата об'єму, %	≤ 40
Реакція на вогонь, клас	E
Витрати, мл на 1 м п ширина x глибина x довжина шва, мм 20 x 10 x 1000 10 x 10 x 1000 6 x 6 x 1000 3 x 5 x 1000	200 100 36 15
Температура нанесення, від ... до, °C	+5 ... +40
Термостійкість, від ... до, °C	-45 ... +150
Час повного затвердіння шару товщиною 5 мм, прибл., доби	2
Час працездатності, прибл., хв	20
Час глибокого затвердіння, 2 мм / год	24
Кількість в ящику, шт	15

Для швів більше 12 мм слід дотримуватись співвідношення ширини шва до глибини шару герметика 2:1 (максимальна товщина шару - не більше 12 мм). Свіжі залишки герметика (до затвердіння) можуть бути видалені розчинником. Затверділий герметик можна видалити тільки механічним способом. Роботи слід виконувати за температури основи від +5 °C до +40 °C. Усі викладені у даному описі вказівки і рекомендації можуть бути ефективні за температури +23 °C та відносній вологості повітря 50%. Виділяє оцтову кислоту. Може викликати алергічну реакцію. Спричиняє слабе подразнення шкіри. Перед використанням ознайомитись з інструкцією щодо застосування. Берегти від дітей.



Примітка. Дані, наведені в таблицях технічних характеристик каталогу, довідкові й не є основою для претензій. Продукція торгової марки Polimin постійно вдосконалюється, тому технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього сповіщення споживача.

POLIMIN UNIVERSAL SILICONE 012

Технічний опис / Technical data sheet

Використовувати в добре вентильованому приміщенні. Уникати потрапляння на шкіру та в очі. Пари не вдихати. Використовувати рукавички. У випадку потрапляння герметика в очі слід одразу промити їх водою. За необхідності звернутися до лікаря, за можливості показати етикетку.

Рекомендації:

Крім вищевикладеної інформації про способи застосування матеріалу, під час роботи з ним слід керуватися діючими нормативними документами на виконання герметизуючих робіт. У випадку застосування герметика в інших умовах або з іншою метою слід самостійно провести пробні випробування або звернутися за порадою до виробника.

Рекомендації з охорони здоров'я та безпеки:

При використанні POLIMIN UNIVERSAL SILICONE 012 слід дотримуватися звичайних правил професійної гігієни. EUN208 Містить 4,5-дихлор-2-октил-2Н-ізотіазол-3-он. Може викликати алергічну реакцію. P102: Зберігати в недоступному для дітей місці.

Умови зберігання:

Зберігати в сухому, прохолодному місці, в оригінальній закритій упаковці. Температура зберігання: від +5°C до +30°C, рекомендована кімнатна температура. Термін придатності: 18 місяців. Колір вказано на упаковці.

Утилізація:

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.

Гарантії виробника:

Виробник гарантує відповідність POLIMIN UNIVERSAL SILICONE 012 зазначеним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання та нанесення, наведених у цьому технічному описі.

Виробник не може нести відповідальності за шкоду, заподіяну застосуванням матеріалу не відповідно до виданої технічної специфікації щодо застосування або використання за непризначенням.

З виходом нового видання, цей документ втрачає силу.

01.11.2024

 **Гаряча лінія технічної підтримки клієнтів** **0 800 407 747**

 **Робот-консультант технічної підтримки** **Tech.Polimin**  **@TechPoliminBot**

 **fomalgaut.polimin** 

 **polimin_official** 



Інформація, яка міститься в технічній карті, є основними даними, що стосуються застосування продукту, і не звільняє від обов'язку виконання робіт згідно з будівельними нормами й правилами з техніки безпеки. З моменту видання цієї технічної карти всі попередні анулюються. Актуальна технічна документація продукту доступна на polimin.ua у відповідному мовному розділі.



ГАРЯЧА ЛІНІЯ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ КЛІЄНТІВ

0 800 407 747