



223ULTRA

НАДШВИДКА СУШКА

Надшвидка повітряна та камерна сушка
 2004/42/ІІВ (d) (420) 420

ПІДГОТОВКА

	СПІВВІДНОШЕННЯ СУМІШІ	2 : 1	
	ЛАК	223ULTRA	100% по об.
	ЗАТВЕРДНИК	293.R010 швидкий 293.R020 стандартний 293.R030 повільний	50% по об.
	РОЗРІДЖУВАЧ	-	-

ЛАК 223ULTRA	ЗАТВЕРДНИК 293.R010 – 293.R020 – 293.R030	розріджувач
50 г	25 г	-
100 г	50 г	-
150 г	75 г	-
200 г	100 г	-
250 г	125 г	-
300 г	150 г	-
350 г	175 г	-
400 г	200 г	-
450 г	225 г	-
500 г	250 г	-
600 г	300 г	-
700 г	350 г	-
800 г	400 г	-
900 г	450 г	-
1000 г	500 г	-

TDS D111 ED. 10/2024

НАНЕСЕННЯ

	Період життєздатності (20° C) після додавання затверджувача	1,5 ч
	В'язкість DIN/4	18 сек ± 1 сек
	Розмір дюзи	1,2 - 1,3 мм Standard/HVLP/LVLP
	Тиск повітря	4 Standard 1,8 – 2,2 HVLP/LVLP
	Кількість шарів	2 шари
	Міжшарова витримка	5 хв

Сушіння та витримка

	Витримка	5 хв
	На опил	20 хв
	Готовність до збирання	1,30 год – 2 год
	Сушіння При 20°С При 60°С	4 - 5 год (повне висихання) 10 хв (повне висихання)
	ІЧ – сушіння	Не рекомендується
	Полірування При 20 °С При 60 °С	4 – 5 год 10 хв фактичний час та охолодження
	Товщина сухої плівки	50 - 60 мк
	Витрати готового до використання продукту (м ² /кг x 1 мкм)	500

* Для хімічної/фізичної стійкості повне закриття при 20°С: 7 днів

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ



Термін зберігання

24 місяці
5°C < tC° > 35°C

Додаткові продукти

	Затвердник	Розріджувач
		Thinner Diluant Diluyente Verdünner
293.R020	Стандартний	
293.R010	Швидкий	
293.R030	Повільний	