

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад: цемент із мінеральними наповнювачами й органічними добавками

Витрата води для приготування розчинової суміші: 7,25–7,75 л води на 25 кг сухої суміші

Витрата води та емульсії для приготування розчинової суміші, що відповідає ЗК4 за ДСТУ Б В.2.7-126:2011: 0,21–0,23 л води та 0,05 л Ceresit CC 83 на 1 кг Ceresit CM 117

Термін придатності розчинової суміші: не менше 120 хвилин

Відкритий час: не менше 20 хвилин

Час коригування: не менше 20 хвилин

Температура застосування розчинової суміші: від +5 °C до +30 °C

Заповнення швів: через 24 години

Температура експлуатації: від –50 °C до +70 °C

Міцність зчеплення з основою через 28 діб (повітря-суха): не менше 1 МПа

Витрата* сухої суміші:

Залежить від розміру зубців і нерівностей основи

Плитка, см	Розмір боку квадратного зубця терфит	Витрата* сухої суміші, кг/м ²
менше 5 × 5	3	1,9
від 5 × 5 до 10 × 10	4	2,6
від 10 × 10 до 20 × 20	6	3,8
від 20 × 20 до 30 × 40	8	5,0
від 30 × 30 до 40 × 40	10	6,3

* Витрата суміші залежить від нерівностей основи та навичок виконавця.