

ТЕХНІЧНИЙ ЛИСТ

Призначення:	Концентрований засіб на водній основі з профілактичною дією проти дереворуйнівних комах, дереворуйнівних грибків і плісняви. Призначений для поверхневого просочення нової деревини, що використовується в інтер'єрах і екстер'єрах, без прямого тривалого контакту з землею, з метою профілактичного захисту деревини від дереворуйнівних комах (наприклад, жуків-точильників, вусачів), дереворуйнівних грибків (наприклад, будинкового грибка) та цвілі, а також для захисту кладки та штукатурки від проростання грибків.
Склад:	52,5 г/кг алкілбензилдиметиламоній-хлорид, 1,75 г/кг тебуконазол, 1,75 г/кг пропиконазол, 2,4 г/кг йодопропилнлбутил карбамат (IPBC), 1,05 г/кг циперметрин, 0,2 г/кг феноксикарб.
Термін дії захисту:	В інтер'єрі – протягом всього терміну експлуатації будівлі, в екстер'єрі – рекомендується контроль через 10 років.
Розхід:	1 кг концентрату антисептика розведеного 1:9 водою достатньо для обробки до 50 м ² поверхні деревини.
Відтінки:	Безбарвний, зелений, коричневий.
Інструкція по застосуванню:	Розбавити концентрат водою, як це зазначено в таблиці, і наносити розчин на ретельно очищену поверхню деревини. Не забудьте додатково обробити поверхні зрізів! Уражену дереворуйнівними грибками частину деревини видалити, включаючи не менше 0,5 м здорової деревини від краю помітного ураження та замінити її новою. У разі ураження кладки, видаліть штукатурку, ретельно очистіть від спор, кладку обпаліть пальником і для профілактики обробіть засобом. При використанні безбарвної модифікації засобу, може відбуватися незначне пожовтіння деревини, необхідно випробувати!
Температура нанесення:	Наносити при температурі від +5°C до +35°C.
Спосіб нанесення:	Валиком, щіткою, розпилювачем, зануренням або змочуванням.
Застереження:	При використанні безбарвної модифікації засобу, може відбуватися незначне пожовтіння деревини, необхідно випробувати! При роботі із засобом не допускати контакту з дифузною плівкою, після висихання контакт можливий. Виробник не несе відповідальності за наслідки неправильного використання засобу.