

TSP-D i TSP/C-D Taśmy szklane dziane samoprzylepne

Produkty > Sznury i taśmy do wkładów kominkowych > TSP-D i TSP/C-D Taśmy szklane dziane samoprzylepne

Taśmy szklane typu TSP-D dziane produkowane są z przędzy teksturowanej ze szkła borowo - glinowo - krzemowego typu E o wytrzymałości temperaturowej do 650° C. Specjalna technologia produkcji zapewnia wyjątkową miękkość i sprężystość **taśmy izolacyjnej**, co podnosi właściwości termooizolacyjne i uszczelniające. Warstwa samoprzylepna pozwala na bardzo szybki i wygodny montaż uszczelnienia na szybach lub ramach drzwiowych w kominkach. Impregnacja specjalnym barwnikiem wysokotemperaturowym w kolorze czarnym (wersja TSP/C-D) znacznie poprawia estetykę wyrobu (taśma nie wyróżnia się na tle wkładów). Standardowo gotowy wyrób dostarczany jest na szpulach tekturowych w odcinkach długości 50 lub 100 mb.



Zastosowanie

Taśmy szklane dziane są doskonałym materiałem uszczelniającym i termooizolacyjnym, stosowanym do uszczelnienia wkładów kominkowych, kotłów CO, urządzeń AGD itp.

Parametry techniczne

OPIS PARAMETRU	WARTOŚĆ
TYP	TSP-D i TSP/C-D
Surowiec	włókno szklane teksturowane typu E, ϕ 9 μ m
Maksymalna temperatura chwilowa w °C	650
Maksymalna temperatura pracy ciągłej w °C	500
Minimalna temperatura stosowania w °C	- 100
Punkt topnienia włókien w °C	1100
Rodzaj zbrojenia	-
Zakres pH	3 – 14
Gęstość w g/cm ³	0,5 $\pm$ 15 %
Kolor	TSP-D - biały TSP/C-D - czarny
Zakres wymiarowy w mm	szerokość: 8 – 100 grubość: 2 – 5

Opakowania handlowe

rolka po 50 lub 100 mb