

DOMOSIL-S

Силіконовий герметик, стійкий до цвілі

Опис

DOMOSIL-S - це стійкий до цвілі силікон для робіт з підвищеними вимогами, що забезпечує:

- Високу механічну стійкість.
- Стійкість до температурних коливань від -60°C до +220°C.
- Відмінне зчеплення з будь-якими непористими будівельними матеріалами.
- Велику стійкість до старіння.
- Запобігання утворенню цвілі та грибків.

Сфери застосування

DOMOSIL-S підходить для герметизації вертикальних і горизонтальних швів шириною 3-40 мм на непористих поверхнях, таких як скло, алюміній, фарфор (плитка тощо) і керамічний граніт, всередині і зовні приміщень.

Застосовується в приміщеннях з підвищеною вологістю (кухні, ванні кімнати тощо), а також у лікарнях, біологічних та мікробіологічних лабораторіях тощо.

Запобігає росту цвілі або грибків, які спричиняють появу чорних плям і розводів у таких приміщеннях.

Не рекомендується використовувати в акваріумах через вміст фунгіциду.

Технічні характеристики

Основа:	силікон
Колір:	прозорий, білий
Формування плівки на поверхні:	через 10-15 хв
Швидкість полімеризації:	2,0-2,5 мм/день
Твердість по Шору А:	19 ± 2

Спосіб застосування

1. Підготовка основи

Основа повинна бути очищена від пилу, сипучих частинок, жиру тощо. Рекомендується очистити шов за допомогою малярного пензля або дротяної щітки, а потім обробити його дробеструйною обробкою.

Щоб уникнути небажаних забруднень на краях швів, уздовж країв наклеюють самоклеючу паперову стрічку, яку знімають відразу після герметизації шва (до утворення плівки).

2. Нанесення

Вставте картридж у спеціальний пістолет і зріжте насадку під нахилом так, щоб вона не входила в шов, а лише торкалася і ковзала по краях.

Силікон наноситься, рухаючи картридж уздовж осі шва під кутом 45°. Поки силікон ще свіжий, його розрівнюють шпателем або пальцем.

Очищення інструментів:

Інструменти необхідно ретельно очищати водою, поки матеріал ще свіжий. Якщо матеріал затвердів, інструменти можна очищати механічно.

Витрата

- Шов 10 мм x 10 мм:
1 картридж/3 пог.м. шва.
- Шов 5 мм x 5 мм:
1 картридж/12 пог.м. шва.

Пакування

Картриджі по 280 мл.

Термін придатності – зберігання

Термін придатності - 12 місяців у сухих та захищених від морозу умовах.

Примітки

Температура навколишнього середовища під час нанесення повинна бути від -10°C до +60°C.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS

HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece

T +30 2310 576000

www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu