

Neotex PU Primer

Однокомпонентна поліуретанова ґрунтівка

Сфери застосування

- Забезпечення відмінної адгезії герметизуючих матеріалів (наприклад, Neotex PU Joint) в стиках конструкцій.
- Для зміцнення і обезпилення старих бетонних поверхонь
- Для покращення адгезії поліефірних і поліуретанових матеріалів з металевими поверхнями

Характеристики і переваги

- Висока стійкість до стирання і впливу хімічних речовин

Технічні характеристики

Зовнішній вигляд

Прозора, глянцева

Витрати

150—250 г/м² для одного шару на бетонних поверхнях

(в залежності від швидкості поглинання основи) і 125-140 г/м² на металевих поверхнях

Густина

0,96 г/см³

Час полімеризації

Через 1 годину (при +25°C)

Нанесення наступного шару

4 години (при +25°C)

Можливість пішохідного трафіку

4 години (при +25°C)

Температура нанесення

від +12°C до +35°C

Відносна вологість повітря

60—70%

Повне затвердіння

24—28 годин (при +25°C)

Адгезія до поверхні

> 2,5 Н/мм²

Інструкції по застосуванню

На поверхні не повинно бути пилу, бруду, масла і жирних речовин. Тому попередньо поверхню потрібно зачистити щіткою, зашліфувати або застосувати піскоструйну обробку, після чого очистити за допомогою пилососа. Крім того, дефекти нових поверхонь потрібно вирівняти пульверизатором для зниження витрат матеріалу і забезпечення підвищеної адгезії. Розмішати (взбовтати) ґрунтівку на протязі 3 хвилин.

Поверхня повинна бути сухою (межа вологості 5%). Нанесіть 1 шар ґрунтовки Neotex PU Primer пензлем, валиком або розпилювачем. Якщо 2-й шар покриття буде нанесено через 24 години, зробіть поверхню шороховатою.

В якості використання ґрунтівки для обезпилення і зміцнення цементних поверхонь, Neotex PU Primer наносити мінімум в два шари, оптимально 3 шари, (з відповідними інтервалами).

Особливості застосування

- Не можна використовувати продукт в умовах підвищеної вологості поверхні не більше 5% (наприклад, висока вологість або дощ), або

при температурі нижче 12°C

- Наносьте тільки на міцну підготовлену основу
- Низькі температури і висока вологість при нанесенні покриття збільшують час висихання і т. д.
- Ґрунтовка Neotex PU Primer наноситься нерозбавленою

Техніка безпеки

- Використовувати спеціальний одяг, взуття, перчатки, респіратор
- Уникати довготривалого контакту зі шкірою, берегти очі
- Після завершення робіт, ретельно вимити руки з водою та милом
- Зберігати в місцях недоступних для дітей

Умови зберігання

Термін зберігання – 12 місяців при температурі від +5 до +30°C, за умов зберігання в сухому, захищеному від вологи, морозу місці та відсутності потрапляння прямих сонячних променів в оригінальній закритій упаковці.

Упаковка

1 кг в металевому контейнері