

VS-1

Прозорий акриловий захисний лак для каменю

Опис

VS-1 - це готовий до використання прозорий акриловий лак на розчинниках, призначений для захисту природного каменю, включаючи сланець і вапняк, а також штучних будівельних матеріалів, наприклад, декоративної цегляної кладки тощо.

- Забезпечує чудові водовідштовхувальні властивості.
- Забезпечує міцний, довготривалий захист.
- Підсилює природний колір матеріалу.
- Стійкий до ультрафіолету, не жовтіє з часом.
- Стійкий до атмосферних впливів і морозів, запобігає утворенню сольових плям і накопиченню бруду.
- Підходить для внутрішніх і зовнішніх робіт.

Сфери застосування

VS-1 підкреслює природну красу поверхні, захищаючи її від дощу, погодних умов і забруднення повітря. Високоєфективна просочувальна формула підходить для натурального каменю, цегляної кладки, черепиці тощо. Для внутрішніх і зовнішніх робіт на поверхнях стін і підлоги.

Технічні характеристики

Колір:	прозорий
Щільність:	0,90 кг/л
Висихання на дотик:	15 ± 5 хв
Час повторного покриття:	2-3 год
В'язкість: (DIN 53211-70, 2 мм, 23°C)	35 ± 5 сек
Рівень блиску: (EN ISO 2813-99, 20°C)	> 65%
Вміст твердої речовини за масою: (EN ISO 3251-03)	19 ± 1 %

Очищення інструментів:

Перед очищенням видаліть якомога більше матеріалу з інструментів. Ретельно очищайте інструменти за допомогою SM-21 або SM-27 відразу після використання.

Спосіб застосування

1. Підготовка основи

Поверхні, що обробляються VS-1, повинні мати відкриті пори. Суміжні поверхні, такі як вікна, пофарбовані поверхні та чутливі до розчинників матеріали, такі як полістирол, герметики, бітум тощо, повинні бути захищені під час нанесення VS-1.

2. Нанесення

Нанесення VS-1 здійснюється пензлем, валиком або розпилювачем у два шари. Другий шар можна наносити відразу після висихання першого.

Витрата

150-200 мл/м²/шар, в залежності від пористості поверхні.

Пакування

Металеві контейнери об'ємом 1 л, 4 л та 10 л.

Термін придатності – зберігання

24 місяці від дати виробництва за умови зберігання в оригінальній, нерозкритій упаковці, при температурі від +5°C до +35°C. Захищати від прямих сонячних променів та морозу.

Примітки

- Температура під час нанесення продукту повинна бути від +5°C до +35°C.
- VS-1 містить розчинники. Під час нанесення в закритих приміщеннях слід забезпечити хорошу вентиляцію.
- Після затвердіння VS-1 повністю безпечний для здоров'я.
- Будь ласка, ознайомтеся з інструкціями з безпеки, написаними на упаковці перед використанням.

VS-1

Леткі Органічні Сполуки (ЛОС)

Відповідно до Директиви 2004/42/CE (Додаток II, таблиця A), максимально допустимий вміст ЛОС для продукту підкатегорії h, тип SB становить 750 г/л (2010) для готового до використання продукту.

Готовий до використання продукт VS-1 містить максимум 750 г/л ЛОС.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS, MORTARS & PAINTS
HEADQUARTERS – THESSALONIKI, GREECE
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece
T +30 2310 576000
www.isomat.eu e-mail: support@isomat.eu