

VS-1

(BC-1)

Прозрачный акриловый лак для защиты камня

Описание

VS-1 - готовый к применению, прозрачный акриловый лак с растворителями. Применяется для пропитки природного камня, включая сланец и известняк, и искусственного отделочного камня, например, декоративного кирпича, кровельной черепицы и т.д. Преимущества:

- Обеспечивает отличную водоотталкивающую способность.
- Создает надежную и долговечную защиту.
- Усиливает натуральный цвет материала, на который он нанесен.
- Обладает УФ-стойкостью, не желтеет со временем.
- Защищает поверхность от атмосферного воздействия, выцветов, воздействия мороза и грязи.
- Применяется как для внутренних, так и наружных работ.

Область применения

VS-1 делает натуральный цвет материала, на который он нанесен, более насыщенным. При этом VS-1 защищает поверхность от атмосферного воздействия и загрязнений. Высокоэффективная формула делает материал пригодным для пропитки натурального камня, кирпичных фасадов, кровельной черепицы и т.д. Наносится на стены и пол, внутри и снаружи помещений.

Технические характеристики

Цвет:	прозрачный
Плотность:	0,90 кг/л
Время на отлип:	15 ± 5 мин
Повторное нанесение:	через 2-3 ч.
Вязкость: (DIN 53211-70, 2 мм, 23°C)	35 ± 5 с.
Степень блеска: (EN ISO 2813-99, 20°C)	> 65%
Сухой остаток (по весу):	19 ± 1%

Очистка инструментов: с использованных инструментов материал максимально удаляется. Затем инструменты тщательно очищаются при помощи SM-21 или SM-27.

Инструкции

1. Подготовка основания

Основание должно быть пористым, с открытыми порами. Рядом расположенные поверхности окон, окрашенные поверхности и материалы, которые могут пострадать от контакта с растворителем, такие как, полистирол, герметики, битум и т.д. должны быть накрыты во время нанесения VS-1.

2. Нанесение

Материал наносится кистью, валиком или распылителем в два слоя. Второй слой наносится после высыхания первого слоя.

Расход

150-200 мл/м²/слой, в зависимости от пористости поверхности.

Упаковка

VS-1 поставляется в металлических контейнерах по 1 л, 4 л и 10 л.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 24 месяца со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

VS-1

Особые указания

- Температура во время нанесения материала должна быть от +5°C до +35°C.
- VS-1 содержит растворители. При работе во внутренних помещениях необходимо обеспечить хорошую вентиляцию.
- После отверждения VS-1 абсолютно физиологически безвреден.
- Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по безопасности указанной на упаковке.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с Директивой 2004/42/ЕС (Приложение II, таблица А), максимальное допустимое содержание ЛОС в продукте подкатегории h, типа SB составляет 750 г/л (2010) для готового к применению продукта. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте VS-1 < 750 г/л.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 576 029
www.isomat.ru e-mail: support@isomat.ru