

ANTI-GRAFFITI AG 77

(АНТИ-ГРАФФИТИ АГ 77)

Защитная эмульсия «антиграффити»

Описание

Эмульсия на основе парафина для защиты поверхности от эффекта граффити (настенных рисунков), грязи, пятен и т.д. Не изменяет внешний вид поверхности и позволяет её легко чистить. Обеспечивает долговечность и стойкость к атмосферным осадкам.

Область применения

ANTI-GRAFFITI AG 77 наносится на бетон, штукатурку, камень, металл, мрамор, окрашенные поверхности и т.д. для защиты от граффити и загрязнений. Облегчает снятие приклеенных афиш и объявлений. Применяется для фасадов, памятников, металлических табличек и т.д.

Технические характеристики

Консистенция:	эмульсия
Цвет:	прозрачный серовато-белый, прозрачный после высыхания
Плотность:	1,00 кг/л
РН:	7-8
Температура нанесения:	от +5°C до +40°C
Срок службы после нанесения:	2-3 года

Инструкции

1. Подготовка подложки

Основание должно быть сухим, чистым, без следов жира, масел и старых пятен.

2. Нанесение

ANTI-GRAFFITI AG 77 поставляется готовым к применению. Материал слегка перемешать перед применением. Наносить ANTI-GRAFFITI AG 77 кистью, валиком или пульверизатором в 1-2 слоя в зависимости от впитывающей способности основания. Второй слой наносится после высыхания первого слоя. При нанесении на очень пористые основания ANTI-GRAFFITI AG 77 можно разбавить до 10% воды по весу.

Очистка поверхности, обработанной ANTI-GRAFFITI AG 77, производится горячей водой под давлением или губкой. Для особо стойких пятен применять специальные моющие средства или очиститель SM-25. После очистки поверхность должна быть снова защищена.

Расход

50-100 мл/м², в зависимости от пористости поверхности.

Упаковка

ANTI-GRAFFITI AG 77 поставляется в пластиковых контейнерах по 1 л и 3 л.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 24 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

Важные пометки

Для предотвращения вероятных повреждений окрашенной поверхности, ее чистка должна быть быстрой и осторожной.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с Директивой 2004/42/CE (Приложение II, таблица A), максимальное допустимое содержание ЛОС в продукте подкатегории i, типа WB составляет 140 г/л (2010) для готового к применению продукта. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте ANTI-GRAFFITI AG 77 <140 г/л.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki – Ag. Athanasios Road,

P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,

Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 576 029

www.isomat.ru e-mail: support@isomat.ru