

Антикоррозийный состав премиум-класса на основе растворителя.

Tectyl™ 550-ML - это антикоррозийное средство на основе растворителя и воска. Tectyl™ 550-ML обладает хорошими водовытесняющими свойствами и хорошей проникающей способностью, что делает его очень подходящим для защиты от коррозии внутренних поверхностей автомобильных дверей и других полых профилей автомобилей и других транспортных средств. Tectyl™ 550-ML затвердевает в полутвердую полупрозрачную пленку янтарного цвета, покрывая воском.

Утверждения / Уровни производительности

Tectyl™ 550-ML	
Рекомендуемая толщина сухой пленки над металлическим профилем	50 мкм
Соляные брызги Солевой аэрозоль; 5 % NaCl @ 35 °C; ISO 9227 NSS (Q-Panels, Type R, ASTM A1008)	мин. 21 дни
Коррозия ASTM D-1748 Humidity; 100% RH; @ 50 °C; ASTM D-1748 (2 x 4 x 1/8 in. Панели из полированной стали)	мин. 75 дни
Защита в помещении	мин. 24 месяца

Приложения

Подготовка поверхности

Максимальная эффективность Tectyl™ 550-ML достигается только в том случае. Максимальная эффективность Tectyl™ 550-ML достигается только в том случае, если защищаемые металлические поверхности чистые, сухие и свободные от ржавчины, масла и окалины. окалины. CorPro рекомендует температуру основания 10-35 °C во время нанесения продукта.

Приложение

Tectyl™ 550-ML предназначен для использования в соответствии с инструкцией. поставляется. Не разбавляйте Tectyl™ 550-ML. CorPro рекомендует, чтобы температура окружающей среды и продукта температура окружающей среды и продукта должна составлять 10-35 °C во время нанесения. Tectyl™ 550-ML можно наносить с помощью воздушного распыления под низким распылением под низким давлением или окунанием. Подробности применения можно найти в таблице по применению.

Удаление

Tectyl™ 550-ML может быть удален во влажной фазе с помощью Tectyl™ Biocleaner, Tectyl™ 150 или пара низкого давления пар. После высыхания и отверждения Tectyl™ 550-ML может быть удален можно удалить с помощью Tectyl™ Biocleaner или Tectyl™ 150.

Особенности и преимущества

Превосходная защита

Tectyl™ 550-ML защищает от коррозии и вытесняет воду там, где это необходимо.

Сильное проникновение

Благодаря своей сильной проникающей способности Tectyl™ 550-ML защитит поверхность от коррозии даже в небольших швах и щелях.

Доверяют с 1930 года

С 1930 года защитные покрытия Tectyl™ продлевают срок службы легковых автомобилей, грузовиков, автобусов и других транспортных средств и оборудования. Имя Tectyl является синонимом качественных покрытий, которые легко наносятся, долговечны и легко удаляются, когда в них больше нет необходимости.

Для получения дополнительной информации о продукции, программах и услугах Tectyl посетите сайт www.tectyleurope.com.

Здоровье и безопасность

Этот продукт не представляет не представляет значительной опасности для здоровья или безопасности при правильном при правильном использовании в рекомендованных целях и соблюдении соблюдения норм личной гигиены. Обратитесь к паспорту безопасности (SDS), который можно получить по запросу в местном офис продаж.

Защищайте окружающую среду

Соблюдайте местные правила. Не сбрасывайте в стоки, почву или воду.

Типичные свойства

Типичные характеристики свойств основаны на текущем производстве. В то время как будущее производство будет соответствовать спецификациям Tectyl, возможны вариации в этих характеристиках.

Tectyl™ 550-ML	
usage_temperature_range	-30 - 120°C
Флампункт	40°C РМСС
Плотность @ 20°C	0,86 кг/л
Теоретический охват @ Рекомендуемая толщина сухой пленки	8,8 м²/л
Вязкость (DIN 53211) Чашка № 4 @ 20°C (в момент производства)	21 sec
Неволатильный вес	50%
Сухое на ощупь @ 20°C	мин. 2 часы
Время высыхания @ 20°C	24 часы
Температура хранения	10 - 35°C
Диапазон рабочих температур после сушки и вяления	-30 - 120°C
VOC Содержание ISO 11890-2 (10.4)	432 г/л

Хранение

Tectyl™ 550-ML следует хранить при температуре 10-35 °C. Не замораживайте Tectyl™ 550-ML. Перед использованием рекомендуется легкое перемешивание. Из-за своего состава Tectyl™ 550-ML может быть подвержен изменениям вязкости после производства во время хранения. При надлежащих условиях хранения Tectyl™ 550-ML лучше всего использовать до истечения 36 месяцев после даты производства дата.

Осторожность

Необходима достаточная вентиляция для отверждения и для предотвращения образования горючей жидкости. Частично отвержденная пленка не должна подвергаться воздействию источникам воспламенения, таким как факелы, пламя, искры, чрезмерное тепло или факелы. обратитесь к паспорту безопасности для получения дополнительной информации по обращению и оказанию первой помощи информация.

Примечание

Добавлять какие-либо продукты поверх или под это не рекомендуется. Использование дополнительных покрытий может привести к химической несовместимости, что может повлиять на эксплуатационные характеристики данного покрытия, как указано в разделе "Уровень эффективности раздела. Если требуется грунтовка, отличная от рекомендованного CorPro рекомендованного продукта, необходимо получить письменное разрешение от CorPro.

Статус информации

15 августа 2025г.

Действительность

Эта информация относится только к изделиям, произведенным в следующих регионах: Европа



<https://cp.qrto.me/p/54>



<https://tectyleurope.com>