

Sylac

Varnish & Coatings for wooden surfaces

ЛАК ПАРКЕТНИЙ ВОДРОЗЧИННИЙ P901

19.06.2014

Загальна інформація		Основні характеристики	
Назва продукту (КОД)	Лак паркетний водорозчинний 2к P901 Глянець 20, 40	Нанесення	Температура в межах 15-30 C
Тип продукту	Поліуретановий водорозчинний паркетний двохкомпонентний лак. Компонент А	Зберігання	Продукт зберігати в складських приміщеннях захищених від попадання вологи та прямих сонячних променів при температурі не менше 5 °C і не вище 40°C. НЕ ДОПУСКАТИ ЗАМЕРЗАННЯ
Затверджувач	10% Н1 Компонент В	Рекомендована витрата	80-200гр/м2
Розчинник	Вода 10-20%	Час сушіння	Дотик – 1-2год (100гр/м2) Наступний шар -24год Повне висихання – 30год
Призначення	-Паркет, меблі.	Метод нанесення	Валик, пензлик, розпилення
Опис	-Рівномірна матовість сатиновий ефект Стойкість до подряпин, висока хімічна стойкість -Мякість на дотик та натуральний ефект -Прекрасне розтікання при нанесенні валиком та пензликом Стойкий до пожовтіння	Упакування	5л 17л 25л
		Строк придатності	12 міс. При тривалому зберіганні необхідно ретельно перемішати продукт для однорідності
Технічні характеристики		Нанесення	
Степінь гляncy	40%+5 (EN ISO 2813:1994)	Підготування поверхні	Поверхня має бути сухою і чистою без видимих пошкоджень, масляних плям та бруду. В якості ґрунту, перед нанесенням P880/40, необхідно використати P280
Сухий залишок	30%+1% (EN ISO 3251:2003)		
Вязкість	Brookfield (50RPM 20C) 400cPs+100		
Адгезія	CAT 0+1 (EN ISO 2004:1992)	Змішування	Лак P901/XX 100% Затверджувач Н1 10% Вода 10-20%
Примітка	Ретельно перемішати лак P901/XX Додати 1 частину затверджувача Н1 до 10 частин Sylacqua P-901 (не навпаки), і ретельно перемішати протягом 30 до 90 секунд до однорідного стану. Після того, як затверджувач був ретельно розмішаний можна додати 10-25% води до отримання бажаної вязкості Почекати 15 хвилин для де-airation Не слід змішувати затверджувач безпосередньо з водою, так як це нейтралізує затверджувач, та не додавати воду в P901/XX перед додаванням затверджувача Завжди використовуйте тільки що відкритий затверджувач. Робоча суміш P901/XX + Н1(10%) має бути використана на протязі - 3годин.		

The above information is given in good faith based on everything we know about the specific product. Every applier must take upon him to test the above information according to their personal work requirements before the application of the product. Sylac S.A. does not carry any responsibility for any damage that can result from the above information and instructions.

Sylac S.A.
Varnish & Coating Technology
for wooden surfaces

Plant:
Industrial Area Inofita Viotias • GR 320 11 Greece
<http://www.sylac.gr>

Contact Information:
Tel +30 22620 32331 / 32595
Fax +30 22620 31709, e-mail: info@sylac.gr