

ТЕРМОУСАДЖУВАЛЬНІ ТРУБКИ



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Термоусаджувальні трубки АСКО-УКРЕМ (далі – трубки) призначені герметизації та електроізоляції жил проводів і кабелів, місць пайки проводів, для декоративних цілей тощо.

2. Технічні характеристики

Матеріал виготовлення	етиленвінілацетатний сополімер
Температура усадки, °С	+90...180
Повздовжня максимальна усадка, %	10
Стійкість до розтягнення, МПа	12,5
Видовження при розриві, %	570
Електрична міцність, кВ/мм	25,5

Колір – червоний, жовтий, зелений, синій, білий, чорний, жовто-зелений, прозорий, сірий, коричневий.

3. Спосіб застосування


- Внутрішній діаметр трубки повинен бути трохи більше діаметра предмета, на який відбувається усадка (10-15 %).
- При обрізанні слід робити рівні зрізи на краях трубки.
- Термоусадку трубки потрібно проводити за допомогою фена у напрямку від центру до країв.
- Необхідно дотримуватися оптимальної температури нагріву для зменшення часу стягування.

4. Габаритні розміри

Довжина – 1 м.

Модель	Ød	ØD
	мм	
1,0/0,5	0,5	1,3
1,5/0,75	0,75	1,8
2,0/1,0	1,0	2,4
3,0/1,5	1,5	3,4
4,0/2,0	2,0	4,3
5,0/2,5	2,5	5,3
6,0/3,0	3,0	6,4
7,0/3,5	3,5	7,4
8,0/4,0	4,0	8,4
9,0/4,5	4,5	9,4
10,0/5,0	5,0	10,5
12,0/6,0	6,0	12,5
14,0/7,0	7,0	14,5
15,0/7,5	7,5	15,5
16,0/8,0	7,5	16,5

Модель	Ød	ØD
	мм	
18,0/9,0	9,0	18,5
20,0/10,0	10,5	20,5
22,0/11,0	11,5	22,5
25,0/12,5	13,0	25,8
28,0/14,0	14,5	28,8
30,0/15,0	15,5	30,8
35,0/17,5	18,0	35,8
40,0/20,0	20,5	41,0
50,0/25,0	25,0	51,0
60,0/30,0	30,5	61,0
80,0/40,0	41,0	81,0
90,0/45,0	45,0	91,0
100,0/50,0	50,0	101,0
120,0/60,0	60,0	121,0
150,0/75,0	75,0	151,0
180,0/90,0	90,0	181,0
200,0/100,0	100,0	201,0



ØD/Ød – діаметр до/після усадки.

5. Умови експлуатації

- Діапазон робочих температур: - 40 ...+ 100 °С
- Максимальна відносна вологість: 90 % при + 40 °С.

6. Зберігання

Зберігати трубки слід в упаковці виробника або аналогічній в приміщеннях при температурі навколишнього середовища від - 20 °С до + 50 °С і відносній вологості до 90 %

Забороняється зберігати трубки на прямому сонячному випромінюванні!

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____