



## Sigmar Vernici S.r.l.

Адреса: Via Palmarina, 62/1, 33048 San Giovanni al Natisone

UD, Італія

Tel: +39 0432 756261

Fax: +39 0432 756630

Email: info@sigmarvernici.com

Сайт: <https://www.sigmarvernici.com>

**КОД ПРОДУКТУ** : VOT 0058

**НАЗВА**: VOT 0058 - Прозора Тіковва Олія

**ГРУПА** : прозора олія, зберігаюча ефект натурального дерева

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прозора, стійка до відслоювання, натуральна тікова олія на основі льону і відновлюваних сировинних матеріалів для застосування на будь яких породах деревини, в тому числі на екзотичних та темних породах.

Легке в нанесенні, добре проникає всередину деревини і створює невидимку водовідштовхуючу плівку з хорошою паропроникністю, підкреслюючи текстуру дерева. Продукт призначений для внутрішнього та зовнішнього застосування, натуральні масла у поєднанні з УФ-фільтрами гарантують хорошу стійкість до впливу атмосферних явищ. Матеріал наноситься на чисту відшліфовану дерев'яну поверхню, повністю зберігаючи природну красу дерева. Використовуються в якості захисного та декоративного покриття.

VOT 0058	Щільність (20°C)	0,80-0,84 (см <sup>3</sup> )	IST 11/01
	В'язкість, Воронка Форда 4 (20°C)	11-13 сек	IST 11/08
	Сухий залишок	29-33 %	IST 11/06

### ВИКОРИСТАННЯ

Зашліфувати поверхню за допомогою абразивного паперу зерном P180

Нанести VOT 0058 кисточкою або методом втирання за допомогою тканини через 10хв видалити залишки матеріалу за допомогою натуральної тканини або надтонкого скотч-брайту.

Наступний шар наносити не раніше ніж через 8 год, після чого перематувати абразивним папером зерном P320.

При нанесенні методом розпилення використовувати тиск в 2.5-3.5 бар і сопло діаметром 1.5-1.8 мм після чого наявні залишки прибрати пензликом.

Розхід	20-50 г / (м <sup>2</sup> ) після видалення надлишків матеріалу
Сухий відлип	Мінімум 8 год при 20°C (в умовах хорошої вентиляції)
Шліфування	Через 8 год при 20°C (в умовах хорошої вентиляції)
Штабельування	Після 24 годин

### УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Необхідно зберігати продукт надійно запаковани в оригінальній тарі в умовах хорошої вентиляції за температурного діапазону від -5°C до +40°C та відсутності різких стрибків температури. Стандартна упаковка 1 кг та 25 кг

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Продукт призначений для професійного застосування.

### Авангард КЛФ, ТОВ

вул. Городоцька 359, м. Львів, 79040

Сайт: [www.avangardklf.com.ua](http://www.avangardklf.com.ua)

Тел. +38 (067) 360-4771; +38 (050) 445-6545

Email: [kley.lak.farba@ukr.net](mailto:kley.lak.farba@ukr.net)

