



Час висихання	2-4 години
Густина	1,04 г/см <sup>3</sup>
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C



## ES 66 WATER STOP

ЕМУЛЬСІЯ  
ГІДРОФОБІЗУЮЧА



Відповідає  
ТУ УВ.2.7 - 24.3-24962264-003:2008



### ■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Емульсія гідрофобізуєча ANSERGLOB ES 66 WATER STOP - універсальний водовідштовхувальний засіб, який забезпечує ефективний захист стін від намокання і зволоження при потраплянні на них атмосферних опадів. В результаті даної пропитки на поверхні будівельних конструкцій утворюється захисний шар, який запобігає потраплянню всередину вологи, при цьому стіни будівель зберігають паропроникність, що важливо для житлових приміщень. Ефективна для надання водовідштовхувальних властивостей сильнолужним основам: цеглі, кераміці, бетонним конструкціям, оштукатуреним мінеральним поверхням, пористим породам з натурального камення (вапняк, піщаник). Рекомендується для захисту поверхні міжплиткових швів глазурованої плитки (вік 7 діб). Колір плівки після висихання - прозорий. Підходить для зовнішніх і внутрішніх робіт. Не призначений для слабковбираючих поверхонь, синтетичних фарб, захисту поверхонь з полімерних покриттів (штукатурка, шпаклівка, фарби і т.д.). Не застосовувати в якості гідроізоляції.

### ■ ВИТРАТА

Витрата емульсії спеціальної в середньому складає 0,1-0,2 л/м<sup>2</sup>.

### ■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням гідрофобізуєчої емульсії необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити.

### ■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Перед застосуванням необхідно ретельно перемішати. Робочий розчин ANSERGLOB ES 66 наноситься в 1-2 шари «мокре на мокре» вручну пензлем або в 1 прийом механізованим способом (пістолетом, обприскувачем).

### ■ ПРИМІТКА

Поява гідрофобного шару відбувається за 48 годин. Протягом цього часу оброблений матеріал повинен бути захищеним від намокання. Поверхні, оброблені гідрофобізуєчою емульсією, можна фарбувати, коли мине 6 місяців. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносної вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися.



Відео-інструкція