



Час висихання	3-6 годин
Густина	1,5-1,55 г/см <sup>3</sup>
Стойкість до статичного впливу води (за температури 20°C +/- 2°C)	не менше 24 годин
Паропроникність	не менше 0,04 мг/м <sup>2</sup> *Па
Температура основи	від +5°C до +30°C
Температура експлуатації	від -30°C до +80°C



## EG 62 ACRYL QUARTZ-GRUNT

ГРУНТ-ФАРБА  
АДГЕЗИЙНА ЕМУЛЬСІЯ



Грунт Р. Anserglob  
1. ПАД ДСТУ Б В. 2.7 - 233:2010



### ■ ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Грунт-фарба (адгезійна емульсія) акрилова ANSERGLOB EG 62 ACRYL (QUARTZ GRUNT) наноситься на мінеральні основи (бетон, цементно-вапняні і цементно-піщані штукатурки, цегла і гіпсові поверхні та інші) і органічні основи (ДСП, OSB, фанера та інші) з метою збільшення адгезії, зміцнення основи, а також спрощення виконання робіт з нанесення декоративних штукатурок ANSERGLOB. Також ANSERGLOB EG 62 ACRYL (QUARTZ GRUNT) застосовується для створення контактних шарів на щільних, гладких і слабковбираючих поверхнях (бетон, силікатна цегла та інші) і поверхнях, які мають нульовий коефіцієнт водопоглинання (керамограніт, скло, глазурована плитка та інші). Використовується в фасадних системах скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB, у тому числі і для консервації фасадів на зимовий період. Тонується за системою COLOR SYSTEM. Істотно зменшує можливість утворення плям на кольорових декоративних штукатурках. Грунт-фарбу ANSERGLOB EG 62 ACRYL (QUARTZ GRUNT) можна застосовувати для внутрішніх і зовнішніх робіт.

### ■ ВИТРАТА

Витрата ґрунт-фарби в середньому складає 0,2-0,4 л/м<sup>2</sup>.

### ■ ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням ґрунт-фарби необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Гіпсові основи і основи зі сильновбираючих цементно-вапняних і цементно-піщаних штукатурок необхідно попередньо обробити одним із глибокопроникних ґрунтів ANSERGLOB, після чого нанести ґрунтівку ANSERGLOB EG 62 і витримати до повного висихання (3-6 годин).

### ■ СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Грунт-фарбу ANSERGLOB EG 62 перед застосуванням слід ретельно перемішати дрилем на низьких обертах. Грунт наноситься пензлем або щіткою. Висохла ґрунт-фарба стійка до механічних впливів. Після закінчення робіт, не допускаючи висихання ґрунт-фарби, інструмент необхідно вимити водою.

### ■ ПРИМІТКА

Кількість пігменту, доданого до матеріалу, не повинна перевищувати 10% від маси продукту. Роботи слід виконувати при температурі від +5°C до +30°C. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20°C і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання ґрунт-фарби може змінитися. Для ідентичності кольору на основі рекомендується використовувати продукцію однієї партії.



Відео-інструкція