ТМК 112

СУМІШ ШТУКАТУРНА ДЕКОРАТИВНА «КОРОЇД» СІРА

Товщина штукатурного шару	2,0 мм; 2,5 мм; 3,5 мм
Пропорція суміші	0,18-0,20 л води/кг
Час придатності до роботи	не менше 2 годин
Адгезія до основи	не менше 0,5 МПа
Морозостійкість	не менше 75 циклів
Коефіцієнт водопоглинання	не більше 0,5 кг/м^2 √год
Паропроникність	не менше 0,05 мг/м*г*Па
Температура основи	від +5^{0}С до +30^{0}С
Температура експлуатації	від -30^{0}С до +80^{0}С

Суміш Anserglob
Ц.1.ШТ4. ДСТУ Б В.2.7-126:2011

Паропроникна | Стійка до пошкоджень | Атмосферостійка | Морозостійка | Екологічно безпечна

2,5 кг

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Суміш штукатурна декоративна ANSERGLOB ТМК 112 «короїд» сіра, з грануляцією зерна 2,0 мм; 2,5 мм і 3,5 мм (під фарбування) призначена для виконання декоративного, тонкошарового оштукатурювання внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на будь-які мінеральні основи (цементні, цементно-вапняні, гіпсові штукатурки і інші). Не рекомендується для використання на цоколі будівлі.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути міцною, рівною, очищеною від пилу, бруду, вапна, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням штукатурки необхідно неміцні ділянки основи ретельновидалити. Нерівності поверхні до 4 мм вирівняти шпаклівкою фінішною ANSERGLOB ВСТ 27, великі нерівності стін штукатурним розчином ANSERGLOB ВСТ 20. Основи в залежності від водопоглинання обробити одним із ґрунтів ANSERGLOB і витримати необхідний для висихання час. Для досягнення найкращого результату формування фактури рекомендується використовувати ґрунт ANSERGLOB EG 62.

ПРИГОТУВАННЯ СУМІШІ

Суху суміш необхідно засипати в ємність з чистою водою з розрахунку 0,18-0,20 л води на 1 кг суміші (4,5-5,0 л води на мішок 25 кг) при одночасному перемішуванні вручну або механічно (дрилем на низьких обертах) до отримання однорідної маси. Через 5 хвилин суміш необхідно повторно перемішати, після чого її можна використовувати протягом 2 годин.

ВИТРАТА

Витрата суміші в середньому складає: 2,0 мм – від 2,6 кг/м^2; 2,5 мм – від 3,1 кг/м^2; 3,5 мм – від 4,0 кг/м^2.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Штукатурка наноситься на основу за допомогою терки з неіржавіючої сталі, яку тримають під кутом 60 градусів до поверхні. Коли розчин перестане прилипати до інструменту (5-15 хвилин) штукатурці надають фактуру за допомогою пластикової терки. При виконанні робіт по формуванню фактури інструмент необхідно тримати паралельно поверхні. В залежності від інтенсивності і напрямку руху пластикової терки можна отримати горизонтальні, вертикальні, кругові і перехресні борозни. Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре на мокре», не допускаючи висихання затертих шарів до нанесення наступних шарів. У випадку перерви у роботі приклеїти малярну стрічку уздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести штукатурку із заходом на малярну стрічку і надати їй бажану фактуру. Після чого, малярну стрічку одразу видалити разом із залишками свіжої штукатурки. Свіжонанесену суміш необхідно захищати від дощу і потрапляння прямих сонячних променів. Після 3 діб поверхня готова під фарбування фарбами на водній основі, 7 діб фарбами на основі органічних розчинників.

ПРИМІТКА

Декоративна штукатурка виготовлена на основі природнього каменю, тому в складі можуть бути присутні крихти лещадної форми. Для ідентичності фактури рекомендується використовувати продукцію однієї партії. Роботи слід виконувати при температурі від +5^{0}С до +30^{0}С. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20^{0}С і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час окоркування, схоплення і затвердіння може змінитися.

При виконанні робіт фасад потрібно захищати від потрапляння прямих сонячних променів, а також підвищеної вологості (дощу, туману).

Відео-інструкція