ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНА МОЗАЇЧНА

СИЛІКОН-АКРИЛОВА

5 кг 25 кг

Штукатурка P. Anserglob
1.П.ФС. ДСТУ Б В.2.7-233:2010

Ґустина	1,6 г/см^3
Адгезія до основи	не менше 0,5 МПа
Набуття стійкості до впливу опадів	через 24-48 годин
Паропроникність	не менше 0,05 мг/м*г*Па
Температура основи	від +5^{0}С до +30^{0}С
Температура експлуатації	від -30^{0}С до +80^{0}С

Більше 200 готових кольорових рішень

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Декоративна мозаїчна штукатурка ANSERGLOB призначена для виконання декоративного, тонкошарового оштукатурювання внутрішніх і зовнішніх стін будівель, а також як фінішне декоративне покриття в системі скріпленої теплоізоляції ANSERGLOB. Наноситься на монолітний бетон (вік не менше 3 місяців, **вологість не більше 4%**), цементно-піщані, цементно-вапняні штукатурки (термін не менше 28 діб, **вологість не більше 4%**), гіпсові поверхні (**вологість не більше 1%**), дерев'яні основи (товщина не менше 20 мм, **вологість не більше 8%**).
Увага: Для оштукатурювання поверхні цоколів необхідно застосовувати спеціально для цього призначену мозаїчну штукатурку ANSERGLOB з етикеткою «ЦОКОЛЬ», яка має підвищену стійкість до впливу атмосферних опадів і до миття поверхні.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно ДСТУ - Н Б А.3.1-23:2013 і ДСТУ - Н Б В.2.6-212:2016. Основа повинна бути сухою і міцною, очищеною від пилу, бруду, жирів, масляних або емульсійних фарб. При ремонтних роботах перед нанесенням мозаїчної штукатурки необхідно неміцні ділянки основи ретельно видалити. Нерівності поверхні до 3 мм вирівняти шпаклівкою фінішною ANSERGLOB BCT 25, великі нерівності стін штукатурним розчином ANSERGLOB BCT 20. Для знепилювання, зміцнення і вирівнювання водопоглинання поверхню необхідно обробити глибокопроникаючим ґрунтом ANSERGLOB. Через 2-4 години нанести шар ґрунту ANSERGLOB EG 62. Після висихання (3- 6 години) можна починати наносити мозаїчну штукатурку. **Увага: Щоб уникнути появи плям підоснови, ґрунт під мозаїчну штукатурку має бути затонованим під колір штукатурки згідно спеціальної програми на тонувальних студіях ANSERGLOB «COLOR SYSTEM».**

ВИТРАТА

Витрата штукатурки, в залежності від фракції зерна:

1,4-2,5 мм	для цоколя -	5,0-5,5 кг/м^2;
0,63-1,4 мм	для стін -	3,0-3,5 кг/м^2;
	для цоколя -	3,3-4,0 кг/м^2;
0,315-0,9 мм	для стін -	2,5-3,0 кг/м^2;
	для цоколя -	3,0-3,5 кг/м^2.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

Вміст відра ретельно перемішати міксером на низьких обертах протягом 1 хвилини, при необхідності додати води, але не більше 2% від маси і перемішати до отримання однорідної маси. Штукатурка наноситься за допомогою неіржавіючої гладилки, яку тримають під кутом 45 градусів до поверхні, з мінімально можливою товщиною 1,5-2 зерна (в залежності від фракції зерна). Після нанесення 2-3 м^2 необхідно без особливих зусиль загладити поверхню, використовуючи для контролю якості поверхні бічне підсвічування. Роботи на одній поверхні слід виконувати безперервно, дотримуючись правила «мокре на мокре», не допускаючи висихання затертих шарів, до нанесення чергових. У випадку перерви у роботі приклеїти малярну стрічку уздовж лінії, де планується завершення роботи, нанести штукатурку із заходом на малярну стрічку і надати їй фактуру. Після чого, малярну стрічку видалити разом із залишками свіжої штукатурки. **Увага! Не рекомендується застосування мозаїчної силікон-акрилової штукатурки ANSERGLOB різних партій на одному об'єкті, оскільки до складу входить кварцова та мармурова крихта природнього кольору, колір і відтінки матеріалу можуть змінюватися. Свіжовкладену суміш необхідно оберігати від дощу і потрапляння прямих сонячних променів. Після повного висихання (48 годин) поверхню покрити лаком ES 86.**

ПРИМІТКА

Мозаїчна штукатурка виготовлена на основі природного каменю, тому в складі можуть бути присутні включення темних крихт або крихт лещадної форми. Для ідентичності кольору рекомендується використовувати продукцію однієї партії, воду з одного джерела і в одній і тій же кількості на об'єм. **Не наносити на горизонтальні поверхні (виступи, карнизи тощо) або поверхні, які мають нахил менше ніж 45^0.** Роботи слід виконувати при температурі від +5^{0}С до +30^{0}С. Після нанесення штукатурної суміші температура навколишнього середовища на протязі 48 годин не повинна бути нижче +5^{0}С. Нанесену на поверхню штукатурку необхідно захищати протягом 3 діб від опадів. Всі вищевказані рекомендації ефективні при температурі +20^{0}С і відносній вологості повітря 60%. В інших умовах час висихання може змінитися.

Відео-інструкція