

## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ

# Sika MonoTop®-2002 Universal

Ремонтний розчин для бетону класу R4, що містить вторинну сировину

### ОПИС

Sika MonoTop®-2002 Universal це 1-компонентна, армована фіброволокном, низькоусадочна, цементна будівельна ремонтна суміш. Містить перероблені додаткові в'язучі матеріали і тому може сприяти зменшенню вуглецевого сліду при застосуванні. Відповідає вимогам класу R4 згідно з ДСТУ EN 1504-3.

### ЗАСТОСУВАННЯ

Sika MonoTop®-2002 Universal застосовується для ремонту всіх видів залізобетонних конструкцій та елементів для:

- Будівель.
- Мостів, тунелів, опорних стін тощо.
- Очисних споруд і каналізації.
- Водоочисних споруд, резервуарів питної води.
- Градирень, димових труб.
- Плотин.

Sika MonoTop®-2002 Universal використовується для:

- Товстшаровий ремонтний розчин для горизонтального, вертикального та потолочного застосування.
- Структурного відновлення бетонних елементів.
- Заповнення швів між збірними елементами і природним каменем (наприклад, гранітом).
- Збільшення захисного шару за допомогою додаткового розчину і заміна забрудненого або карбонізованого бетону
- Підходить для ремонтних робіт (Принцип 3, методи 3.1 і 3.3 ДСТУ EN 1504-9). Ремонт відколів і пошкодженого бетону в будівлях, мостах, інфраструктурі та надбудовах.
- Підходить для підсилення конструкцій (Принцип 4, метод 4.4 стандарту ДСТУ EN 1504-9). Підвищення несучої здатності бетонної конструкції шляхом додавання бетону.
- Підходить для збереження або відновлення пасивності (Принцип 7, метод 7.1 і 7.2 ДСТУ EN 1504-

9). Збільшення захисного шару за допомогою додаткового розчину та заміни забрудненого або карбонізованого бетону.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ

- Містить перероблену сировину.
- Клас R4 відповідно до ДСТУ EN 1504-3.
- Легко наноситься і піддається фінішній обробці.
- Підходить для ручного та машинного нанесення.
- Висока міцність на стиск і вигин.
- Низька усадка.
- Стійкість до замерзання і відтавання, а також до впливу протижеледних солей.
- Можна наносити шарами від 5 до 50 мм.
- Реакція на вогонь класу A1.

### ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

- Сприяє отриманню кредиту за матеріали та ресурси (MR): декларація та оптимізація будівельної продукції - Екологічні декларації продукції: Варіант 1 за LEED® v4 - 1 бал
- Сприяє виконанню вимог щодо матеріалів та ресурсів (MR): декларація та оптимізація будівельної продукції - джерела сировини: Варіант 2 за LEED® v4 - 1 бал
- Сприяє отриманню кредиту за матеріали та ресурси (MR): Розкриття інформації про будівельну продукцію та її оптимізація - Склад матеріалів: Варіант 2 за LEED® v4 - 1 бал
- Екологічна декларація про продукцію (EPD) відповідно до ДСТУ EN 15804.

### НОРМИ / СТАНДАРТИ

- Маркування CE та декларація експлуатаційних характеристик на основі ДСТУ EN 1504-3:2005 Вироби та системи для захисту та ремонту бетонних конструкцій - Структурний та неструктурний ремонт.

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛ

Хімічна основа	Цемент, додаткова заміна цементу, мікрокремнезем, фібра, відібрані заповнювачі та добавки		
Пакування	25 кг мішок		
Вид / Колір	Сіра суміш		
Термін придатності	12 місяців від дати виробництва		
Умови зберігання	Продукт необхідно зберігати в оригінальній, нерозкритій і неушкодженій герметичній упаковці в сухих умовах.		
Максимальна крупність заповнювача	2 мм		
Вміст розчинних хлорид-іонів	< 0,05%		EN 1015-17
Міцність на стиск	<u>1 доба</u> ~ 15 МПа	<u>7 діб</u> ~ 40 МПа	<u>28 діб</u> ~ 50 МПа EN 12190
Модуль пружності при стиску	≥ 20 ГПа		EN 13412
Міцність на розтяг при згині	<u>1 доба</u> ~ 4 МПа	<u>7 діб</u> ~ 6 МПа	<u>28 діб</u> ~ 8 МПа EN 12190
Міцність на розтяг	> 2,0 МПа		EN 1542
Температурна сумісність	≥ 2,0 МПа (Частина 1: Заморожування-розморожування)		EN 13687-1
Вогнестійкість	Клас А1		EN 13501-1
Капілярна абсорбція	≤ 0,5 кг/(м <sup>2</sup> ·год <sup>0,5</sup> )		EN 13057
Стійкість до карбонізації	dk ≤ контрольний бетон В/Ц (0,45)		EN 13295

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Пропорції перемішування	3,5 – 4,0 л/ 25 кг		
Витрата	~1,9 кг/м <sup>2</sup> /мм Примітка: Дані витрати є теоретичними і не враховують додаткову витрату матеріалу через пористість та профіль поверхні, коливання рівня, відходи або будь-які інші фактори. Нанесіть продукт на пробну ділянку, щоб розрахувати точну витрату для конкретних умов основи та запропонованого обладнання для нанесення.		
Товщина шару	<b>Орієнтація</b>	<b>Мінімум</b>	<b>Максимум</b>
	Горизонтальна	5 мм	50 мм
	Вертикальна	5 мм	50 мм
	Потолочна	5 мм	30 мм (50 мм локально)
Температура матеріалу	+5°C мін. / +30°C макс.		
Зовнішня температура повітря	+5°C мін. / +30°C макс.		
Температура основи	+5°C мін. / +30°C макс.		
Життєздатність	~ 40 хвилин при +20°C		
Густина свіжого розчину	~ 2,1 кг/л		

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи	Sika MonoTop®-2002 Universal входить до лінійки будівельних розчинів Sika зі зниженим вуглецевим слідом:
---------------------	--

Шар	Продукт
Ґрунтовка для склеювання / Захист арматури від корозії	Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect
Ремонтний розчин для бетону	Sika MonoTop®-2002 Universal
Розчин для вирівнювання	Sika MonoTop®-2003 Finish

## ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

## ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

Для отримання додаткової інформації щодо підготовки основи та нанесення розчину зверніться до Методичних вказівок з ремонту бетону з використанням системи Sika MonoTop® або до рекомендацій, наведених у стандарті EN 1504-10.

## ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

## ІНСТРУКЦІЯ З НАНЕСЕННЯ

### ІНСТРУМЕНТИ

Виберіть найбільш відповідне обладнання, необхідне для проекту.

#### ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ОСНОВИ

- Механічні ручні інструменти для локального ремонту.
- Водоструминне обладнання високого або надвисокого тиску.

#### ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ АРМУВАННЯ СТАЛІ

- Обладнання для абразивоструминного очищення.
- Устаткування для дробеструйного очищення.

#### ЗМІШУВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

- Чисті ємності для змішування.
- Невеликі кількості матеріалу: низькошвидкісний електричний одно- або дволопатевий змішувач (< 500 об/хв).
- Великі обсяги: змішувач примусової дії.

#### ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ НАНЕСЕННЯ

- Ручне нанесення: кельма, шпатель.
- Вологе напилення: Універсальна змішувально-напилювальна машина або окрема машина для нанесення та все необхідне допоміжне обладнання відповідно до обсягів нанесення. Підходящі машини: PFT N2V/Swing L, Putzmeister S 5, Wagner PC15, Inotec inoBEAM F50/F21, M-Тec Duomix 2000/P20.

#### ОЗДОБЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

- Шпатель (ПВХ або дерев'яний).
- Губка.

#### ЯКІСТЬ ОСНОВИ / ПОПЕРЕДНЯ ПІДГОТОВКА

##### БЕТОН

- Ретельно очистіть основу від пилу, сипучих матеріалів, поверхневих забруднень і матеріалів, що знижують адгезію, запобігають прилипанню або змочуванню ремонтними матеріалами.
- Видаліть відшарований, слабкий, пошкоджений і зіпсований бетон і, за необхідності, міцний бетон. Видаляйте за допомогою механічних ручних інструментів, апаратів високого або надвисокого тиску для піскоструминної обробки.
- Видаліть достатню кількість бетону навколо пошкодженої корозією арматури, щоб забезпечити можливість очищення, нанесення антикорозійного покриття (за необхідності) та ущільнення ремонтного розчину.
- Підготуйте ремонтні ділянки поверхні у вигляді простих квадратних або прямокутних ділянок, щоб уникнути концентрації усадочних напружень і розтріскування під час затвердіння ремонтного матеріалу. Це також допоможе уникнути концентрації структурних напружень від теплових рухів і навантажень протягом терміну експлуатації.
- Рекомендована мінімальна якість бетону - C20/25 з мінімальною межею міцності на розрив 1,5 Н/мм<sup>2</sup>.

##### СТАЛЕВА АРМАТУРА

- Видалити іржу, окалину, розчин, бетон, пил та інші неміцні та шкідливі матеріали, які зменшують адгезію або сприяють корозії.
- Підготувати поверхню до чистої сталі, Sa 2 (ISO 8501-1), використовуючи абразивоструминне очищення або водоструминне обладнання високого тиску.
- Підготовлену сталеву поверхню необхідно обробити засобом Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect. Можна використовувати альтернативну ґрунтовку, наприклад, SikaTop® Armatec®-110 EpoCem®.

#### ПЕРЕМІШУВАННЯ

##### НАНЕСЕННЯ ВРУЧНУ ТА МОКРИМ НАПИЛЕННЯМ

- Налийте мінімальну кількість води у відповідну чисту ємність для змішування або обладнання.
- Поступово додайте суху суміш у воду, повільно перемішуючи.
- Ретельно перемішуйте щонайменше 3 хвилини, при необхідності додайте додаткову воду. Примітка. Не додавайте більше води, ніж максимально вказана кількість.
- Відрегулюйте до необхідної консистенції для отримання однорідного розчину.

- Перевіряйте консистенцію після кожного змішування.

## НАНЕСЕННЯ

### ВАЖЛИВО

#### **Суворо дотримуйтесь інструкцій з нанесення**

Суворо дотримуйтесь процедур укладання, визначених у методичних вказівках, посібниках із застосування та робочих інструкціях, які завжди повинні бути адаптовані до реальних умов на об'єкті.

### ВАЖЛИВО

#### **Ризик розтріскування під впливом морозу**

- Захищайте свіжонанесений матеріал від замерзання та морозу.

### ВАЖЛИВО

#### **Ризик розтріскування внаслідок нанесення під прямим сонцем або сильним вітром**

- Не наносити продукт під прямим сонцем, сильним вітром або під впливом обох цих факторів.

### ВАЖЛИВО

#### **Ризик зменшення набору міцності та погіршення фізичних властивостей у холодну погоду**

У холодну погоду вживайте наступних заходів:

- Зберігайте мішки в теплому місці.
- Використовуйте теплу воду для змішування, щоб допомогти досягти збільшення міцності та зберегти фізичні властивості.

### ВАЖЛИВО

#### **Ризик розтріскування та погіршення фізичних властивостей у спекотну погоду**

У спекотну погоду вживайте наступних заходів:

- Зберігайте мішки в прохолодному місці.
- Використовуйте холодну воду для замішування, щоб контролювати екзотермічну реакцію, зменшити розтріскування і зберегти фізичні властивості.

### АНТИКОРОЗИЙНЕ ПОКРИТТЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ АРМАТУРИ

- Там, де потрібне захисне покриття, нанесіть на всю відкриту поверхню арматури Sika MonoTop®-2001 Bond & Protect або SikaTop® Armatec®-110 EpoSet®. Зверніться до індивідуальних специфікацій продуктів.

### ГРУНТОВКА ДЛЯ ЗЦЕПЛЕННЯ

На добре підготовлену і шорсткувату основу або при методом напилення ґрунтовка для склеювання, як правило, не потрібна.

Якщо для досягнення необхідних значень адгезії потрібна ґрунтовка, використовуйте Sika MonoTop®-2001 Bond & Protector або SikaTop® Armatec®-110 EpoSet®. Зверніться до індивідуальних листів з технічними характеристиками продуктів.

### ВАЖЛИВО

#### **Погані характеристики продукту через недостатнє попереднє зволоження основи**

Недостатнє зволоження основи перед нанесенням призведе до того, що розчин не отримає повних механічних властивостей.

- Наносити продукт тільки на стабільні, підготовлені основи.
- Перед нанесенням ретельно змочіть підготовлену основу протягом щонайменше 2 годин.
- Зберігати поверхню вологою і не допускати висихання.
- Остаточна попередньо змочена поверхня повинна набути темного матового вигляду (просочена поверхня повинна висохнути).

### РЕМОНТНИЙ РОЗЧИН - РУЧНЕ НАНЕСЕННЯ

- Видаліть надлишки води з пор і порожнин поверхні чистою губкою.
- За допомогою ремонтної суміші нанесіть покриття ретельно втираючи в основу.
- Нанесіть шар на всю поверхню основи тонким шаром, щоб заповнити поверхневі пори або порожнини.
- Нанесіть ремонтну суміш на поверхню мокрим по мокрому, не утворюючи пустот і дотримуючись мінімальної та максимальної товщини шару.

### РЕМОНТНИЙ РОЗЧИН - НАНЕСЕННЯ НАПИЛЕННЯ - МОКРЕ ТОРКРЕТУВАННЯ

- Видаліть надлишки води з пор і порожнин поверхні чистою губкою.
- Завантажте готову ремонтну суміш у пристрій для нанесення методом мокрого напилення.
- Нанесіть ремонтну суміш на попередньо зволожену основу між мінімальною та максимальною товщиною шару без утворення пустот.

### ВАЖЛИВО

#### **Провисання або просідання нанесених шарів**

Перед нанесенням наступних шарів дайте кожному шару злегка затвердіти і залишатися вологим.

### ФІНІШНА ОБРОБКА ПОВЕРХНІ ВРУЧНУ

### ВАЖЛИВО

#### **Ризик знебарвлення та розтріскування через додавання води під час фінішної обробки поверхні**

Не додавайте воду під час фінішної обробки поверхні.

- Обробіть поверхню до необхідної текстури за допомогою терки з нержавіючої сталі, сталі, ПВХ або дерева.
- Дайте поверхні злегка затвердіти, перш ніж обробляти її губкою без подальшого змочування.

## ДОГЛЯД ЗА ПРОЦЕСОМ ТУЖАВІННЯ

- Свіжий розчин слід негайно захистити від передчасного висихання за допомогою відповідного методу захисту, наприклад, за допомогою засобів догляду, вологої геотекстильної мембрани або поліетиленового полотна.
- Не використовуйте засоби догляду, якщо вони можуть негативно вплинути на наступні продукти та системи, що наносяться.

## ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ

Очистити всі інструменти та обладнання для нанесення водою відразу після використання. Затверділий матеріал можна видалити тільки механічно.

## ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставань. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

### Сіка Україна

03038, м. Київ  
вул. Миколи Грінченка, 4  
Тел.: +38 044 492 94 19  
Факс: +38 044 492 94 18  
[www.sika.ua](http://www.sika.ua)

Технічна карта матеріалу  
Sika MonoTop®-2002 Universal  
Серпень 2025, Версія 05.01  
020302040030000322

SikaMonoTop-2002Universal-uk-UA-(08-2025)-5-1.pdf

