

Опис:

Magic Bond DE з фтором - адгезив світлового затвердіння з наповнювачем і фтором для емалі та дентину (Primer and Bond). Magic Bond DE сумісний з усіма реставраційними матеріалами.

Склад:

Уретан диметакрилат, піромелітовий диметакрилат (PMDM), 2-гідроксиетил метакрилат, бісфенол А гліцидил метакрилат, безводний, 1,3-гліцерил диметакрилат, 2,4, 6-триметилбензоїлдіфеніл фосфін оксид, камфорхінон, бутильований гідрокситолуол, кремнію діоксид, біс (гідроксиетил)-амінопропіл N-гідроксиетил октадециламін дигідрофторид.

Показання:

Адгезивна система для композитних реставраційних матеріалів. Фіксація непрямих реставрацій (вініри, коронки, вкладки і т.д.).

Пакування:

- 01 флакон Magic Bond DE з фтором 5 мл
- 01 Інструкція з використання

Застосування:

- *Прямі реставрації*

1. Тонким шаром нанесіть Magic Acid 37% на суху цільову ділянку, не розтираючи. Кондиціонувати протягом 30–60 секунд залежно від клінічної ситуації. Після кондиціонування ретельно промийте порожнину струменем води.
2. Змийте Magic Acid 37% водою.
3. Висушіть емаль і дентин за допомогою пустера, уникаючи зневоднення дентину(пересушення), поверхня дентину повинна залишатися злегка вологою.
4. За допомогою аплікатора нанесіть Magic Bond DE з фтором на препаровані тканини зуба, витримайте 10 секунд, а потім подайте струмінь повітря, щоб рівномірно розподілити матеріал і отримати тонкий шар. Уникайте дуже тонких шарів.
5. Полімеризуйте Magic Bond DE протягом 20 секунд. Поверхня повинна виглядати глянцевою і блискучою, в іншому випадку повторіть нанесення.
6. Після полімеризації адгезиву внесіть та заполімеризуйте композитні матеріали відповідно до зазначених інструкцією виробника, виконайте фінішну реставрацію.

- *Непряма реставрація*

1. Підготувати реставраційну поверхню з кераміки, металокераміки або композиту, відповідно до інструкції по застосуванню матеріалу. Реставрацію слід підготувати наступним чином: кислотне кондиціонування поверхні відповідно до інструкції виробника та необхідної техніки рекомендованою виробником.
2. Нанесіть Magic Bond DE на всю поверхню реставрації і розподіліть матеріал струменем повітря, до отримання дуже тонкого і рівномірного шару. На цьому етапі не полімеризуйте адгезив світлом, тримайте його подалі від світла.
3. Нанесіть Magic Acid 37% гель згідно з інструкцією виробника.
4. Змийте Magic Acid 37 струменем води.
5. Висушіть емаль і дентин за допомогою пустера, уникаючи зневоднення дентину, поверхня дентину повинна залишатися злегка вологою.
6. За допомогою мікробраша нанесіть Magic Bond DE з фтором на препаровані тканини зуба, витримайте 10 секунд, а потім подайте струмінь повітря, щоб рівномірно розподілити матеріал і отримати тонкий шар. Уникайте дуже тонких шарів.
7. Полімеризуйте Magic Bond DE світлом з фтором протягом 20 секунд. Поверхня повинна виглядати глянцевою і блискучою, в іншому випадку повторіть нанесення.
8. Зафіксуйте реставрацію відповідним матеріалом, відповідно до інструкції виробника.

Протипоказання:

Пряме перекриття пульпи. Не застосовувати пацієнтам з алергією на будь-який з його компонентів.

Опис:

Magic Bond DE з фтором - адгезив світлового затвердіння з наповнювачем і фтором для емалі та дентину (Primer and Bond). Magic Bond DE сумісний з усіма реставраційними матеріалами.

Склад:

Уретан диметакрилат, піромелітовий диметакрилат (PMDM), 2-гідроксиетил метакрилат, бісфенол А гліцидил метакрилат, безводний, 1,3-гліцерил диметакрилат, 2,4, 6-триметилбензоїлдіфеніл фосфін оксид, камфорхінон, бутильований гідрокситолуол, кремнію діоксид, біс (гідроксиетил)-амінопропіл N-гідроксиетил октадециламін дигідрофторид.

Показання:

Адгезивна система для композитних реставраційних матеріалів. Фіксація непрямих реставрацій (вініри, коронки, вкладки і т.д.).

Пакування:

- 01 флакон Magic Bond DE з фтором 5 мл
- 01 Інструкція з використання

Застосування:

- *Прямі реставрації*

1. Тонким шаром нанесіть Magic Acid 37% на суху цільову ділянку, не розтираючи. Кондиціонувати протягом 30–60 секунд залежно від клінічної ситуації. Після кондиціонування ретельно промийте порожнину струменем води.
2. Змийте Magic Acid 37% водою.
3. Висушіть емаль і дентин за допомогою пустера, уникаючи зневоднення дентину(пересушення), поверхня дентину повинна залишатися злегка вологою.
4. За допомогою аплікатора нанесіть Magic Bond DE з фтором на препаровані тканини зуба, витримайте 10 секунд, а потім подайте струмінь повітря, щоб рівномірно розподілити матеріал і отримати тонкий шар. Уникайте дуже тонких шарів.
5. Полімеризуйте Magic Bond DE протягом 20 секунд. Поверхня повинна виглядати глянцевою і блискучою, в іншому випадку повторіть нанесення.
6. Після полімеризації адгезиву внесіть та заполімеризуйте композитні матеріали відповідно до зазначених інструкцією виробника, виконайте фінішну реставрацію.

- *Непряма реставрація*

1. Підготувати реставраційну поверхню з кераміки, металокераміки або композиту, відповідно до інструкції по застосуванню матеріалу. Реставрацію слід підготувати наступним чином: кислотне кондиціонування поверхні відповідно до інструкції виробника та необхідної техніки рекомендованою виробником.
2. Нанесіть Magic Bond DE на всю поверхню реставрації і розподіліть матеріал струменем повітря, до отримання дуже тонкого і рівномірного шару. На цьому етапі не полімеризуйте адгезив світлом, тримайте його подалі від світла.
3. Нанесіть Magic Acid 37% гель згідно з інструкцією виробника.
4. Змийте Magic Acid 37 струменем води.
5. Висушіть емаль і дентин за допомогою пустера, уникаючи зневоднення дентину, поверхня дентину повинна залишатися злегка вологою.
6. За допомогою мікробраша нанесіть Magic Bond DE з фтором на препаровані тканини зуба, витримайте 10 секунд, а потім подайте струмінь повітря, щоб рівномірно розподілити матеріал і отримати тонкий шар. Уникайте дуже тонких шарів.
7. Полімеризуйте Magic Bond DE світлом з фтором протягом 20 секунд. Поверхня повинна виглядати глянцевою і блискучою, в іншому випадку повторіть нанесення.
8. Зафіксуйте реставрацію відповідним матеріалом, відповідно до інструкції виробника.

Протипоказання:

Пряме перекриття пульпи. Не застосовувати пацієнтам з алергією на будь-який з його компонентів.

Запобіжні заходи:

Виключно для використовуватися ліцензованих стоматологів.
Зберігати продукт в недоступному для дітей місці. Закривайте кришку флакона відразу після використання. Не зберігати разом з матеріалами, що містять евгенол або гвоздичну олію, які можуть інгібувати полімеризацію Magic Bond DE.

Термін придатності та зберігання:

Зберігати Magic Bond DE при температурі навколишнього середовища 15°C - 30°C та захищеному від сонячних променів місці. Термін придатності вказаний на упаковці, означає максимальний термін використання продукту.

Утилізація:

Утилізуйте відповідно до чинних вимог утилізації медичних відходів відповідно законодавству України. Можна утилізувати разом із побутовими відходами відповідно до офіційних правил та погодження з уповноваженими компаніями утилізації відходів та уповноваженими органами. Утилізувати тільки повністю випорожнені упаковки.



VIGODENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Pesqueira, 26 – Bonsucesso 21041-150, Rio de Janeiro, Brazil

ВІГОДЕНТ ІНДАСТРІА Е СОМЕРСІО ЛТДА

Руа Пескейра, 26 – Бонсуцессо 21041-150, Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «МЕДРИНОК»

43020, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Зв'язківців, буд. 6
medrynok.pro
medrynok.corp@gmail.com
тел. +380 50 157 42 07



UA.TR.130

Пояснення символів

	Дата виготовлення		Захищати від сонячного світла
	Виробник		Зберігати в сухому місці
	Використати до		Температурне обмеження 15°C-30°C
	Код партії		Ознайомлення з інструкціями для застосування
	Номер за каталогом		

Версія: 1.0

Дата останнього перегляду: 01.05.2025

Запобіжні заходи:

Виключно для використовуватися ліцензованих стоматологів.
Зберігати продукт в недоступному для дітей місці. Закривайте кришку флакона відразу після використання. Не зберігати разом з матеріалами, що містять евгенол або гвоздичну олію, які можуть інгібувати полімеризацію Magic Bond DE.

Термін придатності та зберігання:

Зберігати Magic Bond DE при температурі навколишнього середовища 15°C - 30°C та захищеному від сонячних променів місці. Термін придатності вказаний на упаковці, означає максимальний термін використання продукту.

Утилізація:

Утилізуйте відповідно до чинних вимог утилізації медичних відходів відповідно законодавству України. Можна утилізувати разом із побутовими відходами відповідно до офіційних правил та погодження з уповноваженими компаніями утилізації відходів та уповноваженими органами. Утилізувати тільки повністю випорожнені упаковки.



VIGODENT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Pesqueira, 26 – Bonsucesso 21041-150, Rio de Janeiro, Brazil

ВІГОДЕНТ ІНДАСТРІА Е СОМЕРСІО ЛТДА

Руа Пескейра, 26 – Бонсуцессо 21041-150, Ріо-де-Жанейро, Бразилія

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «МЕДРИНОК»

43020, Україна, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Зв'язківців, буд. 6
medrynok.pro
medrynok.corp@gmail.com
тел. +380 50 157 42 07



UA.TR.130

Пояснення символів

	Дата виготовлення		Захищати від сонячного світла
	Виробник		Зберігати в сухому місці
	Використати до		Температурне обмеження 15°C-30°C
	Код партії		Ознайомлення з інструкціями для застосування
	Номер за каталогом		

Версія: 1.0

Дата останнього перегляду: 01.05.2025