



### Багатофункціональний ґрунт 2K HS 4:1

ґрунт, який ізолює та покращує адгезію, дозволяючи швидко перефарбовувати старе лакофарбове покриття без шліфування, можна наносити методом «мокрій по мокрому» і завдяки своїм властивостям, надає фарбі високого блиску та захищає від корозії. SEALER TRANSPARENT 260 можна тонувати акриловими та водними системами до 5%. Продукт є доступний у банках об'ємом 0,8 літра.

#### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Не потребує шліфування раніше фарбованих основ. Для покращення адгезії допускається ручне шліфування, використовуючи абразивну губку Р1200. Видаліть частинки пилу перед очищенням поверхні. Після того, як поверхня очищена та суха, нанесіть ACC 260 одним шаром. Дайте висохнути на повітрі (максимум 1 годину), перед нанесенням базового або фінішного глянцевого покриття.

#### ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ:


	Filler	Hardener	Thinner
	100	25%	30%



В'язкість готової суміші
15-17 сек. seconds DIN4

#### ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ:

Кількість шарів	Тиск	Дюза
 1 шар 10-20 мкм	1,8-2,0 бар	1,4-1,6 мм



Життєздатність при 20°C
1 година

Мокрий по мокрому
 Для адгезії потрібен лише один шар перед нанесенням верхнього шару. Час нанесення до 1 години, товщина плівки 20-30 мкм

Час випаровування
 5 хв після покриття при 20°C 65% відносна вологість

#### ЧАС СУШКИ:

 Час висихання за температури 20°C та відносної вологості повітря 65%: - до висихання пилу: 15 хв
---