ТЕХНІЧНА КАРТА

Release: 1

Date: 26/05/2023

Код продукту: JLE05834	**Комерційна назва:** FPX TX 5834 A.F.
Опис: Поліефірний прозорий лак-грунт без ароматизаторів.	

Властивості	
Основна область застосування	Продукт з відмінними властивостями наповнення, тиксотропності, вирівнювання, шліфуванням і чудовою прозорістю. Рекомендується для меблів та для галузі меблів загалом, як на плоских поверхнях, так і на фігурних меблях. Рекомендується завжди перед грунтом наносити шар ISOLANTE A SPRUZZO LC, перш за все на екзотичну та пофарбовану деревину. Кількість шарів, які необхідно нанести, може коливатися від 1 до 3, залежно від породи деревини.
Метод нанесення	Ручним методом розпиленням або роботом помпою з двома насосами
Термін придатності	8 місяців

Властивості застосування		Фізичні властивості	
Кількість нанесення	180-250 г/м^2	**В'язкість**	48" +/- 5" DIN 6
Вертикальна стабільність	150 г/м^2	**Сухий залишок**	78 +/-3 %
Каталізатор	J930 2% + J910 2%	**Питома вага**	1,040 +/-0,020 кг/л
Розчинник	Ацетон 20%	**Блиск**	-
Час життя суміші	Час гелеутворення більше 45 хв	**Ph**	-

Загальна інформація			
Висихання при 20°C		**Тунельна сушіння**	
Від пилу	50 хв	**Time for Flash Off**	-
На відлип	2 год		
Шліфування	8 год	**Час сушіння**	-
Наступне покриття	12 год		
Штабелювання	12 год	**Час охолодження**	-

Рекомендації щодо нанесення

На пошліфовану шпоновану основу нанесіть два шари, через одну годину один від одного, прозорого ізолятора, рекомендовано A170 - ISOLANTE A SPRUZZO LC.
Через 48 годин відшліфуйте шліфувальним папером P240 і абразивною губкою або скотч-брайтом і нанесіть методом розпилення JLE05834 - FPXTX5834 A.F. у кількості 180 - 250 г/м^2, з 2% J910 - ACC. PER PXLD, розчинений 20% ацетоном, а потім каталізований 2% J930 - CAT. PER PXT47.
Через 30-50 хвилин, при гелеутворенні, нанесіть другий шар, як описано вище.
Наступного дня відшліфуйте шліфувальним папером P240 - P800 і нанесіть шар прозорого глянцевого фінішного покриття, рекомендовано I660 - VLXTXCRYSTAL.

Альтернативні затверджувачі		Характеристика
JLE05111	2%	Менше піни та більше підходить для середовищ із високою температурою вище 20°C
-	-	-
-	-	-

Альтернативний розчинник

Примітки	Користувач несе відповідальність за нанесення виробу у місцях з відповідною рециркуляцією повітря та на дотримання всіх правил гігієни та безпеки.
Зберігання	Відра повинні зберігатися щільно закритими в добре провітрюваному місці з температурою від 5°C до 35°C.