
X-Activator®

Технічні характеристики



**Полімерний праймер і герметик на водній основі, що активує адгезію, для герметизації пористих і непористих поверхонь та поліпшення адгезії до основи.
Вища механічна адгезія**

Опис

X-Activator® — це готовий до використання адгезійний праймер, що містить синтетичні смоли в водній дисперсії з поліпшеною адгезією та водостійкістю, а також спеціальні реологічні добавки, які надають продукту особливу текучість без розтікання при нанесенні на стіни.

Універсальний продукт, готовий до використання, здатний прилипати до таких поверхонь, як: бетон, фіброцементні панелі, ПВХ, лінолеум, дерево, керамічна плитка, керамограніт, натуральний камінь, поверхні з залишками органічних клеїв.

Підходить для внутрішнього та зовнішнього використання на підлозі та стінах, на існуючій плитці та на системах опалення, навіть у важких умовах експлуатації, забезпечуючи швидке висихання приблизно за 30 хвилин та укладання приблизно за 1 годину.

Має чудову стійкість до вологи та псевдопластичну реологію, що запобігає стіканню при нанесенні на стіни.

Продукт не має обмежень для транспортування автомобільним, морським, повітряним та залізничним транспортом

Сертифікати

EC1 Plus Gev Emicode
A+ Emissions dans l'air interieurs
EPD Environmental Product Declaration

Матеріали

Гель
Клеї
Самовирівнюючі суміші
Шпаклівки
Цементна штукатурка
Гідроізоляційні матеріали

Основи

Бетон
Фіброцементні панелі
Метал
ПВХ
Лінолеум
Деревина
Керамічна плитка
Керамограніт
Натуральний камінь

Застосування

Сприяння адгезії на середньоабсорбуючих та неабсорбуючих поверхнях
Зниження поглинання

Обмеження

Наносити продукт при температурі від +5°C до +35°C.
Оскільки продукт на основі синтетичних смол у водній дисперсії, він боїться морозу. Під час транспортування та зберігання упаковок на складі переконайтеся, що температура не нижча за +5 °C, щоб не погіршити якість продукту.
Не додавати вапно, цемент або інші сторонні матеріали до продукту
Не наносьте продукт на вологі поверхні або поверхні, схильні до підйому вологи
При високих температурах рекомендується якомога швидше розподілити продукт по поверхні, щоб не скоротити робочий час через тепло, що виділяється в упаковці в результаті реакції.
Не використовуйте продукт для укладання кераміки на поверхнях, що контактують безперервно з водою, таких як ванни, басейни тощо.
Уникайте надмірної кількості продукту.
У разі лакованих підлог, ПВХ, лінолеуму відшліфувати та видалити пил.
Використання X-Activator® не замінює очищення основи, наприклад, від залишків воску, жиру, пилу або інших речовин.
У разі нанесення на зовнішні стіни, метал, ПВХ, лінолеум попередньо проконсультуйтеся з технічною службою Litokol Lab S.p.A.
Не використовуйте для застосувань, не зазначених у цій технічній карті
Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Характеристики продукту

Зовнішній вигляд	Густа рідина
Колір	Зелений
Відповідальне пакування	Флакон з переробленого пластику 1 кг і відро з переробленого пластику 5 кг
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці та сухому місці. Боїться морозу
Митний код	32091000

Технічні характеристики

Стійкість до вологи	Відмінна
Стійкість до старіння	Відмінна
Гнучкість	Хороша
В'язкість за Брукфільдом (sp 6 - 20 об/хв)	20'000 - 30'000 мПа
Тверді залишки	70%
pH	8,7 - 9,7
Питома вага	1,50 кг/дм ³

Характеристики застосування

Співвідношення змішування	Продукт готовий до використання і не потребує жодної підготовки.
Товщина	< 1 мм
Нанесення	Валик або пензель
Допустима температура нанесення	Від +5°C до +35°C
Час висихання або можливість ходіння	Нанесення валиком або пензлем: 30 хвилин
Час очікування для нанесення цементних продуктів	Нанесення валиком або пензлем: 1 година
Робоча температура	Від -20°C до +80°C
Очищення обладнання	З водою у свіжому стані. Механічно у затверділому стані.
Витрата	Нанесення валиком або пензлем: ~ 50-100 г/м ²
Примітки	Збір даних при температурі +23 °C, відносній вологості 50% і відсутності вентиляції. Можуть змінюватися залежно від конкретних умов на будівельному майданчику.

Підготовка основи

Відповідно до стандарту UNI 11493-1, основи повинні бути механічно міцними і не мати крихких частин, бути вільними від жирів, масел, фарби, воску та вологи.

Залишки цементу, вапна, гіпсу або старих клеїв можна видалити механічним способом за допомогою піскоструминної обробки, шліфування або інших відповідних методів.

Цементна штукатурка повинна витримуватися щонайменше тиждень на кожен сантиметр товщини.

Цементні стяжки повинні мати загальний термін витримки не менше 28 днів або бути виготовлені з використанням інноваційних антитріщинних стяжок X-Floor і X-Floor Pro.

Підлоги з ангідриту повинні бути попередньо відшліфовані, а потім очищені від пилу.

За допомогою гігрометра переконайтеся, що вміст залишкової вологи не перевищує 0,5% у випадку штукатурок або основ на основі гіпсу

або ангідриту.

Будь-які тріщини або розриви необхідно заповнити за допомогою CrackRepair.

У будь-якому випадку необхідно ознайомитися з відповідними технічними картами для правильного використання зазначених продуктів.

Нанесення

Продукт наноситься одним шаром безпосередньо на оброблювану поверхню за допомогою валика або пензля.

Під час нанесення слід рівномірно розподілити продукт по поверхні.

Після висихання (приблизно 1 година при температурі +23°C) продукт повністю висихає і має шорстку поверхню, що полегшує нанесення цементних продуктів, забезпечуючи високий ступінь адгезії.

Інформація про безпеку

Для безпечного використання наших продуктів зверніться до останньої версії паспорта безпеки, доступного під запит.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду.

Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії.

Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

пункт технічної специфікації

#Сертифікована підготовка гладких, компактних і неабсорбуючих основ перед нанесенням шпаклівки, вирівнювальних, самовирівнювальних і рідких розчинів здійснюється за допомогою однокомпонентного адгезійного промотора типу X-Activator® від Litokol Lab S.p.A..

Технічна карта **п. 541**

Редакція **п. 3**

Дата: **04 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com