
BoostPro

Технічні характеристики



Професійна латексна суміш на основі модифікованих синтетичних смол у водній дисперсії для поліпшення адгезії та деформації стяжок, вирівнювальних сумішей, шпаклівок та цементних розчинів.

Опис продукту

Професійна латексна суміш на основі модифікованих синтетичних смол у водній дисперсії для поліпшення адгезії та деформації стяжок, вирівнювальних сумішей, шпаклівок та цементних розчинів.

Не містить розчинників, продукт характеризується високою стійкістю до лужного омилення.

Покращення адгезійних властивостей та механічної міцності, навіть назовні, цементних розчинів типу стяжок, штукатурок, шпаклівок.

Підходить для виготовлення клейового молочка для стяжок, що щільно прилягають на основі X-Floor Pro / X-Floor / портландцементу на старих основах та для виготовлення клейового молочка для з'єднання свіжого бетону зі старим.

Сертифікати

EC1 Plus Gev Emission
A+ Emissions dans l'air interieurs
EPD Environmental Product Declaration

Основи

Стяжки
Самовирівнюючі суміші
Вирівнювачі
Бетон та залізобетон
Плити з фіброцементу

Застосування

Внутрішні - зовнішні
Підлоги - стіни
Басейни - фонтани
Тераси - балкони
SPA і Хамам
Вологі внутрішні приміщення (ванні кімнати, душові)
Промислові підлоги
Реалізація адгезивного молочка свіже по свіжому
Житлове, громадське, комерційне будівництво

Обмеження

Не наносити на мокрі поверхні, вологі основи (> 5% С.М.) або основи, схильні до підйому вологи
Не використовуйте при негативному гідравлічному тиску.
Не наносьте продукт на вологі поверхні або поверхні, схильні до підйому вологи
Не використовуйте продукт для застосувань, не зазначених у цій технічній карті.
Дотримуйтесь національних стандартів, таких як стандарт UNI 11493

Укладання покриття

Укладання покриття можна здійснювати через щонайменше 12 годин після нанесення останнього шару за стандартних умов. Укладання кераміки, натурального каменю або мозаїки буде здійснюватися за допомогою ультраефективних гелів, розроблених на основі наукових досліджень Litokol, які гарантують повний перенос сил, безперервність роботи системи та повну безпеку. Щоб забезпечити ідеальне зчеплення клейового гелю, нанесіть тонкий шар продукту за допомогою гладкої сторони шпателя, а потім відразу ж нанесіть шар необхідної товщини за допомогою зубчастої сторони шпателя. Відповідно до стандарту UNI 11493-1, застосовуйте техніку подвійного нанесення, наносячи гель також на зворотну сторону плитки, щоб забезпечити її повне змочування при укладанні в приміщеннях, де основа може піддаватися рухам або розширенню, на відкритому повітрі, в басейні або в особливо навантажених зонах. Відповідно до норми UNI 11493-1 укладання плиток слід здійснювати, створюючи шви, ширина яких відповідає їх розміру (мінімум 2 мм). Для заповнення швів назовні та у вологих приміщеннях рекомендується використовувати Starlike® Pro або Starlike® Easy. Дотримуватися будь-яких розділових або структурних швів і забезпечувати відповідні розширювальні, десолідаризаційні та периметральні шви.

Характеристики продукту

Зовнішній вигляд	Рідина
Колір	Білий
Упаковка	Каністри по 5 кг, 10 кг і 20 кг
Питома вага	1,0 кг/дм ³
pH	10 - 11,5
В'язкість за Брукфільдом (sp 6 - 20 об/хв)	10 - 30 мПа
Тверді залишки	47-50%

Митний код	39069000
Термін зберігання	24 місяці в оригінальній упаковці та сухому місці. Боїться морозу

Характеристики застосування

Співвідношення змішування	Дивіться таблицю
Допустима температура нанесення	Від +5°C до +35°C
Очищення обладнання	З водою у свіжому стані. Механічно у затверділому стані.

Співвідношення змішування

ДОБАВКА ДЛЯ СТЯЖОК	ДОБАВКА ДЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ ДО 10 мм	ДОБАВКА ДЛЯ ШТУКАТУРКИ	ДОБАВКА ДЛЯ АДГЕЗИВНОГО МОЛОЧКА
Boost Pro 30 кг	Boost Pro 1 частина	Boost Pro 1 частина	Boost Pro 1 частина
вода 120 кг	вода 1 частина	вода 4 частини	вода 1 частина
цемент 300 кг	цемент 4 частини	цемент 5 частин	цемент або X-Floor 3 частини
Інертні за 1 м ³ повнювач і 0/8 мм	дрібний пісок 4 частини	Інертні за 15 частин повнювачі	

Підготовка основи

Основи повинні бути чистими, сухими, міцними, компактними, без тріщин або щілин, достатньо витриманими і вільними від підйому вологи.

Залишки цементу, вапна, гіпсу або старих клеїв можна видалити механічним способом за допомогою піскоструминної обробки, шліфування або інших відповідних методів.

Підготовка суміші

Для будь-якого типу продукту рекомендується попередньо змішати добавку з водою перед додаванням інших порошкових компонентів, дотримуючись зазначених пропорцій.

Перемішування можна здійснювати за допомогою бетономішалки, міксера для розчинів або електричного дреля з мішалкою.

У будь-якому випадку рекомендується не перевищувати час змішування, щоб уникнути надмірного захоплення повітря.

У разі виконання тонких шпаклівок або прилеглих стяжок, перед заливкою необхідно нанести на стару основу клейовий розчин, що складається з Boost Pro-вода-цемент у рівних пропорціях (1:1:1).

Нанесення

Нанесення розчину можна виконувати за допомогою пензля, валика або щітки, а суміш необхідно наносити «свіжим на свіже», до того як розчин утворить поверхневу плівку.

Потім суміш необхідно утрамбувати і загладити, досягаючи необхідної товщини.

Попередження

Наносити продукт при температурі від +5°C до +35°C.

При високих температурах рекомендується якомога швидше розподілити продукт по поверхні, щоб не скоротити робочий час через тепло, що виділяється в упаковці в результаті реакції.

Оскільки продукт на основі синтетичних смол у водній дисперсії, він боїться морозу. Під час транспортування та зберігання упаковок на складі переконайтеся, що температура не нижча за +5 °C, щоб не погіршити якість продукту.

Через високу адгезію рекомендується змити робочі інструменти та залишки продукту з поверхонь водою до того, як гель затвердіє. Після завершення реакції та затвердіння гель можна видалити тільки механічним способом.

При високих температурах рекомендується якомога швидше розподілити продукт по поверхні, щоб не скоротити робочий час через тепло, що виділяється в упаковці в результаті реакції.

Не використовуйте для застосувань, не зазначених у цій технічній карті

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Інформація про безпеку

Для безпечного використання наших продуктів зверніться до останньої версії паспорта безпеки, доступного під запит.
ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду. Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії. Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання. Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

пункт технічної специфікації

Клейова суміш для створення прилеглих стяжок буде виготовлена з води, цементу та професійного латексу на основі модифікованих синтетичних смол у водній дисперсії типу Boost Pro від Litokol Lab S.p.A.

Додавання добавок до стяжок, вирівнювачів, шпаклівок і цементних розчинів для поліпшення адгезії та деформації буде здійснюватися за допомогою професійного латексу на основі модифікованих синтетичних смол у водній дисперсії типу Boost Pro від Litokol Lab SpA.

Технічна карта **п. 127**
Редакція **п. 0**
Дата: **04 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com