

Rasotech Primer Consolidante

СИНТЕТИЧНА СМОЛА - ПРАЙМЕР НА ВОДНІЙ ОСНОВІ З ДУЖЕ ДРІБНИМИ ЧАСТИНКАМИ, З ВИСОКИМ СТУПЕНЕМ ПРОНИКНЕННЯ, ГАРАНТОВАНО ДЛЯ ГЛИБОКОГО ЗЦІЛЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ, ПОГЛИНАЮЧИХ ЦЕМЕНТІВ АБО ДУЖЕ М'ЯКИХ ПОВЕРХОНЬ, А ТАКОЖ ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ПОГЛИНАННЯ ПОВЕРХОНЬ ПЕРЕД НАНЕСЕННЯМ КЛЕЇВ, ГЛАДКИХ ШТУКАТУРОК АБО ВИРІВНЮВАЧІВ. ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ЯК ПРОТИПИЛОВО-ЗАХИСНИЙ ЗАСІБ.



ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ – ВЕРІЯ 01/2022

ОПИС

RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE – це наддрібнодисперсна однокомпонентна синтетична смола у водній дисперсії з високим ступенем проникнення, стійка до води та лугів. Завдяки особливій дрібності частинок, RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE глибоко проникає у вбираючі та низькоконсистентні цементні основи, гарантує відмінний ступінь зміцнення та регулює поглинання поверхні перед нанесенням клеїв, шпаклівок, фарб.

СФЕРИ ЗАСТОСУВАННЯ

RASOTECH ПРИМЕР КОНСОЛІДАНТЕ використовується як безбарвна просочувальна обробка для пилозахисного закріплення внутрішніх або зовнішніх поверхонь поганої консистенції (стіни, підлоги, склепіння) з цегли або натурального каменю. Особливо підходить для закріплення пухкої цементної штукатурки перед нанесенням шпаклівки або кольорового фінішного покриття. У циклах ремонту та захисту бетону покращує адгезію та вирівнює поглинання основи при нанесенні перед декоративними еластомерними покриттями.

Підготовка основи

Відновіть пошкоджені деталі та загерметизуйте будь-які тріщини або розриви. Основи повинні бути рівними, висушеними, сухими, ущільненими та без пилу, старої фарби та будь-яких інших матеріалів, які можуть перешкодити правильному просоченню.

ЗАСТОСУВАННЯ

RASOTECH ПРИМЕР КОНСОЛІДАНТЕ готовий до використання, однокомпонентний, наноситься пензлем, валиком або розпилювачем на попередньо підготовлені поверхні в один або два шари, залежно від ступеня поглинання основи. Рівномірно розподіліть продукт до повного поглинання, уникаючи патьоків.

Не наносити за температури нижче +5 °C, у разі дощу протягом 12 годин або на поверхні, перегріті прямими сонячними променями.

ВРОЖАЙНІСТЬ

0,1-0,2 кг/м² залежно від пористості основи.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

☐ ЗАХИЩАТИ ВІД МОРОЗУ.

- Зберігати за температури вище +5°C.
- Промийте інструменти водою, поки продукт ще свіжий. Затверділі залишки необхідно видалити механічно.
- RASOTECH ПРИМЕР КОНСОЛІДАНТЕ може залишати незначний вологий ефект залежно від поглинання основи.
Для дуже щільних поверхонь, які залишаються відкритими, завжди рекомендується провести попереднє випробування.

УПАКОВКА

Грунтовка RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE постачається у пластикових банках по 5 кг на піддонах по 450 кг. Зберігайте продукт у герметичних контейнерах, захищеному від морозу та прямих сонячних променів. За цих умов його стабільність становить щонайменше 12 місяців.

ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

RASOTECH ҐРУНТ КОНСОЛІДАНТ не класифікується як небезпечний продукт згідно з чинними правилами щодо сумішей. Використовуйте рукавички, захисні окуляри та робочий одяг для захисту очей та шкіри. Зберігайте продукт у недоступному для дітей місці. Не допускайте потрапляння в їжу, напої або водою. Після використання промийте водою з милом.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Глибоке зміцнення поглинаючих або низькоконсистентних мінеральних чи цементних основ та регулювання поглинання поверхні перед нанесенням клеїв, шпаклівок або вирівнювальних сумішей за допомогою дуже дрібнодисперсної синтетичної смоли на водній основі з високим ступенем проникнення, такої як RASOTECH PRIMER CONSOLIDANTE від Colmef Srl, що наноситься пензлем, валиком або розпилювачем з витратою 0,1-0,2 кг/м², залежно від пористості основи.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Зовнішній вигляд:	рідина
Колір:	Білуватий
Видима питома вага (кг/л):	1.08
Твердий залишок (%):	20
Значення pH:	7
В'язкість за Брукфилдом (сП):	30-50
Час застигання між шарами:	20-30 хв.
Час очікування перед укладанням кераміки:	12 годин
Температура застосування:	від +5 °C до +35 °C

ВИЯВЛЕННЯ ДАНИХ ПРИ +23°C - 50% відносної вологості ТА ВІДСУТНОСТІ ВЕНТИЛЯЦІЇ

Інформація в цьому бюлетені базується на нашому найкращому досвіді. Ми не несемо відповідальності за будь-яке неправильне використання продукту. Тому ми рекомендуємо всім, хто має намір використовувати цей продукт, оцінити, чи підходить він для передбачуваного застосування, та виконати попередні випробування у будь-якому випадку. Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічного паспорта, доступної на сайті www.colmef.com.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ АБО КОНКРЕТНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ВІДДІЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПІДТРИМКИ COLMEF.