
HydroCollar

Технічні характеристики



Спеціальні формовані герметизуючі елементи проти розривів для гідроізоляції проходів труб і систем у басейнах, терасах і душових.

Опис продукту

Спеціальні попередньо сформовані антирозривні манжети для гідроізоляції проходів труб і систем в басейнах, на терасах і в душових перед укладанням керамічної плитки і натурального каменю. Легко приклеюються до цементних основ і керамічної плитки за допомогою еластичної безперервної мембрани з водонепроникним і протитріщинним гелем SafetyGel, однокомпонентного дихаючого триполімерного водонепроникного гелю HydroPad або цементних гідроізоляційних матеріалів Litokol.

Багатошарова технологія HydroCorner складається з водонепроникної полімерної плівки з модифікованого поліетилену, покритої з обох сторін нетканим матеріалом з модифікованого поліпропілену з високою питомою поверхнею, що забезпечує високу адгезію до основи під час гідроізоляції.

HydroCollar 8 - розмір герметизуючого елементу: 120x120 мм - діаметр отвору: 8 мм - діаметр труб: 15-20 мм

HydroCollar 35 - розмір герметизуючого елементу: 180x180 мм - діаметр отвору: 35 мм - діаметр труб: 45-60 мм

HydroCollar 65 - розмір герметизуючого елементу: 250x250 мм - діаметр отвору: 65 мм - діаметр труб: 75-125 мм

Сертифікати

EC1 Plus Gev Emicode
A+ Emissions dans l'air interieurs

Основи

Стяжки
Самовирівнюючі суміші
Вирівнювачі
Штукатурки та шпаклівки
Існуюча плитка
Променеві системи
Бетон та залізобетон
Гіпсокартон
Гіпс і ангідрит
Плити з фіброцементу
Полегшені панелі

Застосування

Внутрішні - зовнішні
Підлоги - стіни
Внахлест
Басейни та фонтани
Тераси та балкони
SPA і Хамам
Вологі внутрішні приміщення (ванні кімнати, душові)
Фасади
Промислові підлоги
Житлове, громадське, комерційне будівництво

Обмеження

Не залишайте продукт відкритим
Дотримуйтесь національних стандартів, таких як стандарт UNI 11493

Характеристики продукту

Склад	Багатошарова стрічка, що складається з: - покриття з нетканого матеріалу з модифікованого поліпропілену - еластична водонепроникна полімерна плівка з модифікованого поліетилену - покриття з нетканого матеріалу з модифікованого поліпропілену	
Колір	Білий	
Упаковка	Коробки по 25 шт.	
Розміри HydroCollar 8	120x120 мм діаметр отвору 8 мм	
Розміри HydroCollar 35	180x180 мм діаметр отвору 35 мм	
Розміри HydroCollar 65	250x250 мм діаметр отвору 65 мм	
Товщина	0,6 мм +/- 0,1 мм	
Термін зберігання	Необмежений в захищеному від сонця місці	
Митний код	59119099	

Технічні характеристики

Стійкість до тиску води	> 1,5 бар	DIN EN 1928 - versione B
-------------------------	-----------	--------------------------

Характеристики застосування

Робоча температура

Від -30°C до +90°C

Підготовка основи

Відповідно до стандарту UNI 11493-1, основи та покриття на основі бетону, цементу та гіпсу повинні бути належним чином витримані та не мати ознак надмірної вологості, конденсату, висолів та гідростатичних проблем. Основи повинні бути механічно міцними і не мати крихких частин, бути вільними від жирів, масел, краски, воску і підйому води. Цементна штукатурка повинна витримуватися щонайменше тиждень на кожен сантиметр товщини. Цементні стяжки повинні мати загальний термін витримки не менше 28 днів або бути виконані з використанням інноваційних антитріщинних стяжок X-Floor® і X-Floor® Pro. Особливо пилові, пористі та поглинаючі основи можна обробити інноваційним фіксуючим та зміцнюючим засобом X-Prime®. Гладкі та компактні основи, такі як стара кераміка або мармурова плитка, повинні бути оброблені спеціальним миючим засобом X-Cleaner® Scrub. У випадку з анідритовими стяжками слід переконаватися у наявності відповідного пароізоляційного шару, щоб запобігти можливому підняттю води. Перевірити карбідним гігрометром, щоб залишкова вологість була нижчою за 0,5% та 0,3% для підлог з підігрівом. У будь-якому випадку необхідно ознайомитися з відповідними технічними картами для правильного використання зазначених продуктів.

Нанесення

Нанесіть гідроізоляційний засіб на місця, що підлягають гідроізоляції, і нанесіть свіжий засіб, притискаючи його гумовою шпателем, не залишаючи порожнин або складок. Переконайтеся, що гідроізоляційна мембрана не утворила поверхневу плівку, яка не дозволить приклеїти кути. Після наклеювання необхідно покрити водонепроникною мембраною, щоб повністю закрити комірці.

Попередження

Не наступайте і не рухайте приклеєні комірці до затвердіння гідроізоляційної мембрани

Не використовуйте для застосувань, не зазначених у цій технічній карті

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Інформація про безпеку

Відповідно до чинних європейських нормативних актів (Регламент 1907/2006/ЄС - REACH) продукт вважається виробом і не потребує картки безпеки.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду. Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії. Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання. Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

пункт технічної специфікації

Гідроізоляція проходів труб і обладнання у басейнах, ваннах, фонтанах, на терасах, балконах, у душових, SPA, хамамах і вологих приміщеннях, де передбачається подальше укладання керамічної плитки натурального каменю та мозаїки, повинна виконуватися за допомогою готових протитріщинних комірців типу HydroCollar від Litokol Lab SpA, приклеєних до основи за допомогою еластичної безперервної герметичної та протитріщинної мембрани типу SafetyGel від Litokol Lab SpA або триполімерного дихаючого водонепроникного гелю HydroPad від Litokol Lab SpA.

Технічна карта **п. 636**
Редакція **п. 0**
Дата: **04 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com