
X-Grip

Технічні характеристики



Протиковзка обробка Pro для плитки, керамограніту, каменю, граніту та керамічної мозаїки. Підвищує зчеплення поверхні підлоги, сприяючи відведенню води.

Опис	X-grip — це водорозчинна антиковзка обробка для кремнієвих матеріалів. Діє вибірково на мікроструктуру матеріалу, створюючи наноканали для відведення води, сприяючи її дренажу і тим самим збільшуючи поверхневе тертя.
-------------	---

Характеристики	Продукт на водній основі Надає надзвичайно довготривалий протиковзкий ефект Не утворює плівки та не залишає залишків Не вимагає періодичного технічного обслуговування
-----------------------	---

Застосування	Призначений для внутрішніх і зовнішніх робіт на всіх кремнієвих матеріалах, таких як плитка, керамограніт, камінь, граніт, композитний кварц і керамічна мозаїка.
---------------------	---

Характеристики продукту	Зовнішній вигляд Колір Запах Митний код Термін зберігання	Рідина Амбрато Цитрусові 28111980 24 місяці в оригінальній упаковці, подалі від джерел тепла та прямого сонячного
--------------------------------	---	---

світла. Боїться морозу.

Характеристики застосування

Час обробки	15 - 60 хвилин
Вогнебезпечність	НІ
pH	1,0 - 2,0
Питома вага	1,04 кг/л
Нанесення	Пензель, валик, безповітряний розпилювач або валик
Допустима температура нанесення	Від +5°C до +35°C
Витрата	15 - 20 м ² /л

Нанесення

Добре збовтати перед використанням.

Враховуючи велику різноманітність матеріалів, на яких може бути необхідним нанести протиковзке покриття, які відрізняються між собою за складом, міцністю та твердістю поверхні, для досягнення оптимального результату з точки зору ступеня протиковзкості без зміни оригінального зовнішнього вигляду основи, необхідно провести попереднє випробування з метою визначення найбільш підходящого часу контакту між поверхнею та X-Grip.

Випробування слід проводити перед нанесенням обробки на всю поверхню, на зразку матеріалу, що не підлягає укладанню, або на невидимій ділянці.

Орієнтовно, найбільш придатний час контакту є наступним:

- Кераміка та керамограніт: від 10 до 40 хвилин.
- Клінкер та агломерати на основі кварцу: від 30 до 60 хвилин.
- Граніт: від 60 до 90 хвилин.

Нанесіть достатню кількість чистого продукту на поверхню за допомогою пензля, валика, безповітряного розпилювача, флісу.

Залиште продукт діяти протягом необхідного часу, приблизно від 15 до 60 хвилин, перш ніж він буде поглинений.

Протягом цього часу поверхню необхідно постійно і рівномірно зволожувати продуктом.

Після видалення надлишків, по закінченню визначеного часу, ретельно змийте водою, щоб видалити залишки, перш ніж перевіряти отриманий результат.

Випробування на ковзання повинно проводитися на мокрій поверхні.

Попередження

Наносити продукт при температурі від +5°C до +35°C.

Проведіть попереднє випробування на непомітній ділянці або на матеріалі, що не укладено, якщо ви не знаєте як він себе поведе або маєте сумніви щодо правильних термінів.

Перед використанням захистіть двері, віконні рами, гумові герметизуючі елементи, меблі, крани, металеві або ПВХ профілі та всі поверхні, які можуть бути пошкоджені при прямому контакті з миючими засобами

Наносити продукт тільки на ідеально чисті та сухі поверхні.

Не використовуйте в поєднанні з іншими хімічними продуктами

Не наносити під прямими сонячними променями.

Не наносьте продукт на мокрі або перегріті поверхні

У разі випадкового пролиття, поглиніть продукт за допомогою абсорбуючого матеріалу (папір, тирса, вермикуліт тощо) і викиньте у відповідний контейнер.

Не використовуйте продукт для застосувань, не зазначених у цій

технічній карті.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до технічної служби Litokol за номером +39-0522-622811 або за адресою customercare@litokol.com.

Інформація про безпеку

Для безпечного використання наших продуктів зверніться до останньої версії паспорта безпеки, доступного під запит.

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Юридичні аспекти

Інформація та вимоги, наведені в цій технічній карті, відповідають нашому найкращому досвіду.

Однак, оскільки ми не можемо безпосередньо впливати на умови на будівельних майданчиках та виконання робіт, ці рекомендації є загальними і не є обов'язковими для нашої компанії.

Тому рекомендується попередньо перевірити придатність продукту для передбачуваного використання. У будь-якому випадку, особа, яка має намір використовувати продукт, зобов'язана визначити, чи є він придатним для передбачуваного використання, і в будь-якому випадку несе всю відповідальність, яка може виникнути в результаті його використання.

Завжди звертайтеся до останньої оновленої версії технічної карти, доступної на сайті www.litokol.com

Технічна карта **n. 420**

Редакція **n. 0**

Дата: **06 25**

Litokol

Litokol Lab Spa Via G. Falcone 13/1 42048 Rubiera RE Italy
Tel. +39 0522 622811 info@litokol.com www.litokol.com