

**Фарба ґрунтувальна VelvetBase**

**Тип** Водно-дисперсійна акрилова ґрунтувальна фарба для внутрішніх робіт, використовується як базовий шар при високоякісному фарбуванні нових або раніше пофарбованих стін та стель в сухих або вологих приміщеннях. Утворює сніжно-біле глибоко матове покриття, легко заповнює дрібні тріщини, дефекти й нерівності поверхні, створюючи гладку поверхню для подальшого фарбування.

**Призначення** Використовується для ґрунтувального фарбування підготовлених зашпакльованих, оштукатурених, бетонних, цегляних, гіпсових та інших мінеральних поверхонь, а також ДВП, ДСП, МДФ, OSB, гіпсокартону, шпалер, та раніше пофарбованих водно-дисперсійною фарбою поверхонь.

**ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Норма покривання поверхні в 1 шар, м<sup>2</sup>/кг</b>	4,5 – 5 для поглинаючих поверхонь. 5 – 6 для непоглинаючих поверхонь.
<b>Розбавлювач</b>	Вода, допускається розбавляти до 10 %.
<b>Спосіб нанесення</b>	Наносити пензлем, валиком або розпилюванням. При розпилюванні під високим тиском застосовувати сопло 0,018" – 0,023".
<b>Час висихання при +20 °С і відносній вологості повітря 50 %</b>	На дотик – 30 хвилин. Наступний шар можна наносити за 1 – 2 години. Час висихання збільшується зі зниженням температури й підвищенням відносної вологості повітря.
<b>Колір</b>	Білий, тонується в світлі кольори за каталогами Kompozit®, NCS, RAL.
<b>Базис тонування</b>	А (білий).
<b>Блиск при 60°, GU</b>	2 (ДСТУ ISO 2813).
<b>Ступінь блиску</b>	Глибоко матовий, <5 GU при 85° (ДСТУ EN 13300).
<b>Об'ємна частка нелетких речовин, %</b>	Бл. 55 (ДСТУ ISO 3233-3).
<b>Густина, кг/л</b>	1,67 (ДСТУ ISO 2811-1).
<b>Макс. розмір часток</b>	до 40 мкм (дрібнозернистий, ДСТУ EN 13300).
<b>Стійкість до мокрого стирання</b>	Витримує періодичне миття (<20 мкм після 200 циклів, клас 2, ДСТУ EN 13300).
<b>Зберігання</b>	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °С, в недоступному для дітей місці. Берегти від прямого сонячного світла, нагрівання та вологи. Не зберігати в розбавленому і тонованому вигляді; в неповній тарі властивості продукту можуть змінюватися. Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення.
<b>Тара</b>	14 кг.

**Фарба ґрунтувальна VelvetBase****ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ****Умови при фарбуванні**

Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою і міцною. Температура поверхні, повітря і фарби повинна бути в межах від +5 до +35 °С, відносна вологість повітря не більше 80 %.

**Готування поверхні**

Очистити поверхню від бруду та пилу. Видалити старі покриття, що розтріскалися і відшаровуються. Поверхня повинна бути сухою і чистою. При необхідності вирівняти шпаклівкою, суху поверхню відшліфувати й ретельно видалити пил. Перед фарбуванням поверхні, які поглинають вологу, слід заґрунтувати **Ґрунтовкою акриловою BRILLIANT**, або (для слабких поверхонь, що обсипаються) **UNIVERSAL**, а в приміщеннях з недостатньою вентиляцією або підвищеною вологістю – обробити **Антисептиком W2 Kompozit®** і заґрунтувати **Ґрунтовкою акриловою UNIVERSAL-BIO** відповідно до інструкції з застосування. Нові поверхні на вапняно-цементній основі слід витримати перед фарбуванням протягом щонайменше одного місяця. Поверхні, що не підлягають фарбуванню, рекомендується закрити захисною плівкою.

**Фарбування**

Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати, при потребі перед цим розбавити водою (до 10 %). Фарбу наносити валиком, фарборозпилювачем або пензлем з синтетичним ворсом. Перед нанесенням фінішного покриття, рекомендується пофарбовану **Ґрунтувальною фарбою VelvetBase** поверхню злегка відшліфувати дрібнозернистим наждачним папером і видалити пил. Якщо під час фінішного фарбування використовується фарба яскравих кольорів (червона, жовта, помаранчева), то, щоб отримати належне покриття, рекомендується заґрунтувати поверхню **Ґрунтувальною фарбою VelvetBase**, колір якої максимально близький до кольору фінішної фарби.

**Очищення інструментів**

Видалити залишки вологої фарби з інструменту й промити водою. Сліди засохлої фарби можна видалити після замочування у теплому розчині мийного засобу.

**БЕЗПЕКА**

Фарба є пожежобезпечною та нетоксичною. УВАГА. Продукт може викликати подразнення шкіри чи алергічну реакцію, краплі туману шкідливі при вдиханні. При нанесенні використовувати захисний одяг і рукавиці, а при розпилюванні, крім того, респіратор.

Граничний вміст ЛОС для цієї продукції (кат. WB/1(a)): 30 г/л.

Цей продукт містить не більше 15 г/л ЛОС.

**Охорона навколишнього середовища**

Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки утилізують як будівельне сміття.