



Акриловий лак ACC 890 Bang Black 2K VHS




ОПИС ПРОДУКТУ

Безбарвний лак ACC890 – це двокомпонентний прозорий лак з дуже великим сухим залишком, який відповідає стандарту VOC. Характеризується дуже високою стійкістю до подряпин, глянцем вище середнього, заводською структурою та здатністю ідеально відобразити зображення на поверхні лаку. Відмінно розтікається навіть при тонких шарах і дуже легко наноситься.

ПРОПОРЦІ ЗМІШУВАННЯ

	Clear	Hardener	Thinner
	100	50	Використовувати без розчинника або 0-5%
	Кількість шарів	Тиск	Дюза
	1.5 coats	2-2.5 bar	1.3-1.4 mm

ПРАВИЛА ЗАСТОСУВАННЯ

	Міжшарова витримка
	8-10 хв

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

	В'язкість готової суміші
	(DIN 4/20°C) - 20 – 22 с
	Життєздатність після змішування зі стандартним затвердником
	60 хв при 20°C
	ЧАС СУШКИ:
	14 год при 20°C 45 хв при 50°C Повне висихання : 4 доби

ВМІСТ ЛЕТУЧИХ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

Максимальний вміст VOC у продукті - 418 г/л

Максимальний вміст VOC для категорії II, B/e - 420 г/л

Лак відповідає стандарту Директиви ЄС 2004/42/CE/II,B/d(420)

УМОВИ І ТРИВАЛІСТЬ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в щільно закритій упаковці, в прохолодних і сухих приміщеннях, подалі від джерел вогню і тепла. Уникайте впливу сонячних променів.

УВАГА!!!

Перед початком роботи рекомендується ознайомитися з Паспортом безпеки продукту.

Нанести половину шару лаку на попередньо висушений базовий лак і залишити випаровуватися між шарами.

Другий шар - потрібно наносити повним.

При використанні в фарбувальних камерах після фарбування другого шару необхідно почекати 10 хвилин, перш ніж включити фарбувальну камеру до температури 50°C.