

REZISTO 5

Широко використовувана брудовідштовхуюча фарба для стін, з відмінною стійкістю до миття

- Технологія відштовхування бруду
- Надзвичайно стійка акрилова фарба для сухих і вологих приміщень
- Захист від жирних плям і цвілі
- Стійкість до вологого прибирання класу 1 (ISO 11998)



Властивості

Широко застосовувана фарба для стін, що потребує особливо високої стійкості до миття. Створює матову поверхню, стійку до жирних плям, вологи та плісняви. Продукт легко наноситься, а здатність фарби добре розрівнюватися полегшує отримання рівномірної поверхні. Технологія Stain Shield, що використовується в продукті, надає поверхні відмінні брудовідштовхуючі властивості, що є дуже вдалим рішенням для приміщень, які потрібно часто мити.

Сфера застосування

Цей продукт підходить для фарбування стін у сухих і вологих приміщеннях, де передбачається часте прибирання. Наприклад, у вітальнях, передпокоях, сходових клітках, підсобних приміщеннях, а також в офісах, громадських приміщеннях, коридорах, кухнях і ванних кімнатах

Основа

Цей продукт підходить для фарбування нових і раніше пофарбованих гіпсокартонних плит, а також гіпсових, бетонних і легкобетонних основ.

Підготовка основи

Необхідний обсяг підготовки залежить від стану конкретної основи та вимог до неї. Вона повинна бути рівною, сухою, очищеною від пилу, бруду, жиру, крейди та вільних частинок. Для очищення використовуйте теплу воду або теплу воду, для сильно забруднених основ — також миючий засіб. Стару фарбу, що відшарується, необхідно видалити, неміцно зчеплений верхній шар зачистити до міцної основи. Для кращої адгезії поверхню, раніше оброблену глянцевою фарбою, слід рівномірно відшліфувати наждачним папером. Отвори і тріщини необхідно заповнити відповідною шпаклівкою; зашпакльовану поверхню відшліфувати до гладкості, а потім очистити від шліфувального пилу.

Ґрунтування

Основа повинна бути сухою і чистою. Стару фарбу, що відшарується, видалити, нерівності зашпаклювати, пористі основи (наприклад, необроблені) заґрунтувати ґрунтовкою **Grund+** або **Drywall Grund**.

Остаточна обробка

Для остаточної обробки нанесіть 2 шари фарби **Rezisto 5**.

Рекомендації щодо фарбування

Під час фарбування та сушіння температура повітря та основи повинна бути від +10 до +25 °C (рекомендована +18 ± 2 °C), відносна вологість повітря 40–80 % (рекомендована 65 %). Вища або нижча температура, а також протяги під час роботи можуть призвести до утворення неякісної плівки фарби. Перед застосуванням фарбу слід ретельно перемішати. Перед нанесенням наступного шару необхідно дати пофарбованій поверхні висохнути. Великі поверхні необхідно фарбувати без перерв, перерви допускаються лише в кутах. Під час роботи слід використовувати велику кількість фарби, щоб поверхня довше залишалася вологою і піддавалася обробці. При фарбуванні стель вибирайте напрямок падіння світла як робочий напрямок, тобто робіть вирівнюючий мазок у напрямку від вікна. При фарбуванні стін нанесену фарбу слід розрівнювати, рухаючи валиком вгору і вниз так, щоб останній рух валика в кожній смузі фарби на всій площі стіни був зроблений в одному напрямку.



Технічні властивості

Сфера застосування	Внутрішні роботи в сухих і вологих приміщеннях
Зв'язувальна речовина	Акрилова дисперсія
Рівень глянцею (за шкалою Гарднера, 60°)	Матова
Густина (г/л)	1,35
Вміст сухої речовини (%)	~ 62,5 % (базовий BW)
Стійкість до стирання ISO 11998 (28 днів, 200 циклів)	Клас 1, (< 5 мкм)
RYL 2012 клас навантаження	RL 04 Надзвичайно великі навантаження та високі вимоги в сухих приміщеннях RL 05 Особливі навантаження та вимоги у приміщеннях
Укривистість (1 шар)	8,0–10,0 м²/л (1 шар) в залежності від поглинаючої здатності, пористості та рівності основи
Час висихання (+23 °C, RH 50 %)	Можна наносити другий шар через 2 години
Провідність водяної пари (ISO 7783:2018)	клас V ₂ , середня (V = 34-37 г/(м²·d))
Розчинник	Вода
Тонування	Тонувальна система Acomix, базові тони BW і BC
Способи нанесення	Кисть, валик, розпилення
Розпилення	Сопло 0,017–0,025 дюйма, тиск 150–200 бар, кут розпилення 30–60°
Очищення обладнання	Водою безпосередньо після використання
Вміст ЛОС	≤ 3 г/л ((граничний вміст ЛОС у ЄС для цього продукту (клас A/a) — 30 г/л)
Зберігання	Зберігати контейнер з тонером щільно закритим у сухому та прохолодному місці (від +5 до +30 °C), захищати від морозу
Строк зберігання	3 роки в заводській закритій банці. Термін придатності вказаний на банці
Розмір упаковки	Базовий BW 2,5 і 10 л, базовий BC 2,33 і 9,3 л

Очищення поверхні

За звичайних умов плівка латексної фарби досягає кінцевої міцності протягом 3–4 тижнів після фарбування, тому слід уникати інтенсивного очищення пофарбованої поверхні до закінчення зазначеного терміну.

Для очищення забрудненої поверхні використовувати чисту воду, у разі потреби — також і нейтральні засоби для чищення. Не застосовувати засоби для чищення, що містять органічні розчинники. Для очищення застосовувати м'яку губку або ганчірку; уникати використання щітки з жорсткою щетиною. Сильне тертя в процесі миття може надати пофарбованій поверхні глянцевого блиску.

Підготовка основ, що потребують спеціальної попередньої обробки

Гіпсові та бетонні основи з високою пористістю заґрунтувати ґрунтовкою **Grund+** або **Drywall Grund**, при необхідності розбавити продукт.

Поверхні з високою вбираючою здатністю заґрунтуйте **Sando Base** з додаванням до 25% води.

Деревоволокнисті та деревостружкові плити заґрунтувати ґрунтовкою **Super Grund**.

Старі основи, пофарбовані вапняною або крейдяною фарбою, заґрунтувати сумішшю фарби **Silikat Base** з водою у співвідношенні 1 : 1 або фарбою **Häftgrund** з додаванням 40–50 % уайт-спіриту.

Клейова фарба. Стару клейову фарбу в поганому стані необхідно видалити повністю. Сильно зв'язану клейову фарбу заґрунтувати фарбою **Häftgrund** з додаванням 20–30 % уайт-спіриту.

У вологих приміщеннях слід використовувати вологостійкий наповнювач **Maxi Aqua**, який обробити сумішшю засобу Perform+Bathroom Primer і води у співвідношенні 1:1.

Поверхню, забруднену сажею або нікотинном, а також поверхню зі слідами води, необхідно вимити миючим засобом, ретельно промити чистою водою і дати висохнути. Потім заґрунтувати поверхню ізоляційною фарбою **Nordsjö Original Spärrvitt Isolerande**.

Заходи з техніки безпеки

Працювати в добре провітрюваному приміщенні. Уникати контакту зі шкірою та очима. У разі ковтання хімікату негайно звернутися до лікаря і показати цю упаковку або етикетку. Зберігати в недоступному для дітей місці. Паспорт безпеки доступний для професійного користувача на вимогу останнього.

Захист навколишнього середовища та утилізація відходів

Після закінчення роботи ретельно закрити контейнер з фарбою. Видалити надлишки фарби перед очищенням інструменту. Не виливати в каналізацію або у водне середовище. Залишки рідкої фарби здавати в пункт збору шкідливих речовин; на утилізацію відходів можна відправляти лише повністю порожню тару.

Виробник

Akzo Nobel, ЄС

Технічна інформація в цьому технічному паспорті отримана в лабораторних умовах і може змінюватися в залежності від методів нанесення, погодних умов тощо. Виробник не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним використанням продукту. Виробник залишає за собою право вносити зміни в опис продукту без попереднього повідомлення.