

# Sika® Separol

## Смазка для опалубки и форм

### Описание материала

Sikal® Separol – смазка для опалубки и форм на основе минеральных масел. При нанесении на металлическую, пластиковую или деревянную опалубку облегчает снятие ее и позволяет получить более гладкую поверхность бетона.

### Применение

■ Sika® Separol используется для обработки опалубок и форм из дерева, клееной фанеры, металла и пластика; в общем случае – как для материалов с впитывающей, так и для мало – или невпитывающей поверхностью.

### Характеристики / Преимущества

- обеспечивает чистое, быстрое и простое отделение опалубки
- продлевает срок службы опалубки и форм
- улучшает внешний вид поверхности бетонных конструкций
- уменьшает загрязнение бетона
- высокая устойчивость к вибрации
- устойчивость к повышенной температуре (до +700С)

### Техническое описание

**Основа** минеральное масло

**Цвет** жидкость желтого цвета

**Плотность** 0,9 кг/л

**Вязкость** 50 мПа.с

**Упаковка** Канистры 27 кг  
Бочки 200 кг

**Хранение** В закрытой заводской упаковке, в сухом помещении - срок годности продукта не ограничен. Защищать от действия прямых солнечных лучей. Беречь от мороза до -10°С!

### Способ применения

#### Нанесение

Перед началом работы Sika® Separol необходимо тщательно перемешать. На очищенную, сухую поверхность опалубки или формы нанести тонкий слой смазки с помощью распылителя, кисти или валика. Полученная в результате пленка должна немного подсохнуть, в этом случае свойства смазки улучшаются. Свежепокрытую средством Sika® Separol поверхность, легко отличить от непокрытой, по маслянистому блику.



АКС-ЮГ СИСТЕМА +38 063 797 28 13,

+38 056 373 25 15,

<http://systema.dp.ua> +38 056 373 25 35.

	Поверхность с нанесенным средством Sika® Separol необходимо в первые 2-3 часа беречь от дождя.
<b>Расход</b>	В зависимости от силы ветра, влажности и температуры: расход 1 смазки хватает: для стальной или другой слобовпитывающей опалубки на 50м2 для деревянной примерно на 22 м2.
<b>Примечания</b>	Перед нанесением на поверхность уже использованной опалубки, ее необходимо тщательно очистить от грязи и остатков бетона.
<b>Очистка оборудования</b>	Оборудование для распыления и его сопла очистить сразу после использования удалить растворителем или средствами для очистки, например, бензином, очистителем Colma и т.п.
<b>Замечание</b>	Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.
<b>Указания по технике безопасности</b>	Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии Технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.
<b>Юридические указания</b>	Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Право собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



**АКС-ЮГ СИСТЕМА**

**+38 063 797 28 13,**

**+38 056 373 25 15,**

**<http://systema.dp.ua>**

**+38 056 373 25 35.**

Сика Украина,  
Украина  
03680 г. Киев  
ул. О. Трутенко 10, 3-й эт.

Тел.: +380 44 492 94 19  
Факс: +380 44 492 94 18  
[www.sika.ua](http://www.sika.ua)  
[www.sika.com](http://www.sika.com)

