


FILLER

873.6005 | 6011 | 6022

Быстрый грунт наполнитель

(Серый | Белый | Черный)

Двухкомпонентный быстрый акриловый грунт 873.6005 позволяет провести полный ремонт менее, чем за 1 час. Этот грунт имеет высокий уровень порозаполнения, может наноситься на катафорез без шлифования.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Высокая скорость сушки
- Отличный уровень порозаполнения до 250 мкм
- Отличная шлифуемость
- Хорошая растекаемость
- Хорошая адгезия к листовому металлу
- Совместим с эмалями как на водной основе, так и на основе растворителя
- Возможность до колеровки эмалями Multicryl900 до 10%

ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Как только поверхность была подготовлена к нанесению продукта, в грунт необходимо сразу же добавлять отвердитель и затем немедленно наносить его.
- В зависимости от зоны ремонта наносить от двух до трех слоев грунта. Время сушки и внешний вид не зависят от количества слоев.
- Выдержка до полного поматовения грунта перед каждым слоем.
- Для большей антикоррозионной защиты рекомендуется наносить продукт на антикоррозионные грунты или катафорез.

ПОДГОТОВКА

	Соотношение смешивания	5 : 1 + 0,5	
	Грунт	873.6005	100% по об.
	Отвердитель	293.6020 стандартный 293.6010 быстрый	20% по об.
	Разбавитель	075.0020 стандартный 075.0030 медленный	10% по об.

НАНЕСЕНИЕ

	Период жизнеспособности (20°C) после добавления отвердителя	30 мин
	Вязкость DIN/4	30 сек ± 3 сек

	Размер дюзы	1,6 - 1,8
	Давление	1,8-2,2 HVLP/RP
	Количество слоев	2-3
	Межслойная выдержка	5-10 мин

СУШКА И ВЫДЕРЖКА

	Выдержка	5 мин
	Сушка При 20 °C: При 60 °C:	60 мин с 293.6010 90 мин с 293.6020 10 мин с 293.6010 15 мин с 293.6020
	ИК сушка: средние волны	Не рекомендуется
	Толщина покрытия	240 мкм ± 10
	Расход готового к использованию продукта (м ² /кг x 1 мкм)	450

ШЛИФОВКА

	Орбитальная шлиф. машина (по сухому)	P360-P400
	Орбитальная шлиф. машина (по мокрому)	P400-P600
	Ручное шлифование по мокрому	P600-P800
	Ручное шлифование по сухому	P400 – P500
	Нанесение следующего слоя покрытия	60-90 мин

СРОК ХРАНЕНИЯ

	Срок хранения	24 месяца 5 < °C < 35
---	----------------------	--------------------------

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

ГРУНТ-НАПОЛНИТЕЛЬ 873.6005 – 873.6011 – 873.6022	ОТВЕРДИТЕЛЬ 293.6020 – 293.6010	УСКОРИТЕЛЬ 075.0020 – 075.0030
50 г	6,5 г	3 г
100 г	13 г	6 г
150 г	19,5 г	9 г
200 г	26 г	12 г
250 г	32,5 г	15 г
300 г	39 г	18 г
350 г	45,5 г	21 г
400 г	52 г	24 г
450 г	58,5 г	27 г
500 г	65 г	30 г
600 г	78 г	36 г
700 г	91 г	42 г
800 г	104 г	48 г
900 г	117 г	54 г
1000 г	130 г	60 г

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

	ОТВЕРДИТЕЛЬ	ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ
293.6020	Стандартный	
293.6010	Быстрый	
075.0020		Стандартный
075.0030		Медленный

ПРОДУКТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Данные, представленные в техническом паспорте, являются результатом нашего многолетнего опыта. Тем не менее, они должны рассматриваться как информация без какой-либо обязательной ценности, в том числе в отношении любых прав собственности третьих сторон, и эта информация не освобождает клиента от проведения собственных проверок продуктов, поставляемых нами, для оценки их пригодности или их соответствия процедурам и циклам, при которых клиент планирует использование продукты. Применение и использование наших продуктов (тип поверхности нанесения, условия сушки продукта и т. д.) происходит за пределами наших возможностей контроля и, следовательно, попадает под исключительную ответственность клиента. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления изменять и периодически обновлять информацию, содержащуюся в техническом паспорте: последняя версия технического паспорта заменяет любую предыдущую версию. Пользователь несет ответственность за проверку обновления технического паспорта перед использованием продукта. Информация о здоровье и безопасности указана в паспорте безопасности .