

# Deco TERRA®



## ТЕХНІЧНА КАРТА МАТЕРІАЛУ ТМ Deco Terra MARMORINO SASSO

<b>ТИП</b>	<p>Декоративна штукатурка, що складається зі спеціальних мармурових пудр різної зернистості, вапняного тіста та інших спеціальних добавок, які полегшують зчеплення з будь-якою основою.</p> <p>Окрім легкості в нанесенні та обробки завдяки своїй еластичності та пластичності в роботі, він дозволяє створити безліч видів фінішного оздоблення, що залежить від майстерності виконавця. Підходить для обробки ручним чи механічним шліфуванням. Підходить для відтисків та трафаретних технік.</p> <p>Для економ рішень чудово підходить нанесення в 1 шар.</p> <p>Без ризику розтріскування тримає товщину від 1мм.</p>
<b>ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ</b>	Інтер'єр і екстер'єр.
<b>ЕФЕКТ МАТЕРІАЛУ</b>	Ефект однорідної гладкої натуральної мармурової поверхні. Ідеально - сатинове покриття. При бажанні створити глянцекий ефект можна за допомогою глянцевого воску чи лаку.
<b>ВЛАСТИВОСТІ</b>	Нетоксичний, незаймистий, екологічно чистий. Хороша паропроникність і стійкість до цвілі. Легко наноситься. Полірується. Вирівнює та скриває невеличкі перепади та нерівності на стіні.
<b>УМОВИ НАНЕСЕННЯ</b>	Температура: + 5 - + 35 ° С Вологість: не більше 80%
<b>ІНСТРУМЕНТ НАНЕСЕННЯ</b>	Шпатель з нержавіючої сталі, губка, площадка, в залежності від бажаної фактури.
<b>РОЗВЕДЕННЯ</b>	Склад готовий до застосування (розбавлення незначне можливе на розсуд та відповідальність фахівця – виконавця).
<b>ВИТРАТИ МАТЕРІАЛУ</b>	1,6 –1,9 кг/м <sup>2</sup> готової поверхні. Для абсолютно рівних поверхонь, від 0,6 кг/м <sup>2</sup> в 1 шар
<b>ЩІЛЬНІСТЬ</b>	1,75 кг/л. Розмір зерна 0,7
<b>ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ</b>	Водою.
<b>ВИСИХАННЯ</b>	Повне 24 г. 12 годин мінімум між шарами.
<b>СКЛАД</b>	Відбірна мармурова пудра і витримане вапно, стабілізатори та добавки, що полегшують процес нанесення і адгезію з підкладкою.
<b>РЕАКЦІЯ НА ВОГОНЬ</b>	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисті поверхні.
<b>КОЛІР БАЗИ</b>	Натурально білий.

<b>ТОНУВАННЯ</b>	Універсальними пастоподібними барвниками
<b>УПАКОВКА</b>	20кг, 5кг, 3 кг.
<b>НАНЕСЕННЯ</b>	<p>Суху і чисту підготовлену поверхню стін покрити кварц ґрунтом Fondo Dolomiti або Fondo Al Quarzo і дати просохнути протягом 6-8 годин. Добре перемішати пасту за допомогою міксера (дриля з насадкою), уникаючи додавання води.</p> <p>Після підготовки поверхні, нанести Marmorino Sasso. Для цього необхідно використовувати шпатель з нержавіючої сталі, наносячи рівномірно матеріал, як звичайну штукатурку на товщину зерна. Поводитися з поверхнею, під час нанесення даного матеріалу, необхідно з обережністю, матеріал слід наносити рівномірно, оскільки наносячи перший шар штукатурки вже можна досягти бажаного ефекту. При нанесенні уникати подряпин, ліній, переходів, задирок і т.д.</p> <p>Щонайменше через 12 годин після нанесення першого шару можна приступити до нанесення другого шару, використовуючи шпатель із нержавіючої сталі, роблячи шар ще тонше, ніж раніше, наносити матеріал слід особливо ретельно і акуратно, надаючи при цьому малий тиск на шпатель. Рекомендується, одному працівникові наносити матеріал, а іншому вигладжувати його за допомогою ретельно очищеного шпателя із нержавіючої сталі. По мірі висихання необхідно посилювати тиск при розгладженні матеріалу.</p> <p>Marmorino Sasso набуде особливого сатинового фінішу при правильному розгладженні матеріалу.</p> <p>При роботі в особливо жарку пору і при роботі на фасадах великої площі, рекомендується змочити поверхню за допомогою пульверизатора. У разі особливо вологої погоди необхідно захистити стіну від будь-яких атмосферних опадів на період, як мінімум до трьох днів.</p> <p>Marmorino Sasso має свій власний натурально білий колір за рахунок присутності в ньому мармурової крихти. Покрити поверхню захисним воском, декоративної фарбою (велатурою) або лаком в залежності від бажаного ефекту, а на фасаді обов'язково захистити гідрофобізатором Idrocem A.</p>
<b>ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА</b>	<p>Суміш не містить шкідливих речовин, пігментів або інших компонентів, що містять важкі метали так, і як хром або свинець. Крім того, в складі не має ароматизованих і хлорованих розчинників. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Склад не займистий і за умови його правильної технічної експлуатації є нетоксичною, нешкідливою речовиною.</p> <p>У разі потрапляння в очі, ретельно промити водою.</p> <p>Рекомендується дотримання звичайних запобіжних заходів, передбачених для роботи зі складами на водній основі.</p> <p>При зберіганні, переміщенні та транспортуванні не потрібне дотримання особливих умов. При випадковому пролиття суміші необхідно зібрати, використовуючи інертні абсорбуючі матеріали, такі як пісок, глина і т.д. і знищити, як звичайні тверді відходи.</p>
<b>ТЕРМІНИ ЗБЕРІГАННЯ</b>	1 рік в закритій упаковці при температурі від + 5 ° С до + 36 ° С. <b>Неморозостійкий</b> при транспортуванні і зберіганні.