CETOL® WF 771
5188-018451-XXX

sikkens
WOOD COATINGS

Опис продукту

Водорозчинна, напівпрозора, матова, грунтовка, проміжне і верхнє покриття для дерев'яних конструкцій з ефектом OilFinish.
Підходить як система 1-горшок-3 шари, зовнішня та внутрішня. - вологопроникність - висока паропроникність - хороший захист від УФ-випромінювання - перевірено відповідно до DIN EN 71 частина 3 «Безпека іграшок»

Колір

Напівпрозорі кольорові відтінки, наприклад, із колекції Joinery Color Classics.
Всі напівпрозорі кольори можна змішувати між собою. Оптичне враження від окремих напівпрозорих кольорів на різних основах і з різною товщиною шару є різним, тому на деревину, яка підлягає обробці, необхідно нанести зразкове покриття. Напівпрозорі кольори від середнього до високопігментованого є більш стійкими до погодних умов, ніж кольори з низьким вмістом пігменту. Безбарвні покриття не підходять для зовнішнього використання. На деревині, багатій екстрактивними речовинами, наприклад, дубі, модрині або тропічній деревині, може виникнути зміна кольору – частково лише в результаті атмосферних впливів.

Рівень глянцю

Матове покриття

Зв'язуюче

Комбінація акрилових алкідних смол

Пігменти

Світлостійкі, атмосферостійкі напівпрозорі пігменти

Щільність

прибл. 1,00 - 1,03 кг/л

Упаковка

5188-018451-030 - 2,5 л
5188-018451-100 - 10 л
5188-018451-650 - 120 л

Застосування

занурення, обливання, нанесення пензлем, машина для фарбування дошки, вакуумна машина для нанесення покриттів

Витрати

80 - 150 мл/м2, залежно від методу нанесення, типу та вбираючої здатності деревини (точні значення повинні бути визначені шляхом пробного нанесення покриття). Після нанесення поверхня повинна бути абсолютно вільною від надлишків матеріалу.

Розбавлення

Готовий до використання. Не розбавляти!

Температура застосування

15 - 25 °C для основи, повітря та матеріалу при прибл. 60% відносної вологості повітря

Час висихання

Сушіння при:	Стандартна атмосфера: 23°C / 50% відн. вологість	Примусова температура 40°C
Сухий від пилу	прибл. 30 хвилин	прибл. 20 хвилин
Піддається шліфуванню	прибл. 4 години	прибл. 60 хвилин
Можливе наступне покриття	прибл. 4-6 годин	прибл. 1-2 години

Висихання

Процес висихання покриття залежить від товщини нанесеної плівки і може затягнутися при використанні деревини з високим вмістом екстрактивних речовин або сушіння у вологих/холодних умовах. Під час процесу сушіння завжди забезпечуйте належну температуру та вентиляцію. Якщо умови висихання не дотримуються, не можна виключити пошкодження покриття.

Очищення обладнання

Одразу після використання промийте водою та, за потреби, додайте трохи наявного у продажу миючого засобу або ST 830.

Зберігання

Мінімальний термін придатності в закритій оригінальній упаковці - два роки; Температура зберігання +5 - +30 ° C. Після закінчення терміну придатності продукт може бути придатним для переробки, але властивості продукту можуть відрізнятися від «свіжого» матеріалу. З цієї причини користувач повинен застосовувати прострочений матеріал з особливою увагою. Почату тару необхідно ретельно закривати! Зберігати в прохолодному, але захищеному від морозу місці.

Утилізація

Тільки порожні контейнери можуть бути перероблені. Утилізуйте залишки матеріалу згідно з місцевими правилами. Код відходів ЄС, застосовний до такого матеріалу: 08 01 12

CETOL® WF 771

Паспорт безпеки
Подальші дані в Паспорті безпеки матеріалу відповідно до 91/155/EEC www.sikkens-wood-coatings.com Завантажує паспорти безпеки

УВАГА
Перед використанням прочитайте ідентифікацію та інформацію про продукт. Завжди дотримуйтесь звичайних заходів захисту, навіть при роботі з продуктами з низьким рівнем викидів.

Директива VOC
Граничне значення ЄС для цього продукту (кат. A/e): 150 г/л (2007)/130 г/л (2010). Цей продукт містить макс. 50 г/л ЛОС.

Рекомендація щодо покриття
Щоб зберегти колір покриття, може знадобитися, залежно від погодних умов, щороку покривати поверхню WF 771. Якщо поверхню не наносити повторно, деревина стане природно сірою.

Загальні вказівки
Вміст вологи деревини для нанесення систем покриття Sikkens має становити від 12 % до 15 %. Обрана деревина, дизайн і товщина нанесеного шару повинні відповідати чинним технічним стандартам. Усі горизонтальні поверхні мають бути скошені на 15° і всі краї повинні бути закруглені радіусом не менше 2 мм. Стики та відкриті торці зерна повинні бути герметизовані, щоб запобігти проникненню води в конструкцію. Основи повинні бути сухими, очищеними від пилу та жиру. Також важливий вибір і нанесення покриття, особливо колірного відтінку. Темні покриття на зовнішній частині можуть призвести до підвищення температури поверхні (до 80 °C). Для використання в технічних промислових підприємствах. Використовувати лише в схвалених і рекомендованих системах покриття Sikkens Wood Coatings.

Системні рекомендації для напівстабільних і нестабільних елементів	
Просочення	Cetol WP 540 Будь ласка, не використовуйте будь-який продукт BPD поверх іншого продукту BPD. Cetol WP 567 BPD
Грунт	Cetol WF 771
Середнє покриття	Cetol WF 771
Верхнє покриття	Cetol WF 771