



EP FLOOR HARDCOAT

Економна система на епоксидній основі

Застосування:

новий захист поверхонь з незначними механічними навантаженнями, відновлення верхнього шару існуючих покриттів

- ☪ гаражі
- ☪ склади
- ☪ виробничі приміщення
- ☪ транспортні коридори
- ☪ учбові заклади
- ☪ готелі
- ☪ приватні будинки
- ☪ тераси

Властивості:

- ☪ економне
- ☪ товщина 0.4-0.7 мм
- ☪ без розчинників
- ☪ глясове
- ☪ зносостійке
- ☪ легке прибирання

Hardcoat W - відкрита дифузія вологи

EP FLOOR HARDCOAT

економна система на епоксидній основі

Застосування :

новий захист поверхонь з незначними механічними навантаженнями, відновлення верхнього шару існуючих покриттів; Hardcoat W - покриття для основ без пароізоляційного захисного шару

- Бомбосховища
- Склади
- Гаражі
- Виробничі приміщення
- Транспортні коридори

Властивості:

- Економне
- Без розчинників
- Мала товщина 0.4-0.7 мм.
- Глянсове
- Зносостійке
- Легке прибирання
- Hardcoat W - відкрита дифузія вологи

Підготовка основи:

HARDCOAT є тонкошаровою системою, тому потребує якісної, рівної та міцної основи. Зовнішній вигляд покриття залежить від ретельності підготовки основи.

Важливо! Плита підлоги, влаштована по ґрунту, повинна мати паронепроникний захист від підняття вологи (за відсутності захисту застосовується Hardcoat W).

Підготовка основи проводиться шляхом дробострумною обробки або шліфування. За необхідності проводиться ретельний ремонт основи відповідними ремонтними сумішами з послідуємим шліфуванням відремонтованих ділянок. Після обробки основа ретельно прибирається за допомогою промислового пилососу.

Перед початком робіт з ґрунтування основа повинна бути шорсткою, сухою, без залишків будь яких речовин та мати наступні характеристики:

- мінімальну міцність на стиск - 25 Н/мм²
- мінімальна міцність на відрив - 1,5 Н/мм²
- залежно від вологості застосовується відповідний ґрунт

Ґрунтування :	основи з залишковою вологістю	Weripox 106	0.300-0.400 кг/м ²
	не вбираючі основи	Weripox 101	0.150-0.200 кг/м ²
	вбираючі основи	Weripox 118	0.300-0.450 кг/м ²
Hardcoat W (основи без пароізоляції)		Weripox 135 + 15% води	0.250-0.300 кг/м ²

Покриття (на кожен шар):		Weripox 120 / 120OP / 121	0.250-0.300 кг/м ²
	протикивзкий шар	Weripox 120 + 10% SLB Filler	0.180-0.200 кг/м ²
Hardcoat W (основи без пароізоляції)		Weripox 135 + 5% води	0.250-0.400 кг/м ²

Характеристики:

Адгезія до бетону (DIN ISO 4624) **>3,6 N/mm²**
Твердість по Шору D (DIN 53505) **79**
Стойкість до світла (DIN EN ISO 877) **6**

Інструменти для влаштування:

- Рукавички, окуляри
- Голчасте взуття
- Малярна стрічка, захисна плівка
- Ємність для змішування
- Міксер
- Плаский шпатель
- Валики з середнім ворсом
- Розчинник для очищення інструменту
- Інструкція з застосування

Ґрунтування:

в залежності від типу основи (вбираюча/ не вбираюча; наявність пароізоляції; рівень залишкової вологості) застосовується відповідний ґрунт.

До початку робіт перевірте поверхню основи на відсутність вологи у вигляді конденсату.

Ґрунт наноситься пласким металевим шпателем, на вбираючі основи до повного насичення та закриття пор. Для рівномірного розподілу, щойно нанесений ґрунт необхідно додатково прокатати валиком.

Покриття:

До початку робіт перевірте поверхню основи на відсутність вологи у вигляді конденсату.

Після затвердіння ґрунтувального шару нанесіть рівним шпателем кольоровий шар та прокатайте валиком з середнім ворсом в перехресних напрямках, сліdkуйте за рівномірним покриттям поверхні. Таким чином можливе нанесення кількох шарів.

За необхідності отримання поверхні з протиковзкими властивостями, під час замішування, в матеріал останнього шару покриття додається SLB Filler, при цьому під час нанесення, матеріал більш ретельно розкатується валиком, з мінімальною витратою.

Примітка: Ця інформація ґрунтується на наших актуальних знаннях про продукт. Зважаючи на різні умови експлуатації, ця інформація може бути розглянута виключно як рекомендація без будь-яких подальших зобов'язань. Покупець має право перевірити придатність продукту. Ця публікація технічного опису робить попередні технічні описи недійсними. Будь ласка зв'яжіться з ТРАДИЦІЯ-СТІ щоб отримати останню актуальну інформацію.