

Техническая карта материала
Издание 26/06/2013; UA_03/2012_ AS
Идентификационный №
02 03 03 01 002 0 000036
Sikagard®-71 W

Sikagard®-71 W

Гидрофобизирующая пропитка для фасадов и стен на водной основе

Описание материала	Sikagard®-71 W – водная эмульсия для гидрофобизирующей пропитки, готовая к применению .
Применение	Для гидрофобизирующих, водоотталкивающих покрытии фасадов и защиты строительных материалов стен от воды. Sikagard®-71 W наносится на основания из бетона, раствора, кладки, кирпича, камня, асбестоцемента.
Характеристики / Преимущества	<ul style="list-style-type: none">■ Продукт в виде водного раствора с сильным водоотталкивающим действием.■ Улучшает устойчивость фасада к воздействию поверхностной влаги.■ Имеет водоотталкивающее воздействие оставляя основание паропроницаемым, в то же время защищает материал от дождевой воды■ Пропитка бесцветна, не изменяет внешнего вида основания■ Повышает стойкость основания к загрязнению и уменьшает рост грибков и микроорганизмов■ Не изменяет пористости основания

Техническое описание

Вид	
Внешний вид / Цвет	Бесцветная жидкость
Упаковка	Канистры по 2 и по 5 л, ведра 20 л
Хранение	
Условия и срок хранения	12 месяцев со дня изготовления при надлежащем хранении в неповрежденных герметичных емкостях, в сухих условиях, при температуре от +5°C до +35°C. Защищайте от мороза.
Технические характеристики	
Химическая основа	Силикатная эмульсия
Плотность	~ 1,0 кг/л (при +20°C).
Значение pH	11,5-13

Информация о системе

Нанесение	
Расход	Зависит от качества и пористости материала: На бетон и раствор: 150-200 г/м ² На пористый материал: от 300 до 500 г/м ² (для точного определения расхода необходимо предварительное испытание)



Качество основания	Без пыли, грязи, масла, остатков старых слоев краски. Перед выполнением обработки следует заделать трещины в основании.
Подготовка основания	Лучше всего выполнять очистку соответствующим моющим средством, пескоструйной или паровой обработкой. Наилучшие результаты достигаются на сухих, сильно поглощающих основаниях. Основание должно быть сухим и не иметь влажных пятен.
Условия нанесения/ Ограничения	
Температура основания	мин. +5°C / макс. +35°C
Температура воздуха	мин. +5°C / макс. +35°C
Инструкции по нанесению	
Способ нанесения / Инструменты	Sikagard®-71 W наносится с помощью распылителя низкого давления, щетки или валика, одним слоем сверху вниз, следя, чтобы продукт не тек. Избегайте перерасхода, поскольку это может привести к появлению белых пятен
Очистка инструментов	Сразу после применения все инструменты и оборудование для нанесения очищайте водопроводной водой. Отвержденный материал можно удалить только механическим способом.
Примечание	Материалы на основе цемента (раствор, штукатурка и т.п.) перед покрытием должны иметь возраст не менее 28 дней. Не использовать на бетоне. На керамических основаниях (кирпич, плитка), в которых могут содержаться растворенные соли , в основном на темных основаниях, необходимо провести предварительное испытание в удаленной зоне и через 72 часа проверить не появились ли высолы. Защитите лакированные, окрашенные или стеклянные поверхности и алюминиевые рамы (возможно изменение цвета) – в случаях попадания средства смыть водой немедленно. Не используйте на горизонтальной поверхности Испытайте на типовой поверхности перед использованием. Пропитанная поверхность не может быть окрашена. Пропитка Sikagard®-71 W не требует никакого отверждения, но ее необходимо защитить от дождя 24 часа при температуре +20°C. Если дождь происходит в пределах 24 часов пропитку нужно повторить.
Замечание	Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независимым от нас причинам.
Указания по технике безопасности	Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.
Юридические указания	Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Права собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



Сика Украина,
Украина
03680 г. Киев
ул. Смольная, 9-Б

Тел.: +380 44 492 94 19
Факс: +380 44 492 94 18
www.sika.ua
www.sika.com

