



CONSTRUCTION CHEMICALS TECHNOLOGIES

VIMACRET RAPID®

Армована фіброю, готова ремонтна суміш швидкого тужавіння.

Властивості

VIMACRET RAPID® - це високоякісна готова ремонтна суміш з інтервалом часу швидкого тужавіння від 30 до 35 хвилин. Це дає можливість виконання безперервного циклу робіт.

Переваги **VIMACRET RAPID®** :

- відмінне зчеплення з поверхнею основи;
- відсутність коагуляційної усадки;
- висока механічна міцність.

Матеріал кваліфікується як готова суміш для ремонту бетону типу PCC/R3 відповідно до стандарту EN 1504-3.

Застосування

VIMACRET RAPID® - рекомендується в якості цементної суміші швидкого тужавіння, призначеної для:

- кріплення та анкерування металевих конструкцій та механізмів;
- підготовки та ремонту основи перед нанесенням обмазувальної гідроізоляційної суміші **WATERBLOCK®** (заповнення пустот та інших дефектів поверхні бетонних конструкцій, виготовлення герметизуючи плінтусів, жолобків, викружок) і послідовне виконання безперервного циклу робіт при герметизації.

Технічні характеристики

Суха вага розчину (EN 1097-03)	1,47 кг/л
Вода для замішування	18% від сухої суміші
Когерентність (EN 1015-04)	1,6 см
Вага свіжого розчину (EN 1015-06)	1,99 кг/л
Ефективність матеріалу	0,61 л/кг сухої суміші
Витрата	1,6 кг/л
Міцність на стиск (EN 12190)	> 25 мПа
Модуль пружності (EN 13412)	15.1 мПа
Адгезія (EN 1542)	> 1,5 мПа

Підготовчі роботи

Для застосування **VIMACRET RAPID®** основа повинна бути міцною, чистою та зволоженою.

Спосіб застосування

Для приготування суміші, **VIMACRET RAPID®** поступово додається в воду і замішується до отримання однорідної маси бажаної працездатності. Орієнтовно, на кожен мішок **VIMACRET RAPID®** вагою в 25 кг необхідно від 4,5 до 5,0 кг води.
Час, відведений для приготування розчину, приблизно, від 45 до 50 хв. Початкове затвердіння відбувається через 30-35 хв., що дає можливість подальшого застосування гідроізолюючої обмазки **WATERBLOCK®**.
При тужавінні матеріалу не допустимо додавання води для його "оживлення".

Витрата

Для одного шару товщиною в 1 см и площею в 1 м ²	необхідно ~ 16 кг VIMACRET RAPID®
Для виготовлення плінтусу, жолобка, викружки шириною в 5-7 см	необхідно ~ 4 кг/м.п. VIMACRET RAPID®

Упаковка

Паперовий мішок вагою 25 кг.

Догляд за інструментом

Відразу ж після використання робочі інструменти відмиваються водою.

Зберігання

VIMACRET RAPID® зберігається в сухому приміщенні, в запечатаних паперових мішках 24 місяці.

Примітка

Матеріал містить цемент і в контакті з водою реагує як луг. Класифікується як подразнююча речовина.