

FIX ALL® Floor & Wall

Сторінка: 1 із 2

Технічні данні:

Основа	МС-полімер®
Консистенція	Стабільна паста
Механізм затвердіння	Полімеризація під дією вологи
Утворення поверхневої плівки*	Приблизно 10 хвилин (при 20 °C і відносній вологості 65%)
Швидкість затвердіння*	2-3 мм на добу (при 20°C і відносній вологості 65%)
Твердість по Шору А	40±5
Максимальна деформація	20%
Термостійкість	Від – 40 °C до +90 °C
Модуль еластичності	0,75 Н/мм ² (DIN 53504)
Міцність на розрив	1,80 Н/мм ²
Подовження до розриву	750% (DIN 53504)
Може бути завантажений	Через 24 до 48 годин
Розхід	Кельма В3: 700-900 г/м ²
Межа міцності при зсуві підкладка товщина Швидкість поперечної хвилі	0,9 Н/мм ² AlMgSi1 2 мм 10 мм/хв

* Значення можуть змінюватися в залежності від параметрів навколишнього середовища (температура, вологість) і типу поверхні

Опис продукту:

Готовий до використання, постійно еластичний клей на основі гібридних полімерів з дуже адгезією - для внутрішнього і зовнішнього застосування. Легко наноситься навіть у несприятливих умовах. Не зафарбовує пористих поверхонь, таких як: натуральний камінь, мрамур, граніт. Він не містить розчинників, силіконів і ізоціанатів. Підходить для санітарних застосувань. Шов може бути пофарбований.

Сфера застосування:

- Приклеювання різних видів будівельних та оздоблювальних матеріалів до пористих і непористих поверхонь, а також вологих (приміщення санітарні)
- Приклеювання плитки, плити для підлогових покриттів з натурального каменю, килимових покриттів, ПВХ і т.д.
- Приклеювання керамічної плитки, сталевих та керамічних стінних та інших панелей і т.д.

Упаковка:

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і великої кількості різноманітних способів застосування, що знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальність за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування

Упаковка: відра 4кг

Зберігання:

12 місяців в закритій упаковці в сухому прохолодному місці при температурі від +5 °C до +35 °C.

Інструкція до застосування:

- Поверхні повинні бути знежирені, очищені від пилу і бруду (залишки старого клею і сипучих частинок впливають на адгезію)
- Наносити клей шпателем В3 під кутом 60 градусів на поверхні, які можуть бути застелені килимовим покриттям на протязі 10 хвилин
- Залишити для висихання протягом як мінімум 24-48 годин (залежно від вологості навколишнього середовища)
- Свіжі забруднення та інструменти слід промити уайт-спіритом, а затверділий клей видаляти лише механічним способом.

Рекомендації з безпеки:



Лист технічної інформації

FIX ALL® Floor & Wall

Сторінка: 2 із 2

Стандартна промислова техніка безпеки і гігієни праці.

Продукт виробляється компанією SOUDAL NV в Турнхоут, Бельгія, згідно нормам якості ISO 9001.

Норми та сертифікати:

Рекомендації, що містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і великої кількості різноманітних способів застосування, що знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальність за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування
