

Лак паркетний поліуретановий Kompozit®

Тип	Однокомпонентний алкідно-уретановий лак швидкого висихання з підвищеною міцністю.
Призначення	Для лакування дерев'яних поверхонь всередині приміщень. Придатний також для виробів з металу й кераміки. Можна застосовувати для ремонтного лакування поверхонь, покритих раніше алкідними і алкідно-уретановими лаками. Застосовується для дерев'яних підлог і паркету, меблів, внутрішніх поверхонь облицювання балконів і віконних рам.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покривання поверхні в 1 шар, м²/л	10 – 12.
Розбавлювач	Розчинник Kompozit® , допускається розбавити до 20 %.
Спосіб нанесення	Наносити пензлем, спеціальним шпателем, розпилюванням або зануренням.
Час висихання при +20 °С і відносній вологості повітря 50 %	4 години (від пилу – 2 години). Шліфування і нанесення наступного шару можливі приблизно через 6 годин, але не раніше, ніж лак повністю висохне. Слід врахувати, що зниження температури, збільшення відносної вологості повітря і особливо нанесення товстого шару сильно уповільнюють висихання. При нормальних умовах поверхня готова до експлуатації через добу, а остаточні твердість і зносостійкість досягаються протягом двох тижнів.
Колір	Безколірний, тонується за каталогом лаків Kompozit®.
Базис тонування	ЕС (прозорий).
Блиск при 60°, GU, ДСТУ ISO 2813	90 (глянцевий); 15 (шовковисто-матовий).
Масова частка нелетких речовин, %	53 (ДСТУ ISO 3251).
Густина, кг/л	0,95 (ДСТУ ISO 2811-1).
Зносостійкість та стійкість до миття	Відмінна при застосуванні нейтральних неабразивних мийних засобів.
Хімстійкість	Стойкий до деяких розчинників, наприклад, бензину, уайт-спіриту, спирту. Витримує рослинні і тваринні жири, мастильні матеріали.
Зберігання	Зберігати й транспортувати у фірмовій герметичній тарі за температури від - 20 до +35°С, у недоступному для дітей місці. Берегти від вогню, нагрівання, прямого сонячного світла та вологи. Не рекомендується зберігати лак в розбавленому вигляді; в неповній тарі властивості продукту можуть змінюватися. Гарантійний термін зберігання – 18 місяців від дати виготовлення.
Тара	0,7 л; 2,5 л; 10 л.

Лак паркетний поліуретановий Kompozit®**ИНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ**

Умови при лакуванні	Поверхня, що лакується має бути сухою, вологість деревини не більше 12 % (паркет з невідомою вологістю до укладання витримати в приміщенні з температурою не нижче +20 °C і відносною вологістю повітря до 50 % не менше 2 тижнів). Температура повітря не нижче ніж +5 °C, відносна вологість повітря не більше 80 %. Лакування зовнішніх поверхонь не рекомендується проводити під впливом прямих сонячних променів або в холодну вологу погоду. Не рекомендується лакування в запиленому приміщенні.
Готування поверхні	Нова нелакована поверхня: За необхідності відшліфувати, очистити поверхню від бруду та пилу. Поверхні цінних порід деревини рекомендується протерти Розчинником Kompozit® . Металеві поверхні ретельно очистити і знежирити. Раніше лаковані поверхні: Якщо поверхня покрита воском, лаком невідомого типу, непрозорою емаллю або покриття має серйозні дефекти, її необхідно повністю очистити циклюванням, інакше адгезія лаку і зовнішній вигляд покриття можуть значно погіршитися. Всю поверхню відшліфувати і ретельно видалити пил від шліфування.
Лакування	Щоб уникнути різниці у блиску шовковисто-матового лаку, для лакування суцільної поверхні рекомендується застосовувати лак однієї партії виготовлення. Якщо доведеться застосовувати лак різних партій, стики рекомендується виконувати по лініям конструкції для того, щоб зробити їх непомітними, або зробити плавний перехід поступовим змішуванням лаку різних партій. Перед застосуванням лак ретельно перемішати, уникаючи збовтування (при появі бульбашок повітря, лак необхідно відстояти). На нові і відшліфовані до чистого дерева поверхні наносять ґрунтувальний шар глянцевого лаку, розбавленого Розчинником Kompozit® (до 20%). Раніше лаковані і інші не вбираючі поверхні не вимагають окремого ґрунтування. Покривне лакування проводять нерозбавленим лаком в 2 – 3 рівних, тонких шари. Перед нанесенням наступного шару безколірного лаку поверхню рекомендується злегка відшліфувати. Не можна наносити лак товстим шаром, допускати його затікання в щілини і викривати поверхню непроникною плівкою протягом декількох днів після лакування, це може значно уповільнити висихання та видалення розчинника. Ремонтне лакування: Стежити за станом лакового покриття і за необхідності провести ремонтне лакування цим або аналогічним лаком. Важливо: для ремонтного лакування не рекомендується використовувати Лак паркетний AQUA PARQUET і інші водно-дисперсійні лаки.
Очищення інструментів	Робочі інструменти очистити від залишків лаку та промити Розчинником Kompozit® , а потім теплою водою з мийним засобом.
Догляд	Уникати інтенсивного очищення поверхні з мийними засобами протягом приблизно двох тижнів після лакування. За необхідності можливе легке очищення вологою м'якою тканиною. Після цього терміну готове покриття можна очищати з використанням нейтральних неабразивних мийних засобів за допомогою м'якої тканини або губки. Після очищення поверхню ретельно промити чистою водою.
БЕЗПЕКА	НЕБЕЗПЕЧНО. Містить уайт-спірит. Вогненебезпечно. Необхідне ефективне провітрювання. Продукт може викликати подразнення шкіри чи алергічну реакцію, краплі туману шкідливі при вдиханні. При нанесенні використовувати захисний одяг і рукавиці, при розпилуванні респіратор. При випадковому ковтанні забороняється викликати блювоту, негайно звернутись до лікаря. При попаданні на шкіру промити водою з нейтральним мийним засобом. Граничний вміст ЛОС для цієї продукції (кат. SB/9(i)): 500 г/л. Цей продукт містить не більше 495 г/л ЛОС.
	
Охорона навколишнього середовища	Не зливати у каналізацію, водойми чи на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки утилізують як будівельне сміття.