

Фарба інтер'єрна SUPERMATT NEO

Тип	Водно-дисперсійна латексна фарба для внутрішніх робіт з надзвичайно високою покривністю, стійка до миття. Утворює білосніжне глибоко матове покриття з «оксамитовим» ефектом навіть під бічним кутом до падаючого світла.
Призначення	Для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних, зашпакльованих поверхонь, гіпсокартонних, магнезитових та деревоволокнистих плит усередині будівель. Застосовується для фарбування стін і стель в приміщеннях, які потребують періодичного вологого прибирання. Завдяки рівномірному «оксамитовому» вигляду особливо підходить для стель та інших вибагливих поверхонь, де необхідно приховати дрібні дефекти.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покривання поверхні в 1 шар, м²/кг	4,5 – 6 для поглинаючих поверхонь. 6 – 7 для непоглинаючих поверхонь.
Розбавлювач	Вода, допускається розбавлення до 10 %.
Спосіб нанесення	Наносити пензлем, валиком або розпилювачем. При розпиленні під високим тиском застосовувати сопло 0,018" – 0,023".
Час висихання при +20 °С і відносній вологості повітря 50 %	На дотик – 30 хвилин. Наступний шар можна наносити за 1 – 2 години. Час висихання збільшується зі зниженням температури та підвищенням відносної вологості повітря.
Колір	Білий; тонується в світлі кольори за каталогами Kompozit®, NCS, RAL.
Базис тонування	А (білий).
Густина, кг/л	1,65 (базис А), (ДСТУ ISO 2811-1).
Об'ємна частка нелетких речовин, %	Бл. 60 (ДСТУ ISO 3233-3).
Блиск при 60°, GU	2,5 (ДСТУ ISO 2813).
Ступінь блиску	Глибоко матовий (ДСТУ EN 13300).
Покривність, ДСТУ EN 13300	Клас 1 при нормі покривання поверхні 4,5 м ² /кг. Клас 2 при нормі покривання поверхні 6,9 м ² /кг.
Макс. розмір частинок	до 50 мкм (дрібнозернистий, ДСТУ EN 13300).
Стійкість до мокрого стирання	Витримує періодичне миття (<20 мкм після 200 циклів, клас 2, ДСТУ EN 13300).
Хімстійкість	Для очищення можна застосовувати нейтральні неабразивні мийні засоби.
Зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °С, в недоступному для дітей місці. Берегти від прямого сонячного світла, нагрівання та вологи. Не зберігати в розбавленому і тонованому вигляді; в неповній тарі властивості продукту можуть змінюватися. Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення.
Тара	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг.

Фарба інтер'єрна SUPERMATT NEO**ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ**

Умови при фарбуванні	Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5 до +35 °С, відносна вологість повітря не більше 80 %.
Готування поверхні	Нова поверхня: Очистити поверхню від бруду та пилу. Тверду, глясову поверхню відшліфувати до матового стану й ретельно видалити пил. Нові поверхні на вапняно-цементній основі витримати перед обробкою протягом щонайменше одного місяця. Перед фарбуванням поверхні, які поглинають вологу, заґрунтувати Ґрунтовкою акриловою BRILLIANT , або (для слабких поверхонь, що обсипаються) UNIVERSAL відповідно до інструкції з застосування. Поверхні, що не підлягають фарбуванню, рекомендується закрити захисною плівкою. Раніше пофарбована поверхня: Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються. Брудні поверхні вимити розведеним лужним мийним засобом, ретельно промити чистою водою і висушити. При необхідності вирівняти шпаклівкою, відшліфувати й видалити пил. Далі обробляти так само, як нові поверхні.
Фарбування	Нова поверхня: Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. При потребі, зокрема для нанесення 1-го шару на вбираючі й текстурні поверхні, перед тим можна розбавити водою (до 10 %). Наносити валиком, пензлем з синтетичним ворсом або розпилювачем в 1 – 2 шари. В більшості випадків достатньо нанесення одного шару Фарби інтер'єрної SUPERMATT NEO , за умови якісної підготовки поверхні, з нормою покриття поверхні не більше 4,5 м²/кг, а також відсутності різкого контрасту між кольором основи та кольором фарби що наноситься. Ремонтне фарбування: Ремонтне фарбування покриття Фарби інтер'єрної SUPERMATT NEO виконувати цією ж фарбою або іншою водно-дисперсійною фарбою. Див. п. "Готування поверхні".
Очищення інструментів	Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання і одразу ретельно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити за допомогою Розчинника Kompozit® .
Догляд	Пофарбовану поверхню можна очистити за допомогою тканини або губки з теплим розчином нейтрального неабразивного мийного засобу. Зі свіжопофарбованими поверхнями слід поводитися обережно, оскільки при нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної міцності приблизно через місяць. За необхідності, в цей період можливе легке очищення м'якою сухою чи злегка вологою тканиною.
БЕЗПЕКА	Фарба є пожежобезпечною та нетоксичною. УВАГА. Продукт може викликати подразнення шкіри чи алергічну реакцію, краплі туману шкідливі при вдиханні. При нанесенні використовувати захисний одяг і рукавиці, а при розпилюванні, крім того, респіратор. Граничний вміст ЛОС для цієї продукції (кат. WB/a): 30 г/л. Цей продукт містить не більше 10 г/л ЛОС.
 Охорона навколишнього середовища	Не зливати у каналізацію, водоюми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки утилізують як будівельне сміття.