

**Фарба інтер'єрна INTERIOR 7****Тип**

Водно-дисперсійна латексна фарба для внутрішніх робіт. Утворює тонкошарове еластичне матове покриття надзвичайно стійкого сніжно-білого кольору з відмінною стійкістю до дії води та інтенсивного миття з використанням мийних засобів.

**Призначення**

Для первинного або ремонтного фарбування оштукатурених, бетонних, цегляних, зашпакльованих поверхонь, гіпсокартонних, магнезитових та деревоволокнистих плит усередині будівель. Особливо підходить для фарбування шпалер та інших фактурних поверхонь. Застосовують для фарбування стін і стель в сухих і вологих приміщеннях, зокрема з високим експлуатаційним навантаженням (коридори, офіси тощо.) і з підвищеною вологістю (ванні кімнати, санвузли і т. і.), які потребують інтенсивного очищення.

**ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Норма покривання поверхні в 1 шар, м<sup>2</sup>/кг</b>	5 – 6 для поглинаючих і рельєфних поверхонь, 6 – 7,5 для гладких непоглинаючих поверхонь.
<b>Розбавлювач</b>	Вода, допускається розбавляти до 10 %.
<b>Спосіб нанесення</b>	Наносити пензлем, валиком або розпилюванням. При розпиленні під високим тиском застосовувати сопло 0,017" – 0,021".
<b>Час висихання при +20 °C і відносній вологості повітря 50 %</b>	На дотик – 30 хвилин. Наступний шар можна наносити за 1 – 2 години. Час висихання збільшується в міру зниження температури і підвищення відносної вологості повітря.
<b>Колір</b>	Білий; тонується за каталогами Kompozit®, NCS, RAL.
<b>Базис тонування</b>	A (білий, коефіц. 1,30), C (без кольору, коефіц. 1,05).
<b>Блиск при 60°, GU</b>	2,6 (ДСТУ ISO 2813).
<b>Ступінь блиску</b>	Матовий, >5 <10 GU при 85° (ДСТУ EN 13300).
<b>Покривність, ДСТУ EN 13300</b>	Клас 1 при нормі покривання поверхні 3,7 м <sup>2</sup> /кг. Клас 2 при нормі покривання поверхні 6,9 м <sup>2</sup> /кг.
<b>Об'ємна частка нелетких речовин, %</b>	45 (ДСТУ ISO 3233-3).
<b>Густина, кг/л</b>	1,48 (базис А), 1,39 (базис С) (ДСТУ ISO 2811-1).
<b>Стійкість до мокрого стирання</b>	Витримує інтенсивне миття (клас 1, ДСТУ EN 13300). (<5 мкм після 200 циклів, клас 1, ДСТУ EN 13300).
<b>Хімістійкість</b>	Витримує дію нейтральних неабразивних мийних і дезінфекційних засобів.
<b>Зберігання</b>	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °C, в недоступному для дітей місці. Берегти від прямого сонячного світла, нагрівання та вологи. Не зберігати в розбавленому і тонованому вигляді; в неповній тарі властивості продукту можуть змінюватися. Гарантійний термін зберігання – 36 місяців від дати виготовлення.
<b>Тара</b>	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг.

**Фарба інтер'єрна INTERIOR 7****ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ**

<b>Умови при фарбуванні</b>	Поверхня, що фарбується, повинна бути сухою і міцною. Температура повітря, фарби і поверхні повинна бути в межах від +5 до +35 °С; відносна вологість повітря не більше 80 %.
<b>Готування поверхні</b>	<b>Нова поверхня:</b> Очистити поверхню від бруду та пилу. При необхідності вирівняти готовою до застосування акриловою шпаклівкою відповідно до інструкції з застосування. Не рекомендовано використовувати сухі суміші на гіпсовій основі. Тверду, глясову поверхню відшліфувати до матового стану й ретельно видалити пил. Нові поверхні на вапняно-цементній основі рекомендується витримати перед обробкою протягом щонайменше одного місяця. Перед фарбуванням поверхні, які поглинають вологу, слід заґрунтувати <b>Ґрунтовкою акриловою BRILLIANT</b> , або (для слабких поверхонь, що обсипаються) <b>UNIVERSAL</b> , а в приміщеннях з недостатньою вентиляцією або підвищеною вологістю – обробити <b>Антисептиком W2 Kompozit®</b> і заґрунтувати <b>Ґрунтовкою акриловою UNIVERSAL-BIO</b> відповідно до інструкції з застосування. Поверхні, що не підлягають фарбуванню, рекомендується закрити захисною плівкою. <b>Раніше фарбована поверхня:</b> Ретельно видалити всі покриття, що відшаровуються. Поверхню вимити розведеним лужним мийним засобом, ретельно промити чистою водою і висушити. Далі обробляти так само, як нові поверхні.
<b>Фарбування</b>	<b>Нова поверхня:</b> Фарбу ретельно перемішати перед застосуванням. При фарбуванні шпалер та інших фактурних поверхонь для нанесення першого шару перед тим можна розбавити водою (до 10 %). Наносити пензлем, валиком або розпилюванням в 1 – 2 шари. <b>Ремонтне фарбування:</b> Ремонтне фарбування покриття <b>Фарби інтер'єрної INTERIOR 7</b> виконувати цією ж фарбою або іншою водно-дисперсійною фарбою. Див. п. "Готування поверхні".
<b>Очищення інструментів</b>	Видалити залишки фарби з інструменту, не допускаючи її висихання і одразу ретельно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити за допомогою <b>Розчинника Kompozit®</b> .
<b>Догляд</b>	Пофарбовану поверхню можна очистити за допомогою тканини або губки з теплим розчином нейтрального неабразивного мийного засобу. Зі свіжопофарбованими поверхнями слід поводитися обережно, оскільки при нормальних умовах покриття досягає своєї остаточної міцності приблизно через місяць. За необхідності, в цей період можливе легке очищення м'якою сухою чи злегка вологою тканиною.
<b>БЕЗПЕКА</b>	Фарба є пожежобезпечною та нетоксичною. УВАГА. Продукт може викликати подразнення шкіри чи алергічну реакцію, краплі туману шкідливі при вдиханні. При нанесенні використовувати захисний одяг і рукавиці, а при розпилюванні, крім того, респіратор. Граничний вміст ЛОС для цієї продукції (кат. WB/1(а)): 30 г/л. Цей продукт містить не більше 29 г/л ЛОС.
 <b>Охорона навколишнього середовища</b>	Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки утилізують як будівельне сміття.