



ТОВ «ОСВ Полімер»

Мобільний: +380 67 553-95-79 (Viber, Whatsapp, Telegram), +380 95 720-67-86

Електронна пошта: info@osv.com.ua

Веб-сайт: www.osv.com.ua

Ґрунт A1 SEALER MATT

Технічна специфікація

Ґрунт A1 SEALER MATT - це спеціальний фірмовий засіб, який застосовується для захисту виробів, виготовлених з композитного матеріалу Acrylic One, від надмірної вологості та УФ-випромінювання. **Вироблено у Нідерландах на заводі Composite Visions B.V.**

Переваги

- Однокомпонентна рідина на водній основі
- Відмінна адгезія
- Швидке висихання
- Не залишає слідів та не створює наростів на поверхні виробів
- Захищає від скупчення бруду
- Матеріал абсолютно нетоксичний

Рекомендовані умови переробки

ПОКАЗНИК	ЗНАЧЕННЯ
Нанесення	Пензлем, валиком або розпилювачем
Витрата при нанесенні пензлем, валиком	1 кг/8-10 м ²
Витрата при нанесенні розпилювачем	1 кг/10-12 м ²
Робоча температура	min +10°C

Поради по роботі з матеріалом

- **Перед застосуванням рекомендуємо провести тест-пробу на малій кількості матеріалу - Будь ласка, перевірте самі, чи підходить вам наш продукт!**
- Під час роботи з матеріалом необхідно використовувати окуляри та рукавички
- Переробляти матеріал необхідно у приміщенні, де є вентиляція
- Матеріал наносити на готові вироби рівномірно у 1 - 3 тонких шари, давати просохнути кожному шару від 15 до 45 хвилин залежно від температури повітря та вологості у приміщенні. Поновлюйте захисний шар виробів кожні 3 роки
- При нанесенні матеріалу пензлем, валиком радимо додавати 30% води у суміш, при нанесенні розпилювачем - від 30 до 50%. Чим більше води додається у суміш, тим матовішим буде покриття
- Після нанесення матеріалу на виріб пензлем, валиком протріть ще вологу поверхню сухою тканиною, щоб відполірувати її. Після нанесення розпилювачем полірування не потрібно
- Будь ласка, завжди щільно закривайте ємності з матеріалом після роботи!

Зберігання

Термін зберігання становить 12 місяців від дати виробництва за умови дотримання рекомендацій щодо транспортування та зберігання. Матеріал необхідно зберігати у міцно закритій тарі при температурі від +10°C до +25°C. Захищати від впливу прямих сонячних променів та надмірно низьких температур.

Сервіс

Наш технологічний відділ завжди до ваших послуг.

Наші дані засновані на нашому попередньому досвіді і не надають гарантій у світлі судової практики. З викладеного вище не може бути встановлена відповідальність, що перевищує вартість нашого продукту та безкоштовних порад та консультацій.