



Клей монтажний прозорий CLEAR FIX

Версія: квітень'23

Сторінка 1 з 1

Технічні дані:

Основа	Синтетичний каучук
Консистенція	Паста
Механізм затвердіння	Фізичне висихання та кристалізація
Швидкість затвердіння	* близько 20 хв. (початкова міцність)
Терmostійкість: від -20°C до +60°C	Від -20°C до +60°C
Утворення поверхневої плівки	*близько 15 хвилин
Час затвердіння	7 днів (повне затвердіння)
Температура застосування	Від +5°C до +30°C

* Величина може змінюватись в залежності від умов навколишнього середовища (температура, вологість, тип основи, тощо)

Опис продукту:

Монтажний клей, що є готовий до використання будівельний клей на основі розчинника та синтетичного каучуку.

Особливості та переваги:

- універсальне використання
- для склеювання на нерівних поверхнях
- замінює гвинти та цвяхи
- водостійкий
- прозорий
- швидкий та міцний
- не забарвлює матеріали та не вимагає їх попередньої обробки

Сфера застосування:

- Різні ремонтні та будівельні роботи, які потребують невидимого шва;
- З'єднання різних типів поверхонь, таких як дерево та метал/бетон, цегла, ДСП, OSB, ПВХ, гіпсокартон і т.д.
- Склеювання кабельних лотків та панелей;

Пакування:

Картридж 280мл: прозорий

Зберігання:

12 місяців у закритій упаковці у сухому прохолод-

ному місці при температурі від +5°C до +25°C.

Поверхні:

Поверхні, що склеюються, повинні бути чистими, сухими та знежиреними. Підготовка поверхні: попередня обробка не потрібна. Прозорий монтажний клей має відмінну адгезію до більшості поверхонь, крім PE, PP, PTFE (Teflon®) та бітумного матеріала. Перед застосуванням рекомендуємо провести самостійне тестування склеюваної поверхні.

Інструкція із застосування:

Клей нанести смужками через кожні 15 см на одну зі склеюваних поверхонь, обов'язково на краї та кути поверхні. Притиснути склеювані елементи, відразу ж роз'єднати і почекати близько 10 хвилин, щоб розчинник випарувався. Знову з'єднати, при цьому сильно притиснути поверхні. При не обхідності зафіксувати склеювані елементи до повного затвердіння клею (24 години). Інструменти та свіжі забруднення очищати уайт-спірит.

Рекомендації з безпеки:

Дотримуватися стандартних правил гігієни праці. Для отримання додаткової інформації ознайомитися з паспортом безпеки та етикетки продукту.

Рекомендації, які містяться в даній документації, є результатом наших експериментів і нашого досвіду. Через розмаїття матеріалів і великої кількості різноманітних способів застосування, які знаходяться поза нашим контролем, ми не беремо на себе відповідальності за отримані результати. У кожному випадку рекомендується провести попереднє випробування.