

Ньюсейн СА6

Технічна специфікація

Ньюсейн СА6 - це рідкий структуруючий агент (затверджувач), спеціально розроблений для роботи з РТМЕГ-преполімерами на основі TDI. При взаємодії Ньюсейна СА6 та обраного преполімеру можна отримати двокомпонентні поліуретанові системи з різними твердостями. **Вироблено у Великій Британії на заводі Notedome Ltd.**

Переваги

- Однокомпонентна рідина
- Низька в'язкість

Характеристики затверджувача

ПОКАЗНИК	ЗНАЧЕННЯ
Зовнішній вигляд при 20 - 25°C	Рідина жовтого відтінку
Запах	Незначний, нерізкий

* Показники, подані в таблиці, можуть змінюватись в залежності від методу та умов переробки

Рекомендовані умови переробки

ПОКАЗНИК	ЗНАЧЕННЯ					
Преполімер	Ньюсейн 122MLV	Ньюсейн 128S	Ньюсейн 132S	Ньюсейн 143S	Ньюсейн 163S	Ньюсейн 2192LV
Співвідношення компонентів, по вазі Преполімер : Затверджувач	100 : 5,3	100 : 6,8	100 : 7,7	100 : 10,4	100 : 15,2	100 : 22,3
Температура затверджувача	20 - 25°C	20 - 25°C	20 - 25°C	20 - 25°C	20 - 25°C	20 - 25°C

Поради по роботі з матеріалом

- **Перед застосуванням рекомендуємо провести тест-пробу на малій кількості матеріалу - Будь ласка, перевірте самі, чи підходить вам наш продукт!**
- Під час роботи з матеріалом необхідно використовувати окуляри та рукавички
- Переробляти матеріал необхідно у приміщенні, де є вентиляція
- Матеріал призначений для ручного або машинного лиття
- Переконайтеся, що затверджувач відповідає температурі, рекомендованій для початку робіт, і ретельно перемішайте його в тарі до однорідного стану
- Будь ласка, завжди щільно закривайте ємності з матеріалом після роботи!

Зберігання

Термін зберігання становить 12 місяців від дати виробництва за умови дотримання рекомендацій щодо транспортування та зберігання. Матеріал необхідно зберігати у міцно закритій тарі при температурі від +15°C до +25°C. Захищати від контакту з вологою.

Сервіс

Наш технологічний відділ завжди до ваших послуг.

Наші дані засновані на нашому попередньому досвіді і не надають гарантій у світлі судової практики. З викладеного вище не може бути встановлена відповідальність, що перевищує вартість нашого продукту та безкоштовних порад та консультацій.