

## МОСА

### Технічна специфікація

МОСА - це структуруючий агент (затверджувач), спеціально розроблений для роботи з РТМЕГ-преполімерами на основі TDI. При взаємодії МОСА та обраного преполімеру можна отримати двокомпонентні поліуретанові системи з різними твердостями. **Вироблено у ЄС.**

### Характеристики затверджувача

ПОКАЗНИК	ЗНАЧЕННЯ
Зовнішній вигляд при 20 - 25°C	Гранули жовтого кольору
Щільність при 100 - 120°C	1,26 г/см <sup>3</sup>
Амінне число	7,4 - 7,6 моль/г

\* Показники, подані в таблиці, можуть змінюватись в залежності від методу та умов переробки

### Рекомендовані умови переробки

ПОКАЗНИК	ЗНАЧЕННЯ					
	Ньюсейн 122MLV	Ньюсейн 128S	Ньюсейн 132S	Ньюсейн 143S	Ньюсейн 163S	Ньюсейн 2192LV
Співвідношення компонентів, по вазі Преполімер : Затверджувач	100 : 6,6	100 : 8,5	100 : 9,7	100 : 13	100 : 19	100 : 27,8
Температура затверджувача	100 - 120°C	100 - 120°C	100 - 120°C	100 - 120°C	100 - 120°C	100 - 120°C

ПОКАЗНИК	ЗНАЧЕННЯ			
	TDI 83A	TDI 90A	TDI 95A	TDI 70D
Співвідношення компонентів, по вазі Преполімер : Затверджувач	100 : 10,5	100 : 12,7	100 : 18,85	100 : 26,9
Температура затверджувача	100 - 120°C	100 - 120°C	100 - 120°C	100 - 120°C

### Поради по роботі з матеріалом

- **Перед застосуванням рекомендуємо провести тест-пробу на малій кількості матеріалу - Будь ласка, перевірте самі, чи підходить вам наш продукт!**
- Під час роботи з матеріалом необхідно використовувати окуляри та рукавички
- Переробляти матеріал необхідно у приміщенні, де є вентиляція
- Матеріал призначений для ручного або машинного лиття
- Перед початком робіт необхідно попередньо розігріти (розплавити) затверджувач до рекомендованої температури переробки та ретельно перемішати його в тарі до однорідного стану
- Будь ласка, завжди щільно закривайте ємності з матеріалом після роботи!

### Зберігання

Термін зберігання становить 12 місяців від дати виробництва за умови дотримання рекомендацій щодо транспортування та зберігання. Матеріал необхідно зберігати у міцно закритій тарі при температурі від +15°C до +25°C. Захищати від контакту з вологою.

## Сервіс

Наш технологічний відділ завжди до ваших послуг.

Наші дані засновані на нашому попередньому досвіді і не надають гарантій у світлі судової практики. З викладеного вище не може бути встановлена відповідальність, що перевищує вартість нашого продукту та безкоштовних порад та консультацій.