

Фарба фасадна FACADE UNIVERSAL


Тип	Посилена силіконом універсальна акрилова фарба. Утворює атмосферостійке матове покриття з відмінною паропроникністю та водовідштовхувальними властивостями.
Призначення	Для фарбування міцної цементно-вапняної штукатурки, декоративних штукатурок, бетону та інших відповідних мінеральних поверхонь зовні та всередині будівель. Може застосовуватись для фарбування цегляних фасадів та систем утеплення (зокрема з мінеральною ватою). Застосовують для фарбування фасадів житлових, торгівельних, промислових, складських та інших споруд.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма покривання поверхні в 1 шар, м²/кг	5 – 6. На витрату впливають шорсткість і поруватість поверхні, що фарбується, а також метод нанесення і умови при фарбуванні.
Розбавлювач	Вода, допускається розбавляти до 10 %.
Спосіб нанесення	Наносити валиком, пензлем або розпилюванням. При розпилюванні під високим тиском застосовувати сопло 0,018” – 0,023”.
Час висихання при +20 °C і відносній вологості повітря 50 %	40 хвилин. Наступний шар можна наносити за 2 – 4 години. Час висихання збільшується зі зниженням температури й підвищенням відносної вологості повітря.
Колір	Білий, тонується у світлі кольори за каталогами Kompozit®, NCS, RAL. Для фасадів рекомендується обирати спокійні, стримані кольори, оскільки вони відрізняються високою світлостійкістю і добре гармонують з оточенням.
Базис тонування	LAP (білий, коефіц. 0,5, лише світлостійкі кольори).
Ступень блиску, GU	2 при 60°(матовий, G ₃ , ДСТУ EN 1062-1).
Об'ємна частка нелетких речовин, %	43 (ДСТУ ISO 3233-3).
Густина, кг/л	1,53 (ДСТУ ISO 2811-1).
Товщина сухої плівки	50 – 70 мкм для одношарового покриття (E ₂ , ДСТУ EN 1062-1).
Розмір частинок	40 мкм (дрібнозернистий, S ₁ , ДСТУ EN 1062-1).
Паропроникність	S _{d H2O} < 0,14 м. (високий, V ₁ , ДСТУ EN 1062-1).
Водопроникність	w < 0,1 кг/м²год. ^{0,5} (низький, W ₃ , ДСТУ EN 1062-1).
Маркування	G ₃ E ₂ S ₁ V ₁ W ₃ A ₀ C ₀ (ДСТУ EN 1062-1).
Стійкість до сонячної радіації та дії атмосфери	Хороша, також у промисловому середовищі. Зберігає захисні властивості в середньому до 7 років.
Стійкість до мокрого стирання, ISO 11998	Витримує інтенсивне миття (<5 мкм, клас 1 лакофарбового покриття за ДСТУ EN 13300).
Термостійкість	Готове покриття витримує температури в інтервалі від -40 до +50 °C.
Зберігання	Зберігати і транспортувати в фірмовій герметичній тарі за температури від +5 до +35 °C, в недоступному для дітей місці. Берегти від прямого сонячного світла, нагрівання та вологи. Не зберігати в розбавленому і тонованому вигляді; в неповній тарі властивості продукту можуть змінюватися. Гарантійний термін зберігання – 30 місяців від дати виготовлення.
Тара	1,4 кг; 4,2 кг; 7 кг; 14 кг.

Фарба фасадна FACADE UNIVERSAL**ІНСТРУКЦІЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ****Умови при фарбуванні**

Поверхня, що фарбується повинна бути сухою. Температура поверхні, повітря і фарби повинна бути в межах від +5 до +35 °C; відносна вологість повітря не більше 80 %. Уникати дії вітру і прямого сонячного світла.

Готування поверхні**Нова поверхня:**

Очистити поверхню від бруду, пилу та висолів. Перед фарбуванням поверхню слід зміцнити **Грунтовкою акриловою BRILLIANT**, або (для слабких поверхонь, що обсіпаються) **UNIVERSAL**, фасади з північної або затіненої сторони обробити **Анти-септиком W2 Kompozit®** і зміцнити **Грунтовкою акриловою UNIVERSAL-BIO** відповідно до інструкції з застосування. Глянцеву поверхню відшліфувати для надання необхідної шорсткості. Нові поверхні на вапняно-цементній основі слід витримати перед фарбуванням протягом щонайменше одного місяця.

Раніше фарбована поверхня:

Ретельно видалити всі покриття і штукатурку, що відшаровуються, тріщини розшити і виправити ремонтним розчином, близьким за складом до раніше використаного. Далі обробляти так само, як нові поверхні.

Фарбування**Нова поверхня**

Наносити валиком, пензлем або розпилюванням в 2 шари. При потребі можна розбавити водою (до 10 %). Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати. Щоб уникнути різниці у відтінку, на суцільній поверхні рекомендується застосовувати тоновану фарбу однієї партії виготовлення, в іншому випадку стики рекомендується виконувати по лініях конструкції для того, щоб зробити їх непомітними, або зробити плавний перехід поступовим змішуванням фарби різних партій.

Ремонтне фарбування:

Для ремонтного фарбування покриття **Фарби фасадної FACADE UNIVERSAL** застосовують цю ж фарбу або іншу водно-дисперсійну фасадну фарбу.

Див. п. "Готування поверхні".

Очищення інструментів

Інструменти очистити від залишків фарби, не допускаючи її висихання, й ретельно промити водою. Сліди затверділої фарби можна видалити за допомогою **Розчинника Kompozit®**.

Догляд

Поверхню можна мити не раніше ніж через місяць після фарбування, обережним промиванням під тиском без застосування мийних засобів. На поверхні може залишитись слід від миття, і тому рекомендується відокремити ділянку, яка буде очищатися, по лініях фасаду будівлі для того, щоб зробити його непомітним.

БЕЗПЕКА**Охорона навколишнього середовища**

Фарба є пожежобезпечною та нетоксичною. УВАГА. Продукт може викликати подразнення шкіри чи алергічну реакцію, краплі туману шкідливі при вдиханні. При нанесенні використовувати захисний одяг і рукавиці, а при розпилюванні, крім того, респіратор.

Граничний вміст ЛОС для цієї продукції (кат. WB/3(c)): 40 г/л.

Цей продукт містить не більше 20 г/л ЛОС.

Не зливати у каналізацію, водойми або на ґрунт. Рідкі залишки передати в місце збору відходів. Порожню тару і сухі залишки утилізують як будівельне сміття.