

## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

### OPTIMA fire protection B1 PU Foam Gun 850 ml

Вогнестійка професійна монтажна поліуретанова піна затримує поширення вогню та димових газів через з'єднувальні шви по периметру протипожежних конструкцій. Призначена для монтажу протипожежних дверей на евакуаційних виходах, ущільнення отворів навколо кабель-каналів, ущільнення вмонтованих люків та вікон котельень, серверних та дверей технічних приміщень з підвищеними температурами.

### СТАНДАРТИ ТА СЕРТИФІКАТИ

- Сертифікат відповідності згідно ДСТУ EN 13501-2:2016.  
Клас вогнестійкості піни Optima B1 -  
EL90 для монтажних швів шириною до 30 мм,  
EL60 для швів від 30 до 50 мм.

### ВЛАСТИВОСТІ

- Однокомпонентна
- Твердіє під впливом вологості повітря.
- Чудова адгезія до більшості будівельних матеріалів
- Тепло- та звукоізоляція.
- Не містить CFC та H-CFC
- Після затвердіння можна зрізати та фарбувати
- Наноситься пістолетом

### ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Хімічна основа:	поліуретан
Щільність:	27 ± 3 кг/м <sup>3</sup>
Формування шкірки:	4-6 хв.
Час до зрізання:	15–30 хв.
Стабільність розмірів:	середнє: -0,67 %
Міцність на стискання:	43,2 кПа
Міцність на розрив:	104,8 кПа
Пожежні властивості:	B1
Об'єм:	50 л (850 мл)



## OPTIMA BALTIC OÜ

Roseni tn 13, Tallinn, 10111 Estonia.  
E-mail: info@optima-baltic.ee  
Tel.: +372 5316 9834



## ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТУ

### ІНСТРУКЦІЯ

Температура нанесення: від +5 °С до +35 °С

Поверхня, на яку наноситься, має бути твердою, чистою, сухою та очищеною від пилу, масла та жиру. Перед нанесенням поліуретанової піни поверхні необхідно зволожити. Оптимальна температура для використання поліуретанової піни становить 20–25 °С. Низькотемпературні балони слід використовувати після зберігання при кімнатній температурі протягом деякого часу (20 хв). Енергійно струсіть балон приблизно 30 разів перед використанням. Не підходить для PE, PP, PC, PMMA, PTFE, м'якого пластику, неопрену та бітумних основ. Не використовуйте там, де можливе тривале занурення у воду. Свіжу піну, до затвердіння, можна очистити за допомогою спеціального розчинника. Затверділу піну можна видалити тільки механічно за допомогою ножа або шпателя.

### ФОРМА ВИПУСКУ

Упаковка: 850 мл x 12 шт. в коробці  
Колір піни: світло-помаранчевий

### ЗБЕРІГАННЯ

Зберігайте продукт у прохолодному та сухому місці.  
Термін придатності 18 місяців при температурі від +5°C до +25°C.

### УВАГА

Зберігати в недоступному для дітей місці. Уникайте прямого контакту зі шкірою та очима. Використовувати в добре провітрюваних місцях. Не вдихати випари. Не паліть під час використання продукту.