

## T-REX ПРОЗРАЧНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ

Дата: 14/04/15

### Технические данные:

Химическая основа	Акриловая дисперсия
Консистенция	Паста
Механизм отверждения	Физическая сушка
Удельный вес	Ок. 1,05 г/см <sup>3</sup>
Термостойкость (после высыхания)	От -20°C до 70°C
Открытое время*	Ок. 15 мин.
Сила первоначального сцепления	Мин. 125 кг/м <sup>2</sup>
Конечная прочность дерево-дерево	22 кг/см <sup>2</sup>
Конечная прочность дерево-алюминий	16 кг/см <sup>2</sup>
Конечная прочность дерево- ПВХ	12 кг/см <sup>2</sup>
Температура применения	От +5°C до +30°C

\* Величина может изменяться в зависимости от условий окружающей среды (температура, влажность, тип поверхности и т.д.)

### Описание продукта:

T-REX ПРОЗРАЧНЫЙ – клей, усиленный синтетическим волокном, на основе акриловой дисперсии. Идеально подходит для склеивания материалов различной текстуры и цвета, особенно в местах, где соединение будет видимым.

### Характеристики:

- высокая начальная хваткость (>125 кг/м<sup>2</sup> через 1 сек. после соединения элементов)
- высокая предельная прочность
- для использования внутри и снаружи
- белый цвет во время нанесения становится бесцветным после высыхания
- наносится только на одну из склеиваемых поверхностей
- заполняет мелкие неровности поверхности
- можно окрашивать
- не содержит растворителей
- не вступает в химическую реакцию с другими материалами – не окрашивает
- низкий уровень эмиссии
- формула с отсутствием запаха отвечает требованиям классификации EC-1R Plus
- не подходит для PP, PE, силикона, тефлона и битумных поверхностей

### Области применения:

- Склеивание декоративных элементов из дерева, большинства пластиков, кирпича, камня, металла, плитки и т.д.
- Пористые основания, такие как бетон, штукатурка, MDF, OSB, фанера и т.д.
- Крепление реек, панелей, плит, розеток, ручек, и т.д. к стенам и потолкам (в перевернутом положении).

### Упаковка:

**Цвет:** белый (бесцветный после отверждения). Картридж 310 г.

### Хранение:

12 месяцев в закрытой упаковке в сухом прохладном месте при температуре от +5°C до +25°C.

### Нормы и сертификаты:

Продукт изготовлен компанией SOUDAL в соответствии с требованиями ISO 9001.

### Инструкция по применению:

- поверхность должна быть сухой, чистой и обезжиренной;
- хотя бы одна из поверхностей должна быть пористой, в противном случае время высыхания значительно увеличивается;
- клей наносить полосками или пунктиром на одну из поверхностей (на панелях – каждые 15 см, обязательно в углах и вдоль краев склеиваемых предметов);
- соединить и прижать склеиваемые поверхности, в случае необходимости простучать резиновым молотком (сила прижатия определяет силу первоначального схватывания);
- предельная прочность соединения достигается через 24-48 часов (в зависимости от внешних условий);
- инструменты и свежие загрязнения очищать водой или салфетками Swipec. Засохшие загрязнения очищать механически.

### Меры безопасности:

При использовании клея T-REX, соблюдать стандартную технику безопасности и правила гигиены